

Katalógový list: DOSKY Z TVRDENEJ BAVLNY TEXT J a E

Trieda tepelnej odolnosti E

Charakteristika: Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou, nízkou špecifickou hmotnosťou voči porovnateľným materiálom a odolnosťou voči vode, olejom, benzínu, roztokom kyselín a lúhov.

Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä strojárstve (napr. ozubené kolesá, piesty, iné súčiastky) a ako izolačný materiál v elektropriemysle (napr. elektr. prístroje zariadenia).

Použitie podľa typov:

TEXT J - je doporučený na výrobu rôznych súčiastok v strojoch a zariadeniach s vysokou trvácnosťou.

TEXT E - použitie ako typ J, má zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu a uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosť ou voči mechanickému zaťaženiu.

Rozmery a formáty: 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm;

Technické údaje – mechanické vlastnosti:

| Technicite dadje internamene (lastilosti) | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------|---------------------------------|---------------------|--|
| | Skúšobná | Jednotka | Skúšaná | TEXT J | TEXT E | |
| | metóda | | hr. dosky | | | |
| Špecifická váha | ISO 1183 | G/cm3 | | 1,3 - 1,4 | 1,3 – 1,4 | |
| Pevnosť v ohybe kolmo | ISO 1642.2 | MPa | 1,5 mm | 100 | 90 | |
| na vrstvy | Annex A | | | | | |
| Pevnosť v ohybe kolmo | ISO 1642.2 | kJ/m2 | 5,0 mm | 30 | 20 | |
| na vrstvy bez zárezu | Annex B | min. | | | | |
| Pevnosť v tlaku | | MPa min. | | 80 | 60 | |
| Modul elasticity | ISO 178 | MPa min. | | 7 x 10 ³ | 7 x 10 ³ | |
| Odolnosť v tlaku | ISO 604 | MPa min. | | 150 | 150 | |
| paralelne na vrstvy | | | | | | |
| Odolnosť proti štiepeniu | | N min. | | 3000 | 3000 | |
| Nasiakavosť | ISO 1642.2 | | | Zhodné s vlastnosťami podľa ISO | | |
| | Annex H | | | 1642.2,tab.5 | | |

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti:

| | Skúšobná | Jednotka | Skúšaná | TEXT J | TEXT E |
|----------------------------------|------------|----------|-----------|--|--------|
| | metóda | | hr. dosky | | |
| | | | | | |
| Skúška1-min.napätím v oleji | ISO | kV min. | 3,0 mm | Zhodné s vlastnosťami podľa ISO 1642.2, tab.6 | |
| pri 90°C kolmo na vrstvy | 1642.2 | | max. | | |
| v smere vrstiev | Annex D | | | | |
| 20 sek. Stupňovité | ISO | kV min. | 3,0 mm | | |
| zvyšovanie napätia v smere | 1642.2 | | max. | 8 | 8 |
| vrstiev v oleji | Annex D | | | | |
| Povrchový odpor | IEC | Ω | | - | - |
| | 249-12.9.1 | min. | | | |
| Vnútorná rezistivita | IEC | Ω | | - | - |
| | 249-12.9.1 | min. | | | |
| Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz | ISO1642.2 | max. | 3,0 mm | - | - |
| , , , | Annex F | | | | |
| Dielektrické číslo ε r pri 1 MHz | ISO1642.2 | max. | 3,0 mm | - | - |
| · | Annex F | | | | |
| Odolnosť proti plazivým prú- | IEC 112 | min. | | 100 | 100 |
| dom – index (CTI) | | | | | |
| Elektrolytická korozívnosť | IEC | stupeň | max. | D/5 | - |
| • | 249-1.2.5. | · | | | |
| Tvarová stálosť podľa Mar- | ISO 2578 | °C | min. | 120 | 120 |
| tensa . | | | | | |
| Tepelná trieda | | | | Е | E |
| Horľavosť | ISO1642.2 | | | | |
| Vertikálna skúška | Annex J | | | | |
| | l l | | | | |

Dodacie normy podľa typov:

| | | TEXT J | TEXT E | |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | |
| Typ podľa ISO/DIS 1642.2 | | TCF-5 (PF CC 1) | TCF-1 (PF CC 2) | |
| Porovnateľné : | DIN 7735 | Hgw 2082 | Hgw 2082.5 | |
| | NEMA | C,L | CE | |
| Zloženie : | základ | Bavlna | Bavlna | |
| | živica | Fenolická | Fenolická | |