

# Katalógový list: VINUTÉ RÚRY A TYČE Z TVRDENEJ BAVLNY

### Trieda tepelnej odolnosti E ( 120 °C )

Typ: Vinuté rúry z tvrdenej bavlnenej tkaniny - Hgw 2085

Tyče z tvrdenej bavlnenej tkaniny - Hgw 2088

#### Charakteristika:

- □ Textitové rúry vinuté vyrábajú sa z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolovej živice ako spojiva. Sú vhodné na výrobu komôr expanzných maloolejových spínačov a ložiskových puzdier menej namáhaných vodiacich kotúčov hydraulických zariadení.
- □ Textitové rúry lisované vyrábajú sa z bavlnenej tkaniny a fenolovej živice. Sú vhodné ako polotovar na výrobu ložiskových puzdier bagrov, stavebných strojov, traktorov, žeriavov, na venčeky rýchlobežných radiálnych ložísk a na pevné časti elektrických zariadení náročných na mechanickú pevnosť.
- □ Textitové tyče vinuté a lisované okrúhle tyče sú vyrobené z tvrdenej bavlnenej tkaniny a fenolovej živice. Sú vhodné ako konštrukčný materiál na výrobu rôznych súčiastok mechanicky a elektricky namáhaných.

#### Rozmery:

*Vinuté textitové rúry* – vyrábajú sa od vnútorného priemeru 5,2 mm do 400 mm, hrúbky stien od 2,0 do 20 mm, dĺžka 650 mm a 1350 mm. Tolerancia na dľžku + - 50 mm. Iné rozmery po dohode.

#### Technické vlastnosti:

|  | MERACIE  |             |
|--|----------|-------------|
| VLASTNOSTI Hgw 2085  | JEDNOTKY | HODNOTA     |
|  | -3       |             |
| Hustota  | kg . m   | 1 150-1 200 |
|  | 2        |             |
| Pevnosť v ohybe, najmenej                                      | daN/cm   | 800         |
| Pevnosť v tlaku, najmenej                                      | MPa      | 40          |
| Odolnosť proti plazivým prúdom – index CTI                     |          | 150-175     |
|  |          | 7           |
| Izolačný odpor po 96 h uložení v rv. 85 %, najmenej            | Ω        | 1,0 . 10    |
| Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C pre 20 mm, | kV       | 15          |
| najmenej   |          |             |
| Elektrická pevnosť kolmo na vrstvy v oleji pri 90 °C, najmenej | -1       |             |
| Elektricka pevnost konno na vistvy v oleji pri 90°C, najmenej  | kV . mm  | 2           |
| Tepelná trieda   |          | E(120°C)    |

|  | MERACIE  |               |
|--|----------|---------------|
| VLASTNOSTI Hgw 2085 TcFK lisované                        | JEDNOTKY | HODNOTA       |
|  | -3       |               |
| Hustota  | kg.m     | 1 200 – 1 400 |
|  | 2        |               |
| Pevnosť v ohybe, najmenej                                | daN/cm   | 1 100         |
| Pevnosť v tlaku, najmenej                                | MPa      | 70            |
| Prierazné napätie kolmo na vrstvu pre hrúbku steny 3 mm, | kV       | 5             |
| najmenej   |          |               |
| Prierazné napätie v smere vrstiev, najmenej              | kV       | 5             |
|  |          |               |

# Textitové tyče

Vyrábajú sa v priemeroch: 25, 32, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 80, 90, 100 mm.

Výrobná dĺžka : 580 mm, tol. + - 20 mm

## Technické vlastnosti:

|  | MERACIE  |           |
|--|----------|-----------|
| VLASTNOSTI – Hgw 2088  | JEDNOTKY | HODNOTA   |
|  | g / cm3  |           |
| Hustota  | 1,35     | 1200-1420 |
| Pevnost' v ohybe, najmenej                                     | MPa      | 100       |
| Pevnosť v tlaku, najmenej                                      | MPa      | 100       |
| Pevnosť v ťahu, najmenej                                       | MPa      | 50        |
| Prierazné napätie v smere vrstiev v oleji pri 90 °C pre 20 mm, | kV       | 10        |
| najmenej   |          |           |
|  |          | 7         |
| Izolačný odpor po 96 h pri uložení v r.v. 85%, najmenej        | Ω        | 1,0 . 10  |
| Tepelná trieda   |          | E(120°C)  |

**Dodacie normy:** PN 644515,516 DIN 7735/2 (Hgw 2085)

PN 644518, DIN 7735/2 ( Hgw 2088 )

Opracovanie a skúšanie: podľa STN 220205 a STN 644001