

## Katalógový list: DOSKY Z TVRDENEJ BAVLNY TEXT J a H

## Trieda tepelnej odolnosti E

*Charakteristika:* Dosky sú vyrobené z bavlnenej tkaniny ako výstuže a fenolickej živice ako spojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačnými vlastnosťami, dobrou opracovateľnosťou, nízkou špecifickou hmotnosťou voči porovnateľným materiálom a odolnosťou voči vode, olejom, benzínu, roztokom kyselín a lúhov.

Je vhodný na použitie vo všetkých oblastiach priemyslu, najmä strojárstve (napr. ozubené kolesá, piesty, iné súčiastky) a ako izolačný materiál v elektropriemysle (napr. elektr. prístroje zariadenia).

## Použitie podľa typov:

**TEXT J** - je doporučený na výrobu rôznych súčiastok v strojoch a zariadeniach s vysokou trvácnosťou.

**TEXT H** - použitie ako typ J, uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu a ľahšou opracovateľnosťou.

**Rozmery a formáty:** 1050 x 2050 mm, 1250 x 2750 mm v hrúbkach od 0,5 do 100 mm;

Technické údaje – mechanické vlastnosti:

	Technical dage interiament (astrostic							
	Skúšobná	Jednotka	Skúšaná	TEXT J	TEXT H			
	metóda		hr. dosky					
Špecifická váha	ISO 1183	G/cm3		1,3 - 1,4	1,3 – 1,4			
Pevnosť v ohybe kolmo	ISO 1642.2	MPa	1,5 mm	100	90			
na vrstvy	Annex A							
Pevnosť v ohybe kolmo	ISO 1642.2	kJ/m2	5,0 mm	10	11			
na vrstvy bez zárezu	Annex B	min.						
Pevnosť v tlaku		MPa min.		80	60			
Modul elasticity	ISO 178	MPa min.		7 x 10 <sup>3</sup>	7 x 10 <sup>3</sup>			
Odolnosť v tlaku	ISO 604	MPa min.		150	150			
paralelne na vrstvy								
Odolnosť proti štiepeniu		N min.		3000	3000			
Nasiakavosť	ISO 1642.2	mg/m2	3 mm	155	140			
	Annex H							

Technické údaje – elektrické a tepelné vlastnosti:

	Skúšobná	Jednotka	Skúšaná	TEXT J	TEXT H
	metóda		hr. dosky		
Skúška1-min.napätím v oleji	ISO	kV min.	3,0 mm	3,5	4,5
pri 90°C kolmo na vrstvy	1642.2		max.		
v smere vrstiev	Annex D				
20 sek. Stupňovité	ISO	kV min.	3,0 mm		
zvyšovanie napätia v smere	1642.2		max.	8	8
vrstiev v oleji	Annex D				
Povrchový odpor	IEC	Ω		-	-
	249-12.9.1	min.			
Vnútorná rezistivita	IEC	Ω		-	-
	249-12.9.1	min.			
Stratový činiteľ tg δ pri 50 Hz	ISO1642.2	max.	3,0 mm	-	-
, , ,	Annex F				
Dielektrické číslo ε r pri 1 MHz	ISO1642.2	max.	3,0 mm	-	-
·	Annex F				
Odolnosť proti plazivým prú-	IEC 112	min.		150	150
dom – index (CTI)					
Elektrolytická korozívnosť	IEC	stupeň	max.	D/5	-
•	249-1.2.5.				
Tvarová stálosť podľa Mar-	ISO 2578	°C	min.	120	120
tensa					
Tepelná trieda				Е	Е
Horľavosť	ISO1642.2				
1101147051	1001072.2				

Dodacie normy podľa typov:

_		TEXT J	TEXT H		
Typ podľa ISO/DIS 1642.2		TCF-5 (PF CC 201)	TCF-4 (PF CC 203)		
Porovnateľné :	DIN 7735	Hgw 2082	Hgw 2082.5		
	NEMA	С	LE		
Zloženie :	základ	Bavlna	Bavlna		
	živica	Fenolická	Fenolická		