

Katalógový list: DRÁŽKOVÁ IZOLÁCIA TRIVOLTON H

Trieda tepelnej odolnosti B

Charakteristika: TRIVOLTON H je trojvrstvová drážková izolácia zložená z polyesterovej fólie a vonkajších vrstiev špeciálneho impregnovaného papiera zlepená lepiacou zmesou.

Vďaka trojvrstvovej konštrukcii je polyesterová fólia zabezpečená voči vplyvom hydrolýzy, oxidácie a mechanickému poškodeniu.

V impregnovanej vrstve papiera sú zakomponované mikroskopické póry, vďaka ktorým je teplo vzniknuté na medenom vinutí lepšie odvádzané na kovový obal elektrozariadenia.

TRIVOLTON H sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti prieraznému napätiu a dobrou mechanickou pevnosťou.


Rozmery a formáty:

Rozmery a form	meno-	tolerancia	hr. fólie	plošná	tolerancia	plošná	štandardná	
typ	vitá	(-+) % um		hmotnosť (-+) %		výťažnosť	šírka rolí	
	hrúbka			g/m2		cca m2/kg	cca mm	
Trivolton H 2507	0,07	15	23	75	12	13,3	900	
Trivolton H 2511	0,11	15	23	125	12	8,0	1200	
Trivolton H 2515	0,15	15	23	190	12	5,3	1200	
Trivolton H 2520	0,20	15	23	270	12	3,7	1200	
Trivolton H 2525	0,25	15	23	330	12	3,0	1200	
Trivolton H 2530	0,30	10	23	370	12	2,7	1200	
Trivolton H 4012	0,12	15	36	150	12	6,6	1000	
Trivolton H 4015	0,15	15	36	170	12	5,9	1000	
Trivolton H 4020	0,20	15	36	270	12	3,7	1200	
Trivolton H 4025	0,25	10	36	315	12	3,2	1200	
Trivolton H 4030	0,30	10	36	390	12	2,6	1200	
Trivolton H 4035	0,35	10	36	430	12	2,3	1200	
Trivolton H 4040	0,40	10	36	490	12	2,0	1200	
Trivolton H 4050	0,50	10	36	610	12	1,6	1200	
Trivolton H 4060	0,60	10	36	730	12	1,4	1200	
Trivolton H 4070	0,70	10	36	850	12	1,2	1200	
Trivolton H 4080	0,80	10	36	980	12	1,0	1200	
Trivolton H 40100	1,00	10	36	1200	12	0,8	1200	
Trivolton H 7515	0,15	15	75	190	12	5,3	1000	
Trivolton H 7520	0,20	15	75	250	12	4,0	1200	
Trivolton H 7530	0,30	10	75	380	12	1,6	1200	
Trivolton H 7550	0,50	10	75	620	12	4,0	1200	
Trivolton H 10020	0,20	15	100	250	12	2,7	1000	
Trivolton H 10030	0,30	10	100	370	12	1,9	1200	

Označenie typov:

Štandardné typy	Hrúbky fólie	
TRIVOLTON H 25	23 um	
TRIVOLTON H 40	36 um	
TRIVOLTON H 75	75 um	
TRIVOLTON H 100	100 um	

H – označenie typu (lepenka + PET fólia + lepenka) 1.dvojčíslie – hrúbka použitej PET fólie 2.dvojčíslie – celková hrúbka drážkovej izolácie



Technické údaje:

recinicke udaje	meno-	pevnosť	pevnosť	rozťaž-	rozťaž-	prierazné	zmršti -	zmršti-	nasia-
	vitá	v ťahu	v ťahu	nosť	nosť	napätie	teľnosť	teľnosť	kavosť
typ	hrúbka	pozdĺž	naprieč	pozdĺž	naprieč	-	pozdĺž	naprieč	
		N/10mm	N/10mm	%	%	kV	%	%	cca %
Trivolton H 2507	0,07	>= 60	>= 45	>=2	>=10	>=6	<=0,5	<=1	3
Trivolton H 2511	0,11	>=120	>= 70	>=2	>=13	>=6	<=0,5	<=1	5
Trivolton H 2515	0,15	>=130	>=100	>=3	>=13	>=6	<=0,5	<=1	6
Trivolton H 2520	0,20	>=180	>=120	>=4	>=13	>=6	<=0,5	<=1	6
Trivolton H 2525	0,25	>=270	>=180	>=5	>=13	>=6	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 2530	0,30	>=250	>=180	>=5	>=13	>=7	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 4012	0,12	>=100	>= 75	>=2	>=10	>=7	<=0,5	<=1	5
Trivolton H 4015	0,15	>=135	>=100	>=2	>=10	>=7	<=0,5	<=1	5
Trivolton H 4020	0,20	>=180	>=120	>=3	>=15	>=7	<=0,5	<=1	6
Trivolton H 4025	0,25	>=225	>=150	>=5	>=15	>=7	<=0,5	<=1	6
Trivolton H 4030	0,30	>=270	>=180	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	6
Trivolton H 4035	0,35	>=300	>=200	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 4040	0,40	>=360	>=240	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 4050	0,50	>=450	>=300	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<= 1	<mark>7</mark>
Trivolton H 4060	0,60	>=540	>=360	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 4070	0,70	>=630	>=420	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 4080	0,80	>=720	>=480	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 40100	1,00	>=810	>=540	>=5	>=15	>=8	<=0,5	<=1	7
Trivolton H 7515	0,15	>=150	>=105	>=2	>= 7	>=10	<=0,6	<=1	3
Trivolton H 7520	0,20	>=190	>=150	>=3	>=12	>=11	<=0,6	<=1	4
Trivolton H 7530	0,30	>=200	>=210	>=5	>=12	>=11	<=0,6	<=1	5
Trivolton H 7550	0,50	>=470	>=350	>=5	>=12	>=11	<=0,6	<=1	6
Trivolton H 10020	0,20	>=200	>=160	>=2	>=10	>=12	<=0,6	<=1	3
Trivolton H 10030	0,30	>=300	>=240	>=5	>=15	>=12	<=0,6	<=1	5

Dodávky: v roliach, štandardný priemer dutinky 70 mm

Dodacie normy: podľa DIN 7739, DIN EN 60626, VDE 0316, IEC 626

TRIVOLTON H je doporučený ako kvalitnejší ekvivalent drážkovej izolácie EPE.