

Adesivi Cementizi



KL01



Adesivo cementizio bianco/grigio per rivestimenti e pavimentazioni per interni ed esterni



Conforme alla norma europea **UNI EN 12004 C1**

COMPOSIZIONE

KL01 è una malta secca composta da cemento bianco/grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

KL01 è un adesivo cementizio utilizzato per la posa di piastrelle in ceramica a strato sottile.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, e sante da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

KL01 è lavorato a mano aggiungendo ad ogni sacco il 30% di acqua pulita (circa 7 litri) mescolando a mano o con agitatore meccanico, lasciato a riposo per 5 minuti, e rimescolato sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **KL01** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto applicandole tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo.

Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 30 minuti. Nel caso di filmazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

KL01 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,8 mm	
Acqua d'impasto	30%	
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	1500 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1350 Kg/m ³	
Resa teorica con spatola 5-6 mm	1,5 - 2 Kg/m ² ± 5 %	
Tempo di maturazione	5 minuti	
Tempo di lavorazione a 20° C	> 4-5 ore	
Tempo aperto (EN 12004/1346)	20 minuti	
Tempo di registrazione	30 minuti	
Tempo di pedonabilità	24-48 ore	
Resistenza a flessione	2 N/mm ²	
Resistenza a compressione	7 N/mm ²	
pH	13	
ADESIONE EN 12004/1348	Valori misurati	Requisiti Norma
Adesione a trazione iniziale	0,9	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,8	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo azione del calore	0,6	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	0,5	≥ 0,5

AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

BINDER



**Adesivo cementizio normale
a scivolamento limitato per interni
ed esterni**



SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,5 mm	
Acqua d'impasto	21-23%	
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	1650 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1500 Kg/m ³	
Resa teorica con spatola 5-6 mm	2-5 Kg/m ² ± 5%	
Tempo di maturazione	5 minuti	
Tempo di lavorazione a 20° C	> 3-4 ore	
Tempo aperto (EN 12004/1346)	> 20 minuti	
Tempo di registrazione	± 20 minuti	
Scivolamento verticale (EN 1308)	± 0,25 mm	
Tempo di pedonabilità	dopo 24 ore	
Indurimento finale	dopo 14 gg	
Spessore massimo eseguibile	5 mm	
Resistenza a flessione	3,9 N/mm ²	
Resistenza a compressione	11,2 N/mm ²	
pH	13	
ADESIONE EN 12004/1348	Valori misurati	Requisiti Norma
Adesione a trazione iniziale	0,9	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	0,8	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo azione del calore	0,6	≥ 0,5
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	0,5	≥ 0,5

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 12004 C1T**

COMPOSIZIONE

BINDER è una malta secca composta da cemento Portland, inerti calcarei e silicei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BINDER è un adesivo cementizio ad alte prestazioni per l'incollaggio in interni ed esterni di qualsiasi tipo di rivestimento bicottura, monocottura, cotto, klinker ecc..., su qualsiasi tipo di supporto (soffitto, pavimento, parete). Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BINDER è lavorato a mano aggiungendo ad ogni sacco 21-23% di acqua pulita (circa 5,5 litri). Mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. Lasciare a riposo per 5 minuti e rimescolare nuovamente. **BINDER** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto in modo da garantire un'ideale bagnatura. Applicare le piastrelle tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo. Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 20 minuti. Nel caso di filiazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 12 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BINDER è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura sia i supporti che i rivestimenti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'incollaggio su murature umide o a base gesso.
- Utilizzare esclusivamente piastrelle prive di polvere o altri tipi di agenti inquinanti.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde comprometterne il tempo aperto.



BINDFLEX



**Adesivo cementizio flessibile
per interni ed esterni**



SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,5 mm
Acqua d'impasto	26-28%
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	1450 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	1300 Kg/m ³
Resa teorica con spatola 5-6 mm	2-5 Kg/m ² ± 5%
Tempo di maturazione	5 minuti
Tempo di lavorazione a 20° C	> 3-4 ore
Tempo aperto (EN 12004/1346)	> 30 minuti
Tempo di registrazione	± 30 minuti
Scivolamento verticale (EN 1308)	± 0,165 mm
Tempo di pedonabilità	dopo 24 ore
Indurimento finale	dopo 14 gg
Spessore massimo eseguibile	5 mm
Resistenza a flessione	4,3 N/mm ²
Resistenza a compressione	13,5 N/mm ²
pH	13
ADESIONE EN 12004/1348	
	Valori misurati
Adesione a trazione iniziale	1,6
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,0
Adesione a trazione dopo azione del calore	1,1
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	1,3

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	10%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

COMPOSIZIONE

BINDFLEX è una malta secca composta da cemento Portland, inerti calcarei e silicei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BINDFLEX è un adesivo cementizio ad alte prestazioni per l'incollaggio in interni ed esterni di qualsiasi tipo di rivestimento medio-piccolo formato (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotto, klinker, materiali lapidei, ecc...) su qualsiasi tipo di supporto (soffitto, pavimento, parete). Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

APPLICAZIONE/APPLICAZIONE

BINDFLEX è lavorato a mano aggiungendo ad ogni sacco il 26-28% di acqua pulita (circa 7,5 litri) mescolando a mano o con agitatore meccanico, lasciato a riposo per 5 minuti, e rimiscolato sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **BINDFLEX** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto applicandole tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo. Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 30 minuti. Nel caso di filiazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BINDFLEX è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

BINDFLEX CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 10% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura sia i supporti che i rivestimenti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'incollaggio su murature umide o a base gesso.
- Utilizzare esclusivamente piastrelle prive di polvere o altri tipi di agenti inquinanti.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde comprometterne il tempo aperto.
- Applicare con la tecnica a doppia spalmatura.

FLEX-S1



**Adesivo cementizio flessibile
per interni ed esterni**



SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,5 mm	
Acqua d'impasto	7,5 Litri/sacco	
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	1450 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1280 Kg/m ³	
Resa teorica con spatola 5-6 mm	2-5 Kg/m ² ± 5 %	
Tempo di maturazione	5 minuti	
Tempo di lavorazione a 20° C	> 3-4 ore	
Deformabilità	> 2,5 mm	
Tempo aperto (EN 12004/1346)	> 30 minuti	
Tempo di registrazione	± 30 minuti	
Scivolamento verticale (EN 1308)	± 0,050 mm	
Tempo di pedonabilità	dopo 24 ore	
Indurimento finale	dopo 14 gg	
Spessore massimo eseguibile	5 mm	
Resistenza a flessione	4,5 N/mm ²	
Resistenza a compressione	15,8 N/mm ²	
pH	13	
ADESIONE EN 12004/1348	Valori misurati	Requisiti Norma
Adesione a trazione iniziale	2,0	≥ 1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,2	≥ 1
Adesione a trazione dopo azione del calore	1,3	≥ 1
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	1,7	≥ 1

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 12004 C2TE-S1**

COMPOSIZIONE

FLEX-S1 è una malta secca composta da cemento Portland, inerti calcarei e silicei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

FLEX-S1 è un adesivo cementizio flessibile ad alte prestazioni per l'incollaggio in interni ed esterni di qualsiasi tipo di rivestimento medio-piccolo formato (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotto, klinker, materiali lapidei, ecc...) su qualsiasi tipo di supporto (soffitto, pavimento, parete).

FLEX-S1 è particolarmente indicato su sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

FLEX-S1 è lavorato a mano aggiungendo ad ogni sacco circa 7,5 litri di acqua pulita mescolando a mano o con agitatore meccanico, lasciato a riposo per 5 minuti, e rimescolato sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **FLEX-S1** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto applicandole tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo. Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 30 minuti. Nel caso di filmazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

FLEX-S1 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura sia i supporti che i rivestimenti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'incollaggio su murature umide o a base gesso.
- Utilizzare esclusivamente piastrelle prive di polvere o altri tipi di agenti inquinanti.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde comprometterne il tempo aperto.
- Applicare con la tecnica a doppia spalmatura.



BINDFLEX PLUS



Adesivo cementizio extra flessibile per interni ed esterni



SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,5 mm	
Acqua d'impasto	26-28%	
Massa volumica apparente	1200 ± 50 Kg/m³	
Densità malta fresca	1400 ± 50 Kg/m³	
Densità malta indurita	1280 Kg/m³	
Resa teorica con spatola 5-6 mm	2 – 5 Kg/m² ± 5%	
Tempo di maturazione	5 minuti	
Tempo di lavorazione a 20 ° C	> 3-4 ore	
Deformabilità	> 2,5 mm	
Tempo aperto (EN 12004/1346)	> 30 minuti	
Tempo di registrazione	± 30 minuti	
Scivolamento verticale (EN 1308)	± 0,050 mm	
Tempo di pedonabilità	dopo 24 ore	
Indurimento finale	dopo 14 gg	
Spessore massimo eseguibile	5 mm	
Resistenza a flessione	5 N/mm²	
Resistenza a compressione	17,5 N/mm²	
pH	13	
ADESIONE EN 12004/1348	Valori misurati	Requisiti Norma
Adesione a trazione iniziale	2,5	≥ 1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,4	≥ 1
Adesione a trazione dopo azione del calore 0,6	1,5	≥ 1
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	1,8	≥ 1

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITA'

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	10%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

COMPOSIZIONE

BINDFLEX PLUS è una malta secca composta da cemento Portland, inerti calcarei e silicei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BINDFLEX PLUS è un adesivo cementizio ultra flessibile ad alte prestazioni per l'incollaggio in interni ed esterni di qualsiasi tipo di rivestimento medio-grande formato (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotto, klinker, materiali lapidei, ecc...) su qualsiasi tipo di supporto (soffitto, pavimento, parete). Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BINDFLEX PLUS è lavorato a mano aggiungendo il 26-28% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 7,5 litri) mescolando a mano o con agitatore meccanico, lasciato a riposo per 5 minuti, e rimiscolato sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **BINDFLEX PLUS** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto applicandole tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo. Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 30 minuti. Nel caso di filmazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BINDFLEX PLUS è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

BINDFLEX PLUS CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 10% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura sia i supporti che i rivestimenti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'incollaggio su murature umide o a base gesso.
- Utilizzare esclusivamente piastrelle prive di polvere o altri tipi di agenti inquinanti.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde comprometterne il tempo aperto.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.