

Ciclo per Calcestruzzo Autoclavato





KC



**Adesivo bianco/grigio
per l'incollaggio di blocchi
in calcestruzzo aerato autoclavato**



SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	26-28%
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN -1015-6)	1500 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN -1015-10)	1350 Kg/m ³
Resa teorica per l'incollaggio	4-6 Kg/m ²
Resa teorica per l'adesione	3-4 Kg/m ² doppia mano
Tempo di maturazione dell' impasto	10 minuti
Tempo di lavorazione a 20°C	> 4 ore
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	$\mu = 15/35$ valore tabulato
Coefficiente di conducibilità termica (EN -1745)	$\lambda = 0,47$ W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua (EN -1015-18)	W0
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	3,1 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	10,4 N/mm ²
Classe di resistenza al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
pH	13

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITA'

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

COMPOSIZIONE

KC è una malta secca composta da cemento bianco/grigio di tipo Portland, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

KC è un adesivo/rasante cementizio che trova impiego nella posa a giunto sottile di murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato.

FORNITURA

Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La muratura in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato deve risultare priva di polvere, oli, grassi o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto. I blocchi non devono risultare gelidi al momento della posa, inoltre è obbligatorio pulire la muratura se i blocchi sono stati sottoposti a taglio meccanico durante l'operazione di posa. I blocchi non devono essere inumiditi. Se in presenza di parti della muratura ammalarate, in fase di distacco, devono preventivamente essere rimosse, in seguito procedere con l'uso della malta MRC per il ripristino dei blocchi, in modo tale da preservare la stabilità meccanica della muratura e la planarità della stessa, garantendo, successivamente, una corretta applicazione delle nostre malte da intonaco IC, finitura FC e rasatura RC. (vedi ciclo applicativo)

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

KC è lavorato aggiungendo dal 26% al 28% di acqua, ossia da 6,5 a 7 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 Kg. Mescolare con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto privo di grumi e nella giusta consistenza per non oltre 2 minuti. Lasciar maturare l'impasto per 10 minuti, in seguito rimescolare l'impasto prima dell' utilizzo. Successivamente stendere l'adesivo sulla base e sui fianchi dei blocchi da incollare, registrando la posizione con un martello in gomma, rimuovere l'adesivo in eccesso che fuoriesce dai giunti dei blocchi. Rifinire la muratura con il nostro intonaco cementizio IC e rasante RC, per opere di rifiniture interne. Per interni ed esterni procedere con una rasatura armata sull'intera superficie della muratura, annegando tra le due mani del nostro prodotto FC una rete in fibra di vetro alcalino resistente con una grammatura di 150-160 gr/m², procedere poi con frattazzatura tramite frattazzo in spugna per ottenere una finitura di tipo "civile".

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

KC è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998-1**, **EN 998-2** e **EN-1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

KC CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- Il prodotto va applicato con sola acqua senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i + 5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgelati.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare se in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto dalla rapida essiccazione in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Inumidire il muro in presenza di sole e vento battente.
- Rispettare i quantitativi di acqua onde evitare riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Non utilizzare per la realizzazione di murature con fughe maggiori di 6 mm o per blocchi in gesso.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 1504-3 R1** e **EN 998-2 M10**

MRC



Malta cementizia non strutturale per il ripristino di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato



COMPOSIZIONE

MRC è una malta secca composta da cemento grigio di tipo Portland, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

MRC è una malta cementizia non strutturale che trova impiego nel ripristino di murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, parti in fase di distacco, danneggiate in fase di posa o in fase di taglio meccanico, fori o squarci, in modo da garantire la piena planarità e stabilità meccanica della muratura (vedi ciclo applicativo).

FORNITURA

Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

I blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato devono risultare privi di polvere, oli, grassi o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto. I blocchi non devono risultare gelidi, non devono essere inumiditi salvo condizioni di forte ventilazione e irraggiamento, in preventivamente essere rimosse, in seguito procedere con l'uso della malta **MRC** per il ripristino dei blocchi, in modo tale da preservare la stabilità meccanica della muratura e la planarità della stessa, garantendo, successivamente, una corretta applicazione delle nostre malte da intonaco IC, finitura FC e rasatura RC (vedi ciclo applicativo).

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

MRC è lavorato aggiungendo il 21% di acqua, ossia 5,25 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 Kg. Mescolare con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto privo di grumi e nella giusta consistenza per non oltre 2 minuti. Stendere la malta da ripristino sulle parti dei blocchi da ripristinare, dopo completo indurimento rifinire la muratura con il nostro intonaco cementizio IC e rasante RC, per opere di rifiniture interne. Per esterni procedere con una rasatura armata sull'intera superficie della muratura, annegando tra le due mani del nostro prodotto FC una rete in fibra di vetro alcalino resistente con una grammatura di 150-160 gr/m², procedere poi con frattazzatura tramite frattazzo in spugna per ottenere una finitura di tipo "civile".

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MRC è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 1504-3** ed **EN-1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	21%
Massa volumica apparente	1350 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN -1015-6)	1700 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN -1015-10)	1550 Kg/m ³
Resa teorica	a consumo
Tempo di lavorazione a 20°C	> 1 ora
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=15/35 valore tabulato
Coefficiente di conducibilità termica (EN -1745)	λ =0,73 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua (EN -1015-18)	W0
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	5,2 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	10,8 N/mm ²
Classe di resistenza al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
pH	12,8

AVVERTENZE

- Il prodotto va applicato con sola acqua senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i + 5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgelati.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare se in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto dalla rapida essiccazione in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Inumidire il muro in presenza di sole e vento battente.
- Rispettare i quantitativi di acqua onde evitare riduzioni delle resistenze meccaniche.


I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.



IC



Intonaco di fondo cementizio fibrorinforzato e resinato per rifinire blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato



COMPOSIZIONE

IC è una malta secca composta da cemento grigio di tipo Portland, calce idrata, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

IC è una malta da intonaco cementizio fibrorinforzata - resinata, che trova impiego come strato di intonaco su murature in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, (vedi ciclo applicativo). La sua alta ritenzione idrica abbinata ad un'elevata capacità di adesione ed un ridotto ritiro idraulico, fa sì, che sia l'intonaco più indicato per questo particolare supporto.

FORNITURA

- Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le murature in calcestruzzo aerato autoclavato devono risultare prive di polvere, oli, efflorescenze, grassi o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto. L'intera muratura deve essere preventivamente pulita in modo da eliminare la polvere generata dal taglio meccanico dei blocchi durante la posa. Le parti dei blocchi danneggiate durante la realizzazione della muratura, fori o squarci, devono essere necessariamente ripristinati con la nostra malta da ripristino MRC. Rimuovere eventuali eccedenze di adesivo/rosante KC, e malta da ripristino MRC. Tutta la muratura deve essere precedentemente sottoposta a ponte di adesione tramite la nostra malta da finitura FC, mediante due strati, annegando tra i due, una rete in fibra di vetro alcalino resistente immersa nella finitura con la tecnica "fresco su fresco" applicando l'intonaco di fondo direttamente sulla rasatura armata. Le fughe orizzontali e verticali tra i blocchi della muratura devono risultare precedentemente chiuse con il nostro adesivo KC. Utilizzare guide e paraspigoli per una omogenea distribuzione dell'intonaco nel pieno rispetto della piombatura delle pareti. Inumidire la superficie della muratura se in presenza di murature esposte a forte ventilazione o irraggiamento solare, tale da ridurre il grado di assorbimento della muratura. Se previsto l'utilizzo di materiali isolanti, naturali o sintetici, attenersi alle indicazioni del fornitore prima della posa dell'intonaco.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

IC, per piccole applicazioni, è lavorato aggiungendo il 23% di acqua, ossia 5,75 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 Kg. Mescolare con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto privo di grumi e nella giusta consistenza per non più di 2 minuti. Per superfici più estese, utilizzare intonacatrici tipo PFT, PUTZKNECHT, URBOSOL o similari. IC viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10 e 15 mm, spruzzando dal basso verso l'alto e correggendo l'impasto con passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendo cura di irruvidire lo strato precedente. Grattare l'intonaco quando sicuro che abbia raggiunto un adeguato grado di indurimento tramite frattazzo in plastica o legno.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dall'adata di produzione.

QUALITÀ

IC è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norme europee EN 998-1 e EN-1015. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

IC CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- Il prodotto va applicato con sola acqua senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i + 5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgelati.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare se in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto dalla rapida essiccazione in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Inumidire il muro in presenza di sole e vento battente.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- In estate, dopo l'applicazione, aerare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Finiture e pitture devono essere applicate dopo la completa essiccazione e stagionatura dell'intonaco.
- Rispettare i quantitativi d'acqua onde evitare riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Non idoneo ad essere rivestito.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 1,5 mm
Acqua d'impasto	23%
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1600 ± 30 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-10)	1300 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	13 Kg/m ² ± 5 %
Tempo di lavorazione a 20°C	> 1 ora
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=15/35 valore tabulato
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ=0,46 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua (EN-1015-18)	W0
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	1,2 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	3,5 N/mm ²
Classe di resistenza al fuoco (EN-13501)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	250 ± 30 min.
Spessore minimo d'applicazione	10 mm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea UNI EN 998-1 GP-CSIV-W2

FC



Intonaco di finitura su blocchi in calcestruzzo autoclavato per interni ed esterni



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	39%
Massa volumica apparente	1300 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1550 ± 30 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-10)	1200 Kg/m ³
Resa teorica per rasatura	2-3 Kg/m ²
Tempo di lavorazione a 20°C	> 1 ora
Adesione al supporto (EN-1015-12)	> 1,5 N/mm ²
Fattire di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	$\mu = 12$ valore misurato
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	$\lambda = 0,4$ W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua (EN-1015-18)	$W_2 c = 0,13$ Kg/m ² min ^{0,5}
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	3,8 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	8,9 N/mm ²
Classe di resistenza al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Spessore di applicazione per rasatura	2-5 mm
pH	12

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

COMPOSIZIONE

FC è una malta secca composta da cemento grigio di tipo Portland, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

FC è una malta cementizia che trova impiego nella rasatura armata di murature esterne in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato o come ponte d'adesione tra elementi da costruzione disomogenei o su supporti lisci e poco assorbenti come il calcestruzzo, prima dell'applicazione dell'intonaco o altri materiali protettivi (vedi ciclo applicativo).

FORNITURA

Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

I blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato devono risultare privi di polvere, oli, grassi o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto. I blocchi non devono risultare gelidi, non devono essere inumiditi salvo condizioni di forte ventilazione e irraggiamento, in presenza di parti della muratura ammalorate, in fase di distacco devono preventivamente essere rimosse, in seguito procedere con l'uso della malta MRC per il ripristino dei blocchi, in modo tale da preservare la stabilità meccanica della muratura e la planarità della stessa, garantendo, successivamente, una corretta applicazione delle nostre malte da intonaco IC e rasatura RC per lavorazioni interne, e finitura **FC** mediante rasatura armata o come ponte d'adesione su supporti differenti o lisci e poco assorbenti per lavorazioni di esterni (vedi ciclo applicativo).

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

FC è lavorato aggiungendo il 30% di acqua, ossia 7,5 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 Kg. Mescolare con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto privo di grumi e nella giusta consistenza per non oltre 2 minuti. Per esterni procedere con una rasatura armata sull'intera superficie della muratura, annegando tra le due mani del nostro prodotto **FC** una rete in fibra di vetro alcalino resistente con una grammatura di 150-160 gr/m², procedere poi con frattazzatura tramite frattazzo in spugna per ottenere una finitura di tipo "civile".

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

FC è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998-1** e **EN-1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard.

AVVERTENZE

- Il prodotto va applicato con sola acqua senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i + 5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgelati.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare se in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto dalla rapida essiccazione in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare i tempi di stagionatura del prodotto prima dell'applicazione di strati di rifinitura (rivestimenti minerali, pitture, ecc...).
- Inumidire il muro in presenza di sole e vento battente.
- Non idoneo ad essere rivestito con materiale ceramico.
- Rispettare i quantitativi di acqua onde evitare riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Può essere protetto solo mediante pittura o rivestimenti in pasta.

RC



Malta base gesso e calce per rasatura di intonaci cementizi su murature in calcestruzzo aerato autoclavato di interni

**COMPOSIZIONE**

RC è una malta secca composta da cemento gesso emidratato, calce idrata, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

RC è una malta base gesso che trova impiego nella rasatura di superfici di intonaco cementizio IC applicato su murature in interni di blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (vedi ciclo applicativo).

FORNITURA

Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere, oli, grassi, efflorescenze saline o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero compromettere l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

RC è lavorato manualmente aggiungendo l'80% di acqua, ossia 20 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 Kg. Mescolare con agitatore meccanico sino ad ottenere un impasto privo di grumi e nella giusta consistenza per non oltre 2 minuti. **RC** possiede un addensamento immediato e va applicato in 2 strati sottili, successivi, distanti tra loro poche ore sino ad ottenere una superficie completamente planare coprendo spessori compresi tra 1-3 mm, tramite spatola metallica con passi orizzontali e verticali. Ad indurimento avvenuto, lavorare con frattazzo in plastica o metallico sino ad ottenere una finitura biancolucida. Il suo tempo di lavorazione non è superiore ad un'ora, tuttavia tale parametro è condizionato dal grado di assorbimento del supporto dove è applicato.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

RC è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998-1** e **EN-1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	80%
Massa volumica apparente	650 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1100 ± 50 Kg/m ³
Resa teorica per rasatura	1,1 Kg/m ² ± 5%
Tempo di lavorazione a 20°C	± 1 ora
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=7,4
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	1,6 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	4,5 N/mm ²
Tempo di presa (EN-13279-2)	60 ± 15 min
Classe di resistenza al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Spessore di applicazione per rasatura	1-3 mm
pH	11

AVVERTENZE

- Il prodotto va applicato con sola acqua senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i + 5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgelati.
- Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
- Non applicare se in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto dalla rapida essiccazione in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare i tempi di stagionatura del prodotto prima dell'applicazione di strati di rifinitura (rivestimenti minerali, pitture, ecc...).
- Inumidire il muro in presenza di sole e vento battente.
- Rispettare i quantitativi di acqua onde evitare riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Non idoneo a essere rivestito.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.