

Linea **Bio** 

RINZAFFO NATURAL BIO



**Rinzafo a base calce
NHL 3,5 per interni ed esterni**



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**

COMPOSIZIONE

NATURAL BIO RINZAFFO è una malta secca composta da calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti idraulici, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

NATURAL BIO RINZAFFO è un rinzafo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 conforme con la normativa **UNI EN 459-1** che trova impiego come ponte d'adesione tra il supporto e l'intonaco di fondo NATURAL BIO INTONACO. **NATURAL BIO RINZAFFO** migliora l'adesione di quest'ultimo per effetto della sua maggiore ruvidità, inoltre, riduce l'assorbimento del supporto a favore di una maggiore ritenzione d'acqua dell'intonaco.

FORNITURA

• Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

NATURAL BIO RINZAFFO è lavorato con macchine intonacatrici tipo PFT, PUTZKNECHT, TURBOSOL o similari. Per applicazioni manuali aggiungere ad ogni sacco 24% di acqua pulita (circa 6 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **NATURAL BIO RINZAFFO** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 3-5 mm. La malta, dopo miscelazione con acqua deve essere applicata entro e non oltre 2 ore.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

NATURAL BIO RINZAFFO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	24%
Massa volumica apparente	1550 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1800 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-10)	1400 Kg/m ³
Resa teorica con spatola 10 mm	14,5 Kg/m ² ± 5%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	0,9 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	1,8 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=12
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,49 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	120 ± 30 min
Spessore minimo di applicazione	3 mm
Spessore massimo di applicazione	5 mm
pH	10,8

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da rinzafo va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle caratteristiche meccaniche.

INTONACO NATURAL BIO



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**



Intonaco di fondo a base calce NHL 3,5 per interni ed esterni



COMPOSIZIONE

NATURAL BIO INTONACO è una malta secca composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 leganti idraulici, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

NATURAL BIO INTONACO è un intonaco di fondo per interni ed esterni a base di calce idraulica NHL 3,5 conforme con la normativa **UNI EN 459-1** da applicare su supporti in laterizio, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo grezzo, tufo. Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

- Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmonici o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Il calcestruzzo liscio deve risultare asciutto e trattato con aggrappanti chimici (tipo **MAGIX FIX**) o con **NATURAL BIO INTONACO**. I giunti di elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcalino-resistente immersa nell'intonaco. Le fughe orizzontali e verticali tra i mattoni devono risultare ben riempite, tutti i fori o squarci della muratura devono essere precedentemente chiusi. Utilizzare guide e parasigoli per una omogenea distribuzione del prodotto nel pieno rispetto della piombatura delle pareti. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

NATURAL BIO INTONACO è lavorato con macchine intonacatrici tipo PFT, PUTZK-NECHT, TURBOSOL o similari. Per applicazioni manuali aggiungere il 25% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 6,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **NATURAL BIO INTONACO** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10-15 mm spruzzando dal basso verso l'alto e correggendo l'impostazione con passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendo cura di irruvidire lo strato precedente. Frattazzare l'intonaco quando sicuri che questo abbia raggiunto un adeguato grado di indurimento, tramite frattazzo in plastica o legno.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

NATURAL BIO INTONACO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

INTONACO NATURAL BIO CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 1,5 mm
Acqua d'impasto	25%
Massa volumica apparente	1350 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	1700 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	1350 Kg/m ³
Resa teorica con spatola 10 mm	13,6 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	0,5 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	1,5 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=12
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,47 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	270 ± 30 min
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Spessore massimo di applicazione	15 mm
pH	10,6

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Finiture, rivestimenti, pitture ecc. devono essere applicate solo dopo la completa essiccazione e stagionatura (28 gg.) dell'intonaco.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- L'intonaco va protetto da pitture e/o rivestimenti murali in pasta.
- Non idoneo ad essere rivestito con materiale ceramico.

FINITURA NATURAL BIO



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**



Intonaco di finitura a base calce NHL 3,5 per interni ed esterni



COMPOSIZIONE

NATURAL BIO FINITURA è una malta secca composta da calce idraulica NHL 3,5, leganti idraulici, inerti calcarei e additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

NATURAL BIO FINITURA è un intonaco di finitura per interni ed esterni a base di calce idraulica NHL 3,5 conforme alla normativa **UNI EN 459-1** da applicare sull'intonaco di fondo **NATURAL BIO INTONACO** non frattazzato. Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

• Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

NATURAL BIO FINITURA è lavorato manualmente aggiungendo il 26% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 6,5 litri). Mescolare in betoniera, o con agitatore meccanico per quantità più modeste, sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **NATURAL BIO FINITURA** va applicato in due strati sottili, successivi, distanti tra loro qualche ora sino ad ottenere una completa planarità coprendo spessori compresi tra 1-3 mm tramite spatola metallica con passi orizzontali e verticali. Ad indurimento avvenuto, inumidire e lavorare con frattazzo in spugna. Il tempo di presa dell'intonaco è fortemente condizionato dalle condizioni ambientali e dalla natura assorbente del fondo dove è applicato.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

NATURAL BIO FINITURA è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

FINITURA NATURAL BIO CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	26%
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1650 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-10)	1400 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 1 mm	1,31 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	0,6 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	1 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=14 (misurato)
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,49 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	450 ± 30 min
Spessore minimo di applicazione	1 mm
Spessore massimo di applicazione	3 mm
pH	10,4

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disagregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Finiture, rivestimenti, pitture, ecc devono essere applicate solo dopo la completa essiccazione e stagionatura (28 gg.) dell'intonaco.
- Non idoneo a ricevere rivestimenti ceramici.
- Non adatto come supporto per rivestimenti con spessori ed elasticità maggiori.
- Non eccedere con l'uso di acqua in fase di frattazzatura al fine di evitare formazione di cavillature.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

RASANTE NATURAL BIO



Intonaco da rasatura base calce per interni



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSI-W0**

COMPOSIZIONE

NATURAL BIO RASANTE è una malta secca composta da calce idrata, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

NATURAL BIO RASANTE è una rasante alla calce idrata conforme con la normativa **UNI EN 459-1**, privo di cemento che trova impiego nell'esecuzione di rasature di soli interni di intonaci alla calce idraulica naturale.

FORNITURA

• Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

NATURAL BIO RASANTE è lavorato manualmente aggiungendo il 45% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 11,25 litri). Mescolare a mano o con agitatore meccanico, lasciare l'impasto a riposo per qualche minuto e rimiscolare sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **NATURAL BIO RASANTE** va applicato in due strati sottili, successivi, distanti tra loro qualche ora sino ad ottenere una completa planarità coprendo spessori compresi tra 1-3 mm tramite spatola metallica con passi orizzontali e verticali. Ad indurimento avvenuto, compreso tra 1-2 ore, inumidire e lavorare con frattazzo metallico o in plastica sino ad ottenere un aspetto bianco fine. Il tempo di presa del rasante è fortemente condizionato dalle condizioni ambientali e dalla natura assorbente del fondo dove è applicato.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

NATURAL BIO RASANTE è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 0,1 mm
Acqua d'impasto	45%
Massa volumica apparente	850 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1000 ± 50 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 1 mm	1 Kg/m ² ± 5%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	0,8 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	1,5 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=7
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	120 ± 30 min.
Tempo di vita dell'impasto	4 ore
Spessore minimo di applicazione	1 mm
Spessore massimo di applicazione	3 mm
pH	12

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- Gli strati di pitturazione devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura (28 gg) dell'intonaco da rasatura.
- Non idoneo a ricevere rivestimenti ceramici.
- Non può essere utilizzato su intonaci a gesso e su cemento armato.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MALTA NATURAL BIO



Malta muratura a base di calce NHL 3,5
per interni ed esterni



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	17%
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	2050 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-6)	1800 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	17,5 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	2,8 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	6,3 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=12
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,93 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	120 ± 30 min.
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Spessore massimo di applicazione	20 mm
pH	10,2

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 998-2 M5**

COMPOSIZIONE

NATURAL BIO MALTA MURATURA è una malta secca composta da calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti idraulici, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

NATURAL BIO MALTA MURATURA è una malta muratura d'allettamento a base di calce idraulica NHL 3,5 conforme con la normativa **UNI EN 459-1** per interni ed esterni per la realizzazione di tramezzature in laterizio, tufo, pietra ecc..., secondo i criteri dell'edilizia ecosostenibile. Inoltre, può essere usata come malta da tompagnatura per la chiusura delle tracce e come malta da riempimento. **NATURAL BIO MALTA MURATURA** è una malta indicata per la stilatatura di giunti di murature portanti e di tamponamento "faccia a vista" in pietra, mattoni, tufo o miste anche di pregio storico ed artistico.

FORNITURA

- Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

NATURAL BIO MALTA MURATURA è lavorata manualmente aggiungere il 17% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 4,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. Per una corretta posa è consigliato riempire accuratamente le fughe della muratura sia orizzontali che verticali. La malta, dopo miscelazione con acqua deve essere applicata entro e non oltre 2 ore.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

NATURAL BIO MALTA MURATURA è sottoposta ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- La malta da muratura va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

MALTA NATURAL BIO STRUTTURALE



Malta muratura strutturale a base di calce NHL 3,5 per interni ed esterni



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	17%
Massa volumica apparente	1550 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	2150 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-6)	1900 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	18,5 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	5,8 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	23,6 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=12
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,93 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	120 ± 30 min.
Spessore minimo di applicazione	10 mm
Spessore massimo di applicazione	20 mm
pH	10,2

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea UNI EN 998-2 M20

COMPOSIZIONE

MALTA STRUTTURALE NATURAL BIO è una malta secca composta da calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti idraulici, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazioni.

IMPIEGO

MALTA STRUTTURALE NATURAL BIO è una malta muratura d'allettamento a base di calce idraulica NHL 3,5 conforme con la normativa UNI EN 459-1 per interni ed esterni per la realizzazione di tramezzature strutturali in laterizio, tufo, pietra ecc..., secondo i criteri dell'edilizia eco-sostenibile. Inoltre, può essere usata come malta da compagnatura per la chiusura delle tracce e come malta da riempimento. **MALTA STRUTTURALE NATURAL BIO** è una malta indicata per la stilatura di murature portanti e di tamponamento "faccia a vista" in pietra, mattoni, tufo o miste anche di pregio storico ed artistico.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MALTA STRUTTURALE NATURAL BIO è sottoposta ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE

MALTA STRUTTURALE NATURAL BIO è lavorata manualmente aggiungere ad ogni sacco circa 4,25 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. Per una corretta posa è consigliato riempire accuratamente le fughe della muratura sia orizzontali che verticali. La malta, dopo miscelazione con acqua deve essere applicata entro e non oltre 2 ore.

AVVERTENZE

- La malta da muratura va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

BIO RESTORE RINZAFFO



Rinzafo antisale a base di calce idraulica NHL 3,5



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	20%
Massa volumica apparente	1250 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	1950 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-6)	1650 Kg/m ³
Resa teorica con spessore 5 mm	7-8 Kg/m ² ± 5%
Contenuto d'aria (EN-1015-7)	7%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	2,8 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	8,13 N/mm ²
Coefficiente di permeabilità al vapore (EN-1015-19)	1,05x10 ⁻¹¹ Kg/m sec Pa
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=18,4
Coefficiente di assorbimento d'acqua W ₂₄ (EN-1015-18)	c=21,28 Kg/m ²
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ=0,82 W/mK
Tempo di presa (EN-196-3)	270 ± 30 min.
Spessore di applicazione	5 mm
Effluorescenze (semi-immersione in acqua e NaCl al 10%)	assenti
Resistenza ai sali	resistente
pH	11,9

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 R-CSII**

COMPOSIZIONE

BIO RESTORE RINZAFFO è una malta secca composta da calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti calcarei puri e selezionati ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BIO RESTORE RINZAFFO è un rinzafo antisale, per interni ed esterni, da applicare su supporti con elevate concentrazioni saline (nitrati, solfati e cloruri) che si depositano sulla superficie del supporto sotto forma di effluorescenze.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

In presenza di umidità di risalita rimuovere completamente l'intonaco per almeno 50 cm al di sopra della zona umida. Rimuovere dal supporto ogni sorta di imbrattamenti come polvere, grasso, olio disarmanti che potrebbero compromettere l'adesione dell'intonaco. Procedere al lavaggio con acqua a pressione dell'intera superficie, così da rimuovere possibili tracce di effluorescenze saline. Ripetere l'applicazione più volte se necessario, procedere con spazzolatura meccanica nei casi peggiori. Applicare **BIO RESTORE RINZAFFO**, barriera antisale, capace di impedire l'antiestetica comparsa di effluorescenze a seguito dell'evaporazione dell'acqua sull'intera superficie. Lasciar asciugare il supporto saturo di acqua sino al raggiungimento di una superficie asciutta. Procedere alla stesura di **BIO RESTORE INTONACO** non prima di 24 ore dalla posa del rinzafo. Utilizzare guide e parasigoli per una omogenea distribuzione del prodotto nel pieno rispetto della piombatura delle pareti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BIO RESTORE RINZAFFO è applicato a mano con cazzuola aggiungendo il 20% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 5 litri). Mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza plastica-tissotropica per non oltre 2 minuti. **BIO RESTORE RINZAFFO** viene applicato in un unico strato sino a coprire lo spessore necessario di 5 mm applicando il rinzafo dal basso verso l'alto e correggendo l'impasto con passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia. La malta da rinzafo va utilizzata entro e non oltre 1-2 ore dall'impasto.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BIO RESTORE RINZAFFO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

BIO RESTORE INTONACO



Intonaco risanante a base di calce idraulica NHL 3,5



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 R-CSII**

COMPOSIZIONE

BIO RESTORE INTONACO è una malta secca composta calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti idraulici, inerti calcarei puri e selezionati, fibre sintetiche polimeriche ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BIO RESTORE INTONACO è un intonaco di fondo biosostenibile, per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, altamente traspirante ed idrorepellente da applicare su murature umide, deteriorate dall'umidità di risalita capillare.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

In presenza di umidità di risalita rimuovere completamente l'intonaco per almeno 50 cm. al di sopra della zona umida. Rimuovere dal supporto ogni sorta di imbrattamenti come polvere, grasso, olio disarmanti che potrebbero compromettere l'adesione dell'intonaco. Procedere al lavaggio con acqua a pressione dell'intera superficie, così da rimuovere possibili tracce di efflorescenze saline. Ripetere l'applicazione più volte se necessario, procedere con spazzolatura meccanica nei casi peggiori. Applicare **BIO RESTORE RINZAFFO**, barriera antisale, capace di impedire l'antiestetica comparsa di efflorescenze a seguito dell'evaporazione dell'acqua sull'intera superficie. Lasciar asciugare il supporto saturo di acqua sino al raggiungimento di una superficie asciutta. Procedere alla stesura dell'intonaco non prima di 24 ore dalla posa del rinzaffo. Utilizzare guide e paraspigoli per una omogenea distribuzione del prodotto nel pieno rispetto della piombatura delle pareti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BIO RESTORE INTONACO è applicato a mano aggiungendo il 20% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 5 litri). Mescolare con agitatore meccanico o in betoniera obbligatoriamente per 3-4 minuti, attendere 10-15 minuti prima di procedere all'applicazione dell'intonaco per far sì che il materiale riacquisti la sua consistenza plastica. **BIO RESTORE INTONACO** viene applicato in un unico strato sino a coprire lo spessore obbligatorio di 20 mm per mano. Applicare l'intonaco dal basso verso l'alto e correggendo l'impasto con leggeri passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia avendo cura di non premere l'intonaco, così da mantenere inalterato il contenuto d'aria, garantendo, un'elevata permeabilità al vapore. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendocura di irruvidire lo strato precedente. Frattazzare l'intonaco quando sicuri che questo abbia raggiunto un adeguato grado di indurimento, tramite frattazzo in plastica o legno.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BIO RESTORE INTONACO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee EN 998 e EN 1015. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disagregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Non idoneo ad essere rivestito con materiale ceramico.
- Si consiglia di applicarci sopra solo materiali traspiranti.

SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	20%
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	1550 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	1300 Kg/m ³
Resa teorica con spatola 10 mm	12,81 Kg/m ² ± 5 %
Ritenzione d'acqua (DIN 18555-7)	92%
Contenuto d'aria (EN-1015-7)	30%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	0,9 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	2,4 N/mm ²
Coefficiente di permeabilità al vapore (EN-1015-19)	1,38x10 ⁻¹¹ Kg/m sec Pa
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=14,1
Coefficiente di assorbimento d'acqua W24 (EN-1015-18)	c = 1,95 Kg/m ²
Profondità di assorbimento d'acqua	3 mm
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 0,44 W/mK
Tempo di presa (EN-196-3)	250 ± 30 min
Spessore di applicazione	20 mm
pH	11,3

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.