

Malte Speciali






BOND



Legante bianco/grigio premiscelato



COMPOSIZIONE

BOND è un legante bianco/grigio premiscelato composto da cemento bianco/grigio Portland, inerti calcarei e da additivi chimici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BOND è un legante bianco/grigio premiscelato per interni ed esterni ad uso generale, in particolar modo è utilizzato per la stuccatura e rifinitura disanitari, piastrelle, sculture, getti a faccia a vista e di riparazioni di ogni genere in cui sono richieste elevate caratteristiche di flessibilità aderenza e resistenza.

FORNITURA

- Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silos.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Parti incoerenti o friabili e non bene ancorate devono essere necessariamente rimosse.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BOND è applicato manualmente tramite trapano a frusta con basso numero di giri aggiungendo un contenuto d'acqua variabile in base alla specifica lavorazione fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Utilizzare il 50% di acqua di impasto.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BOND è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla normativa in vigore **UNI EN-ISO 9001/2008**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

BOND CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 125 mm	
Acqua d'impasto	50%	
Massa volumica apparente	1050 ± 50 Kg/m ³	
Resa teorica	a seconda dell'uso	
Reazioni al fuoco (EN-13501-1)	classe A1	
Tempo di presa	> 75 ± 30 min	
Ritiro idraulico	< 0,112 mm/m.	
pH	13	
Giorni di maturazione	Resistenza a flessione	Resistenza a compressione
3	4,3 N/mm ²	12,8 N/mm ²
7	8,7 N/mm ²	26,4 N/mm ²
28	11,6 N/mm ²	35,3 N/mm ²

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- Il legante va miscelato con acqua e in base alle esigenze con inerte pulito.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere il legante dalla rapida essiccazione nelle prime 24 ore se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura i supporti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'utilizzo su supporti umidi o a base gesso.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente forte ventilazione, temperature e levate onde compromettere il tempo di presa e lo sviluppo delle resistenze meccaniche.

BOND RAPIDO



Malta cementizia a presa rapida



Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSIV-W0**

COMPOSIZIONE

BOND RAPIDO è una malta secca composta da un particolare cemento grigio, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

BOND RAPIDO è una malta cementizia a presa rapida che trova impiego nel fissaggio moderato a basso spessore no riempitivo di zanche, staffe, recinzioni, pozzetti, chiusini, scatole elettriche, tubazioni, sanitari, nella sigillatura di tracce su parete ecc... Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento o in fase di distacco devono essere precedentemente rimosse. Inumidire a rifiuto e irruvidire prima dell'applicazione tutti i tipi di supporti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

BOND RAPIDO è lavorato a mano aggiungendo il giusto contenuto d'acqua. Utilizzare il 24% di acqua di impasto. Mescolare fino al raggiungimento della consistenza desiderata solo quantitativi utilizzabili entro i tempi di presa. È applicato per sole lavorazioni interne.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

BOND RAPIDO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,6 mm		
Acqua d'impasto	24%		
Tempo di lavorazione	1 - 2 minuti		
Tempo di inizio presa	2 minuti		
Tempo di fine presa	3 minuti		
pH	12		

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza	Flessione	Compressione	Requisito D.M. 13.08.1972
10 minuti	0,1 N/mm ²	0,4 N/mm ²	
15 minuti	0,3 N/mm ²	0,8 N/mm ²	
1 ora	0,6 N/mm ²	1,9 N/mm ²	
3 giorno	2,9 N/mm ²	8,3 N/mm ²	
7 giorni	3,9 N/mm ²	16,1 N/mm ²	
28 giorni	8,8 N/mm ²	26,2 N/mm ²	≥13 N/mm ²

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Conservare necessariamente in luoghi asciutti.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche e alterazioni dei tempi di presa.
- È applicato per sole lavorazioni interne.

RF510



Intonaco di fondo EI 120



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 1,5 mm
Acqua d'impasto	23%
900 ± 50 Kg/	900 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	1100 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	850 Kg/m ³
Resa teorica con spatola 10 mm	10,8 Kg/m ² ± 5%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	1 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	3 N/mm ²
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN-1015-19)	μ=15
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN-1015-18)	W0 (non specificato)
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ=0,45 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	EI 120
Tempo di presa (EN-196-3)	350 ± 30 min.
Spessore obbligatorio di applicazione	25 mm
pH	12,1

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 998-1 GP-CSII-WO**

COMPOSIZIONE

RF510 è una malta secca composta da cemento grigio Portland, calce idrata, inerti calcarei, vetro espanso ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

RF510 è un intonaco di fondo cementizio per interni ed esterni per la protezione dal fuoco di murature in laterizio forato da 80 mm per compartimenti antincendio per classi non superiori a **EI 120**. Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

FORNITURA

- Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silos.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Il calcestruzzo liscio deve risultare asciutto e trattato con aggrappanti chimici o con rinzaifi a base di sabbia e cemento. I giunti di elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcalinoresistente immersa nell'intonaco. Le fughe orizzontali e verticali tra i mattoni devono risultare ben riempite, tutti i fori o squarci della muratura devono essere precedentemente chiusi. Utilizzare guide e paraspigoli per una omogenea distribuzione del prodotto nel pieno rispetto della piombatura delle pareti. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

RF510 è lavorato con macchine intonacatrici tipo PFT, PUTZKNECHT, TURBOSOL o similari. Per applicazioni manuali aggiungere ad ogni sacco circa il 23% di acqua pulita (5,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **RF510** viene applicato in due strati sino a coprire lo spessore certificato dall'Istituto Giordano di 25 mm spruzzando dal basso verso l'alto e correggendo l'impasto con passi orizzontali e verticali tramite l'uso di un apposita staggia. Frattazzare o grattare l'intonaco quando sicuri che questo abbia raggiunto un adeguato grado di indurimento, tramite frattazzo in plastica o legno.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

RF510 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 998** e **EN 1015**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- La malta da intonaco va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento
- Proteggere la parete dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e "bruciature" dell'intonaco.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare ripetutamente le superfici esposte al sole
- Finiture, rivestimenti, pitture, ecc devono essere applicate solo dopo la completa essiccazione e stagionatura (28 gg.) dell'intonaco.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.