

Rivestimenti e Idropitture



MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO



SCHEDA TECNICA

Granulometria	0,7- 1,2 -1,5 mm
Massa volumica apparente	1,60 - 1,80 ± 0,05 Kg/m ³
Rapporto di diluizione	pronto all'uso
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	classe V2
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	classe W3
Adesione (EN 1542)	> 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3)	> 0,3 MPa
Conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda_{10 \text{ dry}} = 0,83 \text{ W/mK } P=50\%$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse F
Resistenza alla crescita di alghe (EN 15458)	conforme
Resistenza alla crescita di funghi (EN 15457)	conforme

CONSUMI

Granulometria 0,7 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 1,6 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 1,8 Kg/m ² /per mano
Granulometria 1,2 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,3 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 2,5 Kg/m ² /per mano
Granulometria 1,5 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,6 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 3,0 Kg/m ² /per mano

Conforme alla norma europea **UNI EN 15824**
Classe **V2 - W3 - EUROCLASSE F**

Prodotto certificato presso GFC Chimica srl. RAPPORTO DI PROVA N°349/L del 05.08.2024

IMPIEGO

MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO è un rivestimento murale in pasta decorativo per la protezione di ogni tipo di facciata esterna, intonaci di fondo a base di calce-cemento, rasature armate in fibra di vetro ma trova particolare applicazione nel rivestimento protettivo finale di sistemi di isolamento a cappotto.

FORNITURA

• Secchi in plastica da kg 25 su bancali da 33 secchi

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, lontano da fonti di calore conserva le proprie caratteristiche per circa 12 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea 15824. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

COMPOSIZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO è un rivestimento di finitura composto da polimeri silossanici in emulsione acquosa, inerti bianchi di carra, biossidi di titanio, microfibre, antialghe e antimuffe ed altri additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, e sante da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammollate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie o fissativi in acqua tipo MAGIX PRIMER rapporto di diluizione 1:4. Pretrattare eventuali macchie murali e sporco persistente utilizzare un adeguato ciclo detergente per la pulizia superficiale, ripetendola più volte sino alla rimozione meccanica mezzo spazzola metallica. Ad avvenuta maturazione dei supporti applicare il fondo pigmentato universale **MAGIX PRIMER MX30**. Trascorse le 12-24 ore procedere con l'applicazione di **MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO**.

APPLICAZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO è pronto all'uso, è consentita al massimo un aggiunta di acqua del 2% su secchio da 25 kg, nei periodi estivi, se necessario, agitare sempre prima dell'applicazione per mezzo di un trapano a frusta. Stendere il rivestimento con una spatola metallica avendo cura di distribuire sulla superficie uno strato uniforme di prodotto. Lo strato di rifinitura viene eseguito per mezzo di una spatola di plastica, eseguendo movimenti circolari. Per rivestimenti con grana massima 0.7 mm è prevista la seconda mano a primo strato asciutto.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- **MAGIX RIVESTIMENTO SILOSSANICO** è già pronto all'uso, aggiungere un 2% di acqua nei periodi estivi o se il materiale è stoccato da più mesi.
- Applicare su supporti stagionati e asciutti, non gelati e disgregati, evitare l'applicazione in presenza di giornate piovose onde incorrere in fenomeni di dilavamento.
- Non applicare su facciate esposte al sole o in presenza di forte vento
- Applicare il prodotto in intervalli di temperature compresa tra +5°C e +30°C
- Utilizzare su una stessa facciata materiale dello stesso lotto di produzione per una maggiore omogeneità tintometrica
- Non applicare su supporti umidi con un elevato valore di umidità o con umidità di risalita onde evitare rigonfiamenti o distaccamenti del rivestimento applicato.
- Proteggere la facciata rivestita da ogni possibile condizione avverse (sole, nebbia, acqua, umidità) nei primi 3 giorni
- La forte esposizione a raggi UV e umidità potrebbero a lungo andare portare a variazioni cromatiche del materiale

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO



SCHEDA TECNICA

Granulometria	0,7- 1,2 -1,5 mm
Massa volumica apparente	1,60 - 1,80 ± 0,05 Kg/m ³
Rapporto di diluizione	pronto all'uso
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	classe V2 - Sd=0,2834 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	classe W3 - w=0,037 Kg/(m ² h ^{0.5})
Adesione (EN 1542)	> 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3)	> 0,3 MPa
Conducibilità termica (EN 1745)	λ10 dry = 0,82 W/mK P=50%
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse F
Resistenza alla crescita di alghe (EN 15458)	conforme
Resistenza alla crescita di funghi (EN 15457)	conforme
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	max 30 grammi/litro

CONSUMI

Granulometria 0,7 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 1,6 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 1,8 Kg/m ² /per mano
Granulometria 1,2 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,3 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 2,5 Kg/m ² /per mano
Granulometria 1,5 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,6 Kg/m ² /per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 3,0 Kg/m ² /per mano

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 15824**
Classe **V2 - W3 - EUROCLASSE F**

Prodotto certificato presso GFC Chimica srl. RAPPORTO DI PROVA N°349/L del 05.08.2024

IMPIEGO

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO è un rivestimento murale in pasta decorativo per la protezione di ogni tipo di facciata esterna, intonaci di fondo a base di calce-cemento, rasature armate in fibra di vetro ma trova particolare applicazione nel rivestimento protettivo finale di sistemi di isolamento a cappotto.

FORNITURA

• Secchi in plastica da kg 25 su bancali da 33 secchi

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, lontano da fonti di calore conserva le proprie caratteristiche per circa 12 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea 15824. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

COMPOSIZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO è un rivestimento di finitura composto da polimeri acrililossanici in emulsione acquosa, inerti bianchi di carrara, biossidi di titanio, microfibre, antialghe e antimuffe ed altri additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, e sente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie o fissativi in acqua tipo **MAGIX PRIMER** rapporto di diluizione 1:4. Pretrattare eventuali macchie murali e sporco persistente utilizzare un adeguato ciclo detergente per la pulizia superficiale, ripetendola più volte sino alla rimozione meccanica mezzo spazzola metallica. Ad avvenuta maturazione dei supporti applicare il fondo pigmentato universale **MAGIX MX30**. Trascorse le 12-24 ore procedere con l'applicazione di **MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO**.

APPLICAZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO è pronto all'uso, è consentita al massimo un aggiunta di acqua del 2% su secchio da 25 kg, nei periodi estivi, se necessario, agitare sempre prima dell'applicazione per mezzo di un trapano a frusta. Stendere il rivestimento con una spatola metallica avendo cura di distribuire sulla superficie uno strato uniforme di prodotto. Lo strato di rifinitura viene eseguito per mezzo di una spatola di plastica, eseguendo movimenti circolari. Per rivestimenti con grana massima 0.7 mm è prevista la seconda mano a primo strato asciutto.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- **MAGIX RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO** è già pronto all'uso, aggiungere un 2% di acqua nei periodi estivi o se il materiale è stoccato da più mesi.
- Applicare su supporti stagionati e asciutti, non gelati e disaggregati, evitare l'applicazione in presenza di giornate piovose onde incorrere in fenomeni di dilavamento.
- Non applicare su facciate esposte al sole o in presenza di forte vento
- Applicare il prodotto in intervalli di temperature compresa tra +5°C e +30°C
- Utilizzare su una stessa facciata materiale dello stesso lotto di produzione per una maggiore omogeneità tintometrica
- Non applicare su supporti umidi con un elevato valore di umidità o con umidità di risalita onde evitare rigonfiamenti o distaccamenti del rivestimento applicato.
- Proteggere la facciata rivestita da ogni possibile condizione avverse (sole, nebbia, acqua, umidità) nei primi 3 giorni
- La forte esposizione a raggi UV e umidità potrebbero a lungo andare portare a variazioni cromatiche del materiale

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO



SCHEDA TECNICA

Granulometria	0,7- 1,2 -1,5 mm
Massa volumica apparente	1,60 - 1,80 ± 0,05 Kg/m³
Rapporto di diluizione	pronto all'uso
Permeabilità al vapore d'acqua (EN ISO 7783-2)	classe V2
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	classe W2
Adesione (EN 1542)	> 0,3 MPa
Durabilità (EN 13687-3)	> 0,3 MPa
Conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda_{10 \text{ dry}} = 0,83 \text{ W/mK } P=50\%$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse F
Resistenza alla crescita di alghe (EN 15458)	conforme
Resistenza alla crescita di funghi (EN 15457)	conforme
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	max 30 grammi/litro

CONSUMI

Granulometria 0,7 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 1,6 Kg/m²/per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 1,8 Kg/m²/per mano
Granulometria 1,2 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,3 Kg/m²/per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 2,5 Kg/m²/per mano
Granulometria 1,5 mm	
su intonaco fine o rasatura armata	circa 2,6 Kg/m²/per mano
su intonaco di fondo base calce cemento	circa 3,0 Kg/m²/per mano

Conforme alla norma europea **UNI EN 15824**
Classe **V2 - W3 - EUROCLASSE F**

Prodotto certificato presso GFC Chimica srl. RAPPORTO DI PROVA N°349/L del 05.08.2024

IMPIEGO

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO è un rivestimento murale in pasta decorativo per la protezione di ogni tipo di facciata esterna, intonaci di fondo a base di calce-cemento, rasature armate in fibra di vetro ma trova particolare applicazione nel rivestimento protettivo finale di sistemi di isolamento a cappotto.

FORNITURA

• Secchi in plastica da kg 25 su bancali da 33 secchi

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, lontano da fonti di calore conserva le proprie caratteristiche per circa 12 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea 15824. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

COMPOSIZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO è un rivestimento di finitura composto da polimeri acrilici in emulsione acquosa, inerti bianchi di carrara, biossidi di titanio, microfibre, antialghe e antimuffe ed altri additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammollate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie o fissativi in acqua tipo **MAGIX PRIMER** rapporto di diluizione 1:4.

Pretrattare eventuali macchie murali e sporco persistente utilizzare un adeguato ciclo detergente per la pulizia superficiale, ripetendola più volte sino alla rimozione meccanica mezzo spazzola metallica. Ad avvenuta maturazione dei supporti applicare il fondo pigmentato universale **MAGIX MX30**. Trascorse le 12-24 ore procedere con l'applicazione di **MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO**.

APPLICAZIONE

MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO è pronto all'uso, è consentita al massimo un'aggiunta di acqua del 2% su secchio da 25 kg, nei periodi estivi, se necessario, agitare sempre prima dell'applicazione per mezzo di un trapano a frusta. Stendere il rivestimento con una spatola metallica avendo cura di distribuire sulla superficie uno strato uniforme di prodotto. Lo strato di rifinitura viene eseguito per mezzo di una spatola di plastica, eseguendo movimenti circolari. Per rivestimenti con grana massima 0.7 mm è prevista la seconda mano a primo strato asciutto.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- **MAGIX RIVESTIMENTO ACRILICO** è già pronto all'uso, aggiungere un 2% di acqua nei periodi estivi o se il materiale è stoccato da più mesi.
- Applicare su supporti stagionati e asciutti, non gelati e disgregati, evitare l'applicazione in presenza di giornate piovose onde incorrere in fenomeni di dilavamento.
- Non applicare su facciate esposte al sole o in presenza di forte vento
- Applicare il prodotto in intervalli di temperature compresa tra +5°C e +30°C
- Utilizzare su una stessa facciata materiale dello stesso lotto di produzione per una maggiore omogeneità tintometrica
- Non applicare su supporti umidi con un elevato valore di umidità o con umidità di risalita onde evitare rigonfiamenti o distaccamenti del rivestimento applicato.
- Proteggere la facciata rivestita da ogni possibile condizione avverse (sole, nebbia, acqua, umidità) nei primi 3 giorni
- La forte esposizione a raggi UV e umidità potrebbero a lungo andare portare a variazioni cromatiche del materiale

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MAGIX TRASPIRA

Idropittura traspirante per interni



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,70 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	12.000 ± 3.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	70 ± 2 % (EN ISO 3251)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 20 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri
Certificazioni	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Fine < 100 µ (ISO 787- EN ISO 1524)
Resistenza al lavaggio	Classe 3 (ISO 11998)
Potere coprente	Classe 2 (con resa 5 m²/l) (ISO 6504-3)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo, spruzzo airless
Diluizione	25-35 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	10-12 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 6 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti anche già trattati con precedenti pitturazioni purché opportunamente preparati.

Linea IDROPITTURE | Codice TR01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità e buon punto di bianco adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con idoneo detergente antimuffa e successivamente trattate con idoneo fissativo a base acqua. Attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.

Supporto già verniciato

Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura. Trattare eventuali muffe con idoneo detergente antimuffa e livellare eventuali imperfezioni con stucco.

Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere quindi alla stesura di idoneo fissativo a base acqua prima di procedere alla pitturazione.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di idropittura traspirante extra opaca per interni, a base di leganti sintetici in emulsione, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con idoneo detergente antimuffa.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MAGIX LAVABILE

Idropittura lavabile per interni



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,48 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	10.000 ± 3.000 cP G5V20 (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	61 ± 2 % (EN ISO 3251)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 30 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri
Certificazioni	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Fine < 100 µ (EN 21524)
Resistenza al lavaggio	Classe 2 (ISO 11998)
Potere coprente	Classe 1 (con resa 6 m²/l) (ISO 6504-3)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo, spruzzo airless
Diluizione	25-35 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	10-12 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 6 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti anche già trattati con precedenti pitturazioni purché opportunamente preparati.

Linea IDROPITTURE | Codice LV01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Idropittura lavabile per interni ad elevata copertura, dotata di ottima pennellabilità, buon punto di bianco e ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio adatta a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto nuovo

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con idoneo detergente antimuffa e successivamente trattate con idoneo fissativo a base acqua. Attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.

Supporto già verniciato

Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura. Trattare eventuali muffe con idoneo detergente antimuffa e livellare eventuali imperfezioni con stucco.

Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere quindi alla stesura di idoneo fissativo a base acqua prima di procedere alla pitturazione.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di idropittura traspirante extra opaca per interni, a base di leganti sintetici in emulsione, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con idoneo detergente antimuffa.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MAGIX QUARZO

Pittura al quarzo per esterno



Linea RIVESTIMENTI PER ESTERNI | Codice QX01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Pittura per esterni a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate a base quarzo, caratterizzata da un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce, e bassa presa di sporco. Crea un rivestimento opaco e traspirante con un ottimo potere riempitivo ideale per la protezione e decorazione di facciate di edifici storici, intonaci a base cemento o calce e per intonaci di risanamento deumidificanti e materiali porosi in genere che richiedano un'elevata protezione ed una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, polvere, grasso etc. Precedenti pitture non ben aderenti vanno accuratamente rimosse meccanicamente. Eventuali muffe/alghie sono da trattare con idoneo detergente antimuffa. Preparare sempre il supporto con **PRIMER PREMIUM** e attendere 24 ore prima di procedere alla verniciatura.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di pittura al quarzo per esterni **MAGIX QUARZ** a base di polimeri acrilici in emulsione, altamente resistente agli agenti atmosferici, traspirante ed idrorepellente per la protezione e decorazione di intonaci, intonaci deumidificanti, superfici cementizie in genere o riverniciatura di vecchie pitture. L'applicazione dovrà avvenire in due mani successive a pennello/ruolo previa applicazione di **PRIMER PREMIUM**.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

Nota

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10 - 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe/funghi e alghie sul supporto eliminarle preventivamente con idoneo detergente antimuffa.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi tintometrici differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese indicate sono teoriche e calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco e tinte
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine acriliche in emulsione
Peso Specifico	1,45 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	16.000 ± 2.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	62 ± 2 % (EN ISO 3251)
Residuo secco in volume	40 ± 2 %
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c BA): 40 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 30g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri

DATI TECNICI UNI EN 1062-1

Brillantezza	Classe G3 Opaco < 10 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Classe S2 media < 0,3 mm (ISO 787- EN ISO 1524)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo
Diluizione	20-25 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	7-8 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3 h Per ricopertura minimo: 8 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile nuovo o già trattato purché sia asciutto e pulito e opportunamente pretrattato.
Prodotti di pretrattamento consigliati	MX30

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

PITTURA ACRILICA PA 01

Pittura Silossanica



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco e tinte
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine silossaniche in emulsione
Peso Specifico	1,45 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	7.000 ± 2.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	61 ± 2 % (EN ISO 3251)
Residuo secco in volume	40 ± 2 %
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c BA): 40 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 20g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri
Certificazioni	

DATI TECNICI UNI EN 1062-1

Brillantezza	Classe G3 Opaco < 10 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Classe S1 fine < 0,1 mm (ISO 787- EN ISO 1524)
Resistenza alla crescita di funghi	Conforme (UNI EN 15457)
Resistenza alla crescita di alghe	Conforme (UNI EN 15458)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo
Diluizione	5-10 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	6-7 m ² /l per mano
Numero di mani	Minimo 2
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3 h Per ricopertura minimo: 8 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile nuovo o già trattato purché sia asciutto e pulito e pretrattato con idoneo primer/fissativo.

Linea RIVESTIMENTI PER ESTERNI | Codice PA 01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Pittura per esterni a base di resine acriliche in dispersione acquosa, caratterizzata da una elevata permeabilità al vapore acqueo unitamente ad una buona idrorepellenza ed ad una bassa permeabilità all'acqua. Crea un rivestimento opaco e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica, conferendo agli stessi un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici con una bassissima presa di sporco. Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe e muffe conformemente alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

Queste sue peculiari caratteristiche la rendono ideale per la protezione e decorazione di facciate di edifici storici, intonaci a base cemento o calce e per intonaci di risanamento deumidificanti e materiali porosi in genere che richiedono un'elevata protezione ed una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, polvere, grasso etc. Precedenti pitture non ben aderenti vanno accuratamente rimosse meccanicamente. Eventuali muffe/alghe sono da trattare con detergente antimuffa/antialga. Preparare sempre il supporto con idoneo primer/fissativo.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di pittura per esterni PITTURA ACRILICA PA 01 a base di polimeri acrilici in emulsione, altamente resistente agli agenti atmosferici, traspirante ed idrorepellente per la protezione e decorazione di intonaci, intonaci deumidificanti, superfici cementizie in genere o riverniciatura di vecchie pitture. L'applicazione dovrà avvenire in due mani successive a pennello/rullo previa applicazione di idoneo primer/fissativo.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

Nota

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10 - 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetici colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi sul supporto eliminarle preventivamente con idoneo detergente antimuffa/antialga.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi tintometrici differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese indicate sono teoriche e calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto al modificatore le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

PITTURA SILOSSANICA PS15

Pittura Silossanica



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco e tinte
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine silossaniche in emulsione
Peso Specifico	1,45 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	7.000 ± 2.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	61 ± 2 % (EN ISO 3251)
Residuo secco in volume	42 ± 2 %
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/c BA): 40 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 20g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	14 litri

DATI TECNICI UNI EN 1062-1

Brillantezza	Classe G3 Opaco < 10 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Classe S2 media < 0,1 mm (ISO 787- EN ISO 1524)
Resistenza alla crescita di funghi	Conforme (UNI EN 15457)
Resistenza alla crescita di alghe	Conforme (UNI EN 15458)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo
Diluizione	5-10 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	6-7 m ² /l per mano
Numero di mani	Minimo 2
Essiccazione	Secco al tatto: 2-3 h Per ricopertura minimo: 8 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile nuovo o già trattato purché sia asciutto e pulito e pretrattato con idoneo primer/fissativo.
Prodotti di pretrattamento consigliati	MAGIX FISSATIVO

Linea RIVESTIMENTI PER ESTERNI | Codice PS15

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Pittura per esterni a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, caratterizzata da una elevata permeabilità al vapore acqueo unitamente ad una buona idrorepellenza ed ad una bassa permeabilità all'acqua. Crea un rivestimento opaco e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali che su vecchie pitture di natura minerale o sintetica, conferendo agli stessi un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici con una bassissima presa di sporco. Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe e muffe conformemente alle norme UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e UNI EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Queste sue peculiari caratteristiche la rendono ideale per la protezione e decorazione di facciate di edifici storici, intonaci a base cemento o calce e per intonaci di risanamento deumidificanti e materiali porosi in genere che richiedano un'elevata protezione ed una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, polvere, grasso etc. Precedenti pitture non ben aderenti vanno accuratamente rimosse meccanicamente. Eventuali muffe/alghe sono da trattare con detergente antimuffa/antialga. Preparare sempre il supporto con idoneo primer/fissativo.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di pittura per esterni PITTURA SILOSSANICA PS15 a base di polimeri acril-silossanici in emulsione, altamente resistente agli agenti atmosferici, traspirante ed idrorepellente per la protezione e decorazione di intonaci, intonaci deumidificanti, superfici cementizie in genere o riverniciatura di vecchie pitture. L'applicazione dovrà avvenire in due mani successive a pennello/rullo previa applicazione di idoneo primer/fissativo.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

Nota

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10 - 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C; U.R. max. 85%). Quando il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetici colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- In presenza di muffe o funghi sul supporto eliminarle preventivamente con idoneo detergente antimuffa/antialga.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi tintometrici differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese indicate sono teoriche e calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

MX30

Primer Fissativo per esterno



Linea IDROPITTURE | Codice MX30

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Primer fissativo pigmentato bianco pronto all'uso. Data la elevata penetrazione, uniforma e stabilizza l'assorbimento del supporto, preparando lo stesso ai successivi prodotti di finitura siano essi pitture al quarzo o rivestimenti a spessore di qualsiasi natura (silicati, silossanici, acrilici ecc.). Oltre a consolidare il supporto MX30 ne riduce drasticamente l'assorbimento di acqua, e lo protegge da possibili sviluppi di alghe e/o funghi.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe/alghe vanno eliminate mediante trattamento con idoneo detergente antimuffa. Vecchie pitturazioni di tipo sintetico andranno preventivamente asportate mediante idro-lavaggio ad alta pressione e/o idro-sabbatura.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,20 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	6.000 ± 2.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	54 ± 2 % (EN ISO 3251)
Granulometria	S3 Grossa < 1,5 mm (ISO 797- UNI EN 1524)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Primer fissanti. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 15 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	5 Kg e 18 Kg
Certificazioni	

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo,
Diluizione	Pronto all'uso
Resa pratica	5-6 m²/l per mano
Numero di mani	1
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 24 h

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza del prodotto ed attenersi alle istruzioni di sicurezza in essa riportate.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Prima della lavorazione proteggere gli elementi costruttivi adiacenti (porte, finestre, telai, ecc.) per proteggerli da sporco o da danni di altro tipo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

SMALTO MURALE OPACO

Smalto per muri lavabile per interni



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore	Bianco
Aspetto	Opaco
Composizione	A base resine sintetiche in emulsione
Peso Specifico	1,30 ± 0,05 Kg/l (EN ISO 2811-1)
Viscosità Brookfield	18.000 ± 3.000 cP (ASTM D 2196)
Residuo secco in peso	55 ± 2 % (EN ISO 3251)
Contenuto V.O.C.-C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite EU (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a BA): 30 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 30 g/l di C.O.V.
Confezioni disponibili	12 litri
Certificazioni	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Brillantezza	Super-opaco < 5 Gloss a 85° (EN ISO 2813)
Granulometria	Fine < 100 µ (ISO 787- EN ISO 1524)
Resistenza alla crescita di funghi	Classe 1 (ISO 11998)
Resistenza alla crescita di alghe	Classe 1 (con resa 6 m²/l) (UNI EN 15458)

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Metodo applicativo	Pennello, rullo
Diluizione	5-10 % in volume con acqua potabile
Resa pratica	10-12 m²/l per mano
Numero di mani	2
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Per ricopertura minimo: 24 h
Tipo di Supporto	Intonaco civile, gesso e cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, CLS e conglomerati assorbenti anche già trattati con precedenti pitture purché opportunamente preparati.

Linea IDROPITTURE | Codice SMO01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ED IMPIEGO

Smalto per muri all'acqua opaco caratterizzato da elevata copertura ed ottima pennellabilità, associate ad buon punto di bianco e ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio adatto a tutti i tipi di supporti comunemente utilizzati come intonaci minerali, rasature a base gesso, cartongesso, superfici già pitturate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E CICLO APPLICATIVO

Supporto

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso etc. Eventuali muffe sono da trattare con idoneo detergente antimuffa e successivamente trattate con idoneo fissativo a base acqua. Attendere 5-8 ore prima di procedere alla verniciatura.

Supporto già verniciato

Verificare lo stato e l'adesione della vecchia pittura e rimuovere le zone con scarsa aderenza e non coerenti mediante carteggiatura. Trattare eventuali muffe con idoneo detergente antimuffa e livellare eventuali imperfezioni con stucco.

Ripulire accuratamente le superfici da polvere e sporco e procedere quindi alla stesura di idoneo fissativo a base acqua prima di procedere alla pitturazione.

Voce di capitolato

Fornitura e posa di smalto murale opaco a base acqua, adatta per supporti assorbenti ed irregolari di ambienti soggetti ad umidità costante ed elevata applicata in due mani a pennello o a rullo, inclusa la preparazione del supporto, la sistemazione di micro-cavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Stoccaggio

La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C. Conservare il prodotto non diluito in recipienti chiusi, al fresco e protetti dal gelo.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Nota: L'ottenimento delle caratteristiche prestazionali è subordinato al rispetto della resa prescritta.
 - Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30° C o con umidità relativa superiore all'85%.
 - Basse temperature e alte umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
 - Mescolare accuratamente prima dell'uso.
 - In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con idoneo detergente antimuffa.
 - Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
 - Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
 - Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
 - Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
 - Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
 - Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
 - Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
 - I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.