

Malte da Ripristino

The logo consists of a stylized green leaf with a red ladybug perched on its upper edge. The leaf is positioned behind the word 'Ripristino' in the title.

Conforme alla norma europea **UNI EN 1504-3 R1**

MM40



**Malta cementizia da ripristino
non strutturale per interni ed esterni**



COMPOSIZIONE

MM40 è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

MM40 è una malta cementizia da riparazione non strutturale, ad alta resistenza, per interni ed esterni, che trova impiego nell'esecuzione di risanamenti corticali del calcestruzzo e ristrutturazioni di superfici degradate e ammalorate nel tempo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione i supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

MM40 è lavorata manualmente aggiungendo il 21% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 5,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti. **MM40** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10-20 mm. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendo cura di irruvidire lo strato precedente. **MM40** dopo essere impastato, deve essere applicato entro e non oltre 1-2 ore.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MM40 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

MM40 CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm	
Acqua d'impasto	21%	
Massa volumica apparente	1350 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	1700 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1550 Kg/m ³	
Resa teorica a spessore 10 mm	14 Kg/m ² ± 5%	
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-12190)	5 N/mm ²	
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)	10 N/mm ²	
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1	
Tempo di irrigidimento (EN-13294)	180 ± 30 min.	
Spessore minimo di applicazione	20 mm	
Spessore massimo di applicazione	30 mm	
pH	12,9	
Caratteristiche prestazionali	Valori misurati	Requisiti Norma
Resistenza a compressione (EN-12190)	10 MPa	≥ 10 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,03%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	1,1 Mpa	≥ 0,8 MPa

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

MM40-FAST



Disponibile
su ordinazione!

**Malta cementizia da ripristino rapido
non strutturale per interni e esterni rapida**



COMPOSIZIONE

MM40-FAST è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

MM40-FAST è una malta cementizia da riparazione non strutturale, ad alta resistenza, per interni ed esterni rapida, che trova impiego nell'esecuzione di risanamenti corticali del calcestruzzo e ristrutturazioni di superfici degradate e ammalorate nel tempo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Inumidire prima dell'applicazione i supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

MM40-FAST è lavorata manualmente aggiungendo ad ogni sacco il 21% di acqua pulita (circa 5,25 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti. **MM40-FAST** viene applicato in un unico strato sino a coprire spessori compresi tra 10-20 mm. Per spessori superiori, applicare più strati a distanza di 1 giorno avendo cura di irruvidire lo strato precedente. **MM40-FAST** dopo essere impastato, deve essere applicato entro e non oltre 30 minuti.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MM40-FAST è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm	
Acqua d'impasto	21%	
Massa volumica apparente	1350 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	1700 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1550 Kg/m ³	
Resa teorica a spessore 10 mm	14 Kg/m ² ± 5%	
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-196/1)	6,5 N/mm ²	
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)	15,8 N/mm ²	
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1	
Tempo di irrigidimento (EN-13294)	40 ± 10 min.	
Spessore minimo di applicazione	10 mm	
Spessore massimo di applicazione	20 mm	
pH	12,9	
Caratteristiche prestazionali	Valori misurati	Requisiti Norma
Resistenza a compressione (EN-12190)	15,8 MPa	≥ 15 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,02%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	1,2 Mpa	≥ 0,8 MPa

AVVERTENZE

- La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.



Conforme alla norma europea UNI EN 1504-3 R4

TISSOTROPIC-MIX



Malta da ripristino strutturale cementizia per interni ed esterni



SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm	
Acqua d'impasto	14%	
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m³	
Densità malta fresca	2050 ± 50 Kg/m³	
Densità malta indurita	1950 Kg/m³	
Resa teorica a spessore 10 mm	18 Kg/m² ± 5%	
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-196/1)	9 N/mm²	
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)	65 N/mm²	
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1	
Tempo di irrigidimento (EN-13294)	150 ± 30 min.	
Modulo elastico secante a compressione (EN-13412)	22 GPa	
Ritiro idraulico (EN-6687-73)	1116 µ m/m	
Spessore massimo eseguibile	30 mm	
pH	12,3	
Caratteristiche prestazionali	Valori misurati	Requisiti Norma
Resistenza a compressione (EN-12190)	65 MPa	≥ 45 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,02%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	> 2,0 Mpa	≥ 2,0 MPa

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITA'

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

COMPOSIZIONE

TISSOTROPIC-MIX è una malta secca composta da una miscela di speciali cementi ad alta resistenza, fibre sintetiche polimeriche, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

TISSOTROPIC-MIX è una malta cementizia strutturale, ad elevate resistenze meccaniche, tixotropica, fibrorinforzata a ritiro contrastato che trova impiego nel ripristino corticale delle strutture in calcestruzzo degradate e ammalorate nel tempo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Il calcestruzzo ammalorato e in fase di distacco deve essere asportato sino al raggiungimento di un sottofondo stabile, resistente e ruvido. Se l'operazione di pulizia raggiunge il ferro d'armatura si deve prevedere l'uso di una boiacca per il trattamento del ferro d'armatura. Bagnare a rifiuto il fondo prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

TISSOTROPIC-MIX è lavorato manualmente o con macchine intonatrici tipo TURBOSOL, PFT, PUTZNECHT o similari. Se applicato manualmente aggiungere il 14% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 3,5 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti.

TISSOTROPIC-MIX viene applicato in un unico strato sino a coprire uno spessore massimo di 30 mm per mano. Per spessori superiori, applicare lo strato successivo dopo l'indurimento del primo strato. **TISSOTROPIC-MIX** dopo essere impastato, deve essere applicato entro e non oltre 1 ora.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

TISSOTROPIC-MIX è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

TISSOTROPIC-MIX, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati, o con elevato calore superficiale.
- Evitare le gettate pomeridiane in quanto l'abbassamento delle temperature notturne può compromettere le resistenze meccaniche.
- Controllare la lavorabilità e la riduzione del tempo di presa.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde compromettere il tempo di presa, resistenze meccaniche e ritiro idraulico.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

TISSOTROPIC FAST



Malta da ripristino rapida strutturale per interni ed esterni



Conforme alla norma europea **UNI EN 1504-3 R3**

COMPOSIZIONE

TISSOTROPIC FAST è una malta secca composta da una miscela di speciali cementi ad alta resistenza, fibre sintetiche polimeriche, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

TISSOTROPIC FAST è una malta cementizia strutturale, ad elevate resistenze meccaniche, tissotropica, fibrinforzata a ritiro contrastato che trova impiego nel ripristino rapido corticale delle strutture in calcestruzzo degradate e ammalorate nel tempo.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Il calcestruzzo ammalorato e in fase di distacco deve essere asportato sino al raggiungimento di un sottofondo stabile, resistente e ruvido. Se l'operazione di pulizia raggiunge il ferro d'armatura si deve prevedere l'uso di una boiacca per il trattamento del ferro d'armatura. Bagnare a rifiuto il fondo prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

TISSOTROPIC FAST è lavorato manualmente o con macchine intonacatrici tipo TURBOSOL, PFT, PUTZNECHT o similari. Se applicato manualmente aggiungere il 14% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 3,5 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti.

TISSOTROPIC FAST viene applicato in un unico strato sino a coprire uno spessore massimo di 30 mm per mano. Per spessori superiori, applicare lo strato successivo dopo l'indurimento del primo strato. **TISSOTROPIC FAST** dopo essere impastato, deve essere applicato entro e non oltre 30 minuti.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 10 settimane dalla data di produzione.

QUALITÀ

TISSOTROPIC FAST è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm	
Acqua d'impasto	14%	
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	2050 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1950 Kg/m ³	
Resa teorica a spessore 10 mm	18 Kg/m ² ± 5%	
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-196/1)	8,3 N/mm ²	
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)	26,2 N/mm ²	
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1	
Tempo di irrigidimento (EN-13294)	40 ± 10 min.	
Spessore massimo di applicazione	30 mm	
Modulo elastico secante a compressione (EN-13412)	22 GPa	
Ritiro idraulico (EN-6687-73)	1116 µ m/m	
pH	12,3	
Caratteristiche prestazionali	Valori misurati	Requisiti Norma
Resistenza a compressione (EN-12190)	26,2 MPa	≥ 25 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,02%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	> 1,6 Mpa	≥ 1,5 MPa

AVVERTENZE

- La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati, o con elevato calore superficiale.
- Evitare le gettate pomeridiane in quanto l'abbassamento delle temperature notturne può compromettere le resistenze meccaniche.
- Controllare la lavorabilità e la riduzione del tempo di presa.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde compromettere il tempo di presa, resistenze meccaniche e ritiro idraulico.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

TISSOTROPIC STRAIN



Disponibile
su ordinazione!

Malta tissotropica a ritiro controllato strutturale fibrorinforzata colabile



Conforme alla norma europea **UNI EN 1504-3 R3**

COMPOSIZIONE

TISSOTROPIC-STRAIN è una malta secca composta da una miscela di speciali cementi ad alta resistenza, fibre sintetiche polimeriche, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

TISSOTROPIC-STRAIN è una malta cementizia strutturale, ad elevate resistenze meccaniche, tissotropica, fibrorinforzata a ritiro contrastato che trova impiego nel riempimento di strutture in calcestruzzo ad applicazione colabile.

FORNITURA

• Sacchi da Kg 25 in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Il calcestruzzo ammalorato e in fase di distacco deve essere asportato sino al raggiungimento di un sottofondo stabile, resistente e ruvido. Se l'operazione di pulizia raggiunge il ferro d'armatura si deve prevedere l'uso di una boiacca per il trattamento del ferro d'armatura. Bagnare a rifiuto il fondo prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

TISSOTROPIC-STRAIN è lavorato manualmente o con macchine intonatrici tipo TURBOSOL, PFT, PUTZNECHT o similari. Se applicato manualmente aggiungere il 14% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 3,5 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento di un impasto omogeneo e tixotropico per non oltre 2 minuti.

TISSOTROPIC-STRAIN viene applicato per colaggio in un unico strato sino a coprire uno spessore massimo di 30 mm per mano. Per spessori superiori, applicare lo strato successivo dopo l'indurimento del primo strato.

TISSOTROPIC-STRAIN dopo essere impastato, deve essere applicato entro e non oltre 1 ora.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

TISSOTROPIC-STRAIN è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 1504**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm	
Acqua d'impasto	14%	
Massa volumica apparente	1450 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta fresca	2050 ± 50 Kg/m ³	
Densità malta indurita	1950 Kg/m ³	
Resa teorica a spessore 10 mm	18 Kg/m ² ± 5%	
Resistenza a flessione a 28 gg. (EN-196/1)	6,2 N/mm ²	
Resistenza a compressione a 28 gg. (EN-12190)	25 N/mm ²	
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1	
Tempo di irrigidimento (EN-13294)	150 ± 30 min.	
Spessore massimo di applicazione	30 mm	
Ritiro idraulico (EN-6687-73)	1116 µ m/m	
pH	12,3	
Caratteristiche prestazionali	Valori misurati	Requisiti Norma
Resistenza a compressione (EN-12190)	25 MPa	≥ 25 MPa
Contenuto ioni cloruro (EN-1015-17)	0,023%	≤ 0,05%
Legame di aderenza (EN-1542)	> 1,5 Mpa	≥ 1,5 MPa

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da ripristino va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati, o con elevato calore superficiale.
- Evitare le gettate pomeridiane in quanto l'abbassamento delle temperature notturne può compromettere le resistenze meccaniche.
- Controllare la lavorabilità e la riduzione del tempo di presa.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde compromettere il tempo di presa, resistenze meccaniche e ritiro idraulico.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.