

Material: **EN-GJMW 400-05**

Datum in ura: 2026-03-09 10:48:44

Peč: Peč 2

Enota: %

Št. šarže: 131

Operater: Idris

V primeru, da je kemijska analiza na elementih C, Si, Mn, S ali Cr izven toleranc vendar še POGOJNO USTREZNA je obvezen podpis delovodje ali tehnologa, ki to ustreznost potrjuje:
PODPIS: _____

V nasprotnem primeru je potrebna korekcija taline in ponovno vzorčenje!

	C	Si	Mn	P	S
Ø	3,161	0,835	0,545	0,012	0,125
1	3,169	0,862	0,548	0,014	0,135
2	3,186	0,810	0,543	0,011	0,122
3	3,127	0,834	0,543	0,011	0,119
	Cr	Mo	Ni	Cu	Al
Ø	0,071	0,0051	0,042	0,100	<0,0002
1	0,072	0,0052	0,042	0,096	<0,0002
2	0,071	0,0059	0,041	0,101	<0,0002
3	0,071	0,0041	0,042	0,103	<0,0002
	Bi	Fe	CEQ	C + Si	S/Mn
Ø	<0,0020	95,11	3,441	3,996	0,229
1	<0,002	95,06			
2	<0,002	95,11			
3	<0,002	95,15			