

Trang/ Page No: 1/2

Ngày ban hành/ Date of issue: 13/12/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1X110L0317

Mã KQ/ RP. No: 001012963.00

- Tên khách hàng/ Client's Name (c) : CÔNG TY TNHH SAINTGIONG
- Địa chỉ/ Client's Address (c) : Tầng 5 Tòa nhà Toyota, Số 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 09/12/2023
- Thời gian phân tích/ Date of Testing : 09/12/2023 - 13/12/2023
- Thông tin mẫu/ Information of Sample (c) : Cốc Nhựa
- Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu thành phẩm
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	CHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Chì (Pb)/ Lead (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	TS-KT-QP-12:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
2	Cadimi (Cd)/ Cadmium (Cd)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	TS-KT-QP-12:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
3	Kim loại nặng (quy ra chì, axit axetic 4%, 60°C, 30 phút)/ Heavy metals (as Pb, 4% acetic acid, 60°C, 30 mins)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	0.1	TS-KT-QP-68:2023 (Ref. QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
4	Antimon (Sb) (axit axetic 4%, 60°C, 30 phút)/ Antimony (Sb) (4% acetic acid, 60°C, 30 mins)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	0.01	TS-KT-QP-10:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
5	Germani (Ge) (axit axetic 4%, 60°C, 30 phút)/ Germanium (Ge) (4% acetic acid, 60°C, 30 mins)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	0.01	TS-KT-QP-10:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
6	Lượng KMnO ₄ sử dụng (nước, 60°C, 30 phút) (*)/ KMnO ₄ used (water, 60°C, 30 mins) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	1	QCVN 12-1:2011/BYT
7	Cặn khô (thời nhiễm trong nước, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching distilled water solution, 60°C, 30 mins) (*)	15.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
8	Cặn khô (thời nhiễm trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching ethanol 20% solution, 60°C, 30 mins) (*)	18.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

TS-TTCL-7.8/BM-04

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

Trang/ Page No: 2/2

Ngày ban hành/ Date of issue: 13/12/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1X110L0317

Mã KQ/ RP. No: 001012963.00

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
9	Cặn khô (thời nhiễm trong axit acetic 4%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching acetic acid 4% solution, 60°C, 30 mins) (*)	20.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
10	Cặn khô (thời nhiễm trong n-heptan, 25°C, 60 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching n-heptane solution, 25°C, 60 mins) (*)	22.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT

Chú thích/ Remarks:

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017. / (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ. / (**): Items are tested by subcontractor.
- GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp. / LOD: Limit of detection.
- Mẫu do khách hàng cung cấp. / The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HUỲNH TÂN CƯỜNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04