

Trang/ Page No: 1/3

Ngày ban hành/ Date of issue: 15/02/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y142B0127

Mã KQ/ RP. No: 001001518.00

- Tên khách hàng/ Client's Name (c)** : CÔNG TY TNHH SAINTGIONG
- Địa chỉ/ Client's Address (c)** : Tầng 5 Tòa nhà Toyota, Số 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving** : 03/02/2024
- Thời gian phân tích/ Date of Testing** : 03/02/2024 - 15/02/2024
- Thông tin mẫu/ Information of Sample (c)** : Cốc uống nước
- Mô tả mẫu/ Sample Description** : Mẫu thành phẩm
- Bảng kết quả/ Results Table** :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
Phần Nhựa chung					
1	Chì (Pb)/ Lead (Pb)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	TS-KT-QP-12:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
2	Cadimi (Cd)/ Cadmium (Cd)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/g	2	TS-KT-QP-12:2022 (QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
3	Lượng KMnO ₄ sử dụng (nước, 60°C, 30 phút) (*)/ KMnO ₄ used (water, 60°C, 30 mins) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	1	QCVN 12-1:2011/BYT
4	Kim loại nặng (quy ra chì, axit axetic 4%, 60°C, 30 phút)/ Heavy metals (as Pb, 4% acetic acid, 60°C, 30 mins)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	0.1	TS-KT-QP-68:2023 (Ref. QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT)
Phần Nắp nhựa					
1	Cặn khô (thôi nhiễm trong n-heptan, 25°C, 60 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching n-heptane solution, 25°C, 60 mins) (*)	23.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
2	Cặn khô (thôi nhiễm trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching ethanol 20% solution, 60°C, 30 mins) (*)	17.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
3	Cặn khô (thôi nhiễm trong nước, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching distilled water solution, 60°C, 30 mins) (*)	16.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trung Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

TS-TTCL-7.8/BM-04

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.



Trang/ Page No: 2/3

Ngày ban hành/ Date of issue: 15/02/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y142B0127

Mã KQ/ RP. No: 001001518.00

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
4	Cặn khô (thời nhiễm trong axit acetic 4%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching acetic acid 4% solution, 60°C, 30 mins) (*)	19.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
Phần Ông hút					
1	Acid lactic tổng số (Nước, 60°C trong 30 phút)/ Total Lactic acid (Water, 60°C in 30 minutes)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	3	TS-KT-SK-207:2023
2	Cặn khô (thời nhiễm trong n-heptan, 25°C, 60 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching n-heptane solution, 25°C, 60 mins) (*)	23.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
3	Cặn khô (thời nhiễm trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching ethanol 20% solution, 60°C, 30 mins) (*)	17.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
4	Cặn khô (thời nhiễm trong nước, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching distilled water solution, 60°C, 30 mins) (*)	16.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
5	Cặn khô (thời nhiễm trong axit acetic 4%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching acetic acid 4% solution, 60°C, 30 mins) (*)	18.0	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
Phần Cốc giấy trắng nhựa					
1	Acid lactic tổng số (Nước, 60°C trong 30 phút)/ Total Lactic acid (Water, 60°C in 30 minutes)	Không phát hiện/ Not Detected	µg/mL	3	TS-KT-SK-207:2023
2	Cặn khô (thời nhiễm trong n-heptan, 25°C, 60 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching n-heptane solution, 25°C, 60 mins) (*)	22.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
3	Cặn khô (thời nhiễm trong ethanol 20%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching ethanol 20% solution, 60°C, 30 mins) (*)	16.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT

TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.

2. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.

3. Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04

Trang/ Page No: 3/3

Ngày ban hành/ Date of issue: 15/02/2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: 1Y142B0127

Mã KQ/ RP. No: 001001518.00

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result(s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
4	Cặn khô (thời nhiễm trong nước, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching distilled water solution, 60°C, 30 mins) (*)	15.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT
5	Cặn khô (thời nhiễm trong axit acetic 4%, 60°C, 30 phút) (*)/ Evaporation residue (leaching acetic acid 4% solution, 60°C, 30 mins) (*)	18.5	µg/mL	-	QCVN 12-1:2011/BYT

Chú thích/ Remarks:

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017./ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**): Items are tested by subcontractor.
- GHPH: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ LOD: Limit of detection.
- Mẫu do khách hàng cung cấp./ The sample is provided by the customer.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

NGUYỄN THỊ CẨM TUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

HUYNH TẤN CƯỜNG



TSL SCIENCE CO.,LTD

HCM Laboratory: 592A Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ca Mau Laboratory: No 11, 3/2 Street, Ward 5, Ca Mau City, Vietnam.

Ha Noi Laboratory: No 17, adjacent to Shophouse D1 in area D, Le Trong Tan New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.

Telephone: (+84) 28.7302.4687

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- (c): Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng/ Information is provided by the customer.
- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng/ Testing results in the test report are valid only for the sample(s) as received.
- Kết quả này không được sao chép từng phần, ngoại trừ toàn bộ, nếu không được sự đồng ý của TSL/ This test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04