

- 一、连续纤维路径规划算法（5.2节）
 - 1.1 核心科学问题
 - 1.2 主流技术路线
 - 1.3 中英文检索词
 - 1.4 重点文献与团队线索
 - 1.5 推荐期刊/会议
- 二、工艺参数优化算法（5.3节）
 - 2.1 核心科学问题
 - 2.2 主流技术路线
 - 2.3 中英文检索词
 - 2.4 重点文献线索
 - 2.5 推荐期刊
- 三、在线缺陷识别算法（5.4节）
 - 3.1 核心科学问题
 - 3.2 主流技术路线
 - 3.3 中英文检索词
 - 3.4 重点文献线索
 - 3.5 推荐期刊/会议
- 四、温度场预测与热补偿算法（5.5节）
 - 4.1 核心科学问题
 - 4.2 主流技术路线
 - 4.3 中英文检索词
 - 4.4 重点文献与团队线索
 - 4.5 推荐期刊

高价值论文

论文1

- 核心问题
- 核心方法：基于应力场的路径生成
- 关键实验发现
 - 对比实验（图3，拉伸试样）
 - 主要物理实验结果（表2）
- 核心实验结论（Observation I-IV）
- 失效模式分析（图13）
- 局限性与未来工作
- 一句话总结
- 自适应轨迹规划方法
 - 1. 核心公式：应力 $\rightarrow$ 矢量场模长
 - 关键理解
 - 2. 标量场优化：梯度 $\approx$ 矢量场
 - 3. 等值线提取：从"过密"到"刚好"
 - Step A: 先算"过密"的等值线数量
 - Step B: 逐步削减直到满足最小间距
 - 4. 参数 p 的具体效果
 - 直观对比
 - 5. 完整流程总结
 - 6. 为什么这能节省材料又增强？

论文2

- 论文基本信息
- 核心问题
- 核心方法：显式流线追踪法
- 关键技术细节
 - 3.1 主应力方向场对齐
 - 3.2 主应力线（PSL）生成
 - 3.3 间距映射（核心自适应机制）

3.4 制造约束处理

参数影响分析

实验验证

4.1 2D三点弯曲板 (图7-8)

4.2 3D壳体结构

与Chen等人(2022)方法的对比

核心贡献

局限性与未来工作

一句话总结

论文1, 2对比

核心思路: 一层一层"叠蛋糕"

具体怎么操作?

第一步: 把3D模型切成很多薄片 (切片)

第二步: 每层单独算应力场

层与层之间怎么处理?

纤维层 vs 基体层的交替

不同层的纤维方向可以不同

一个具体例子: 环形零件 (Loop)

为什么这能工作? 关键假设

第二篇 (Liu) 为什么能处理3D壳体?

一句话总结

论文3

论文基本信息

核心问题

核心方法: DQN-based On-the-Fly Planner

整体流程

关键技术细节

3.1 状态编码 (Pattern Encoding)

3.2 短期记忆

3.3 先验复用加速 (Prior Reuse)

三种应用场景

各应用的具体奖励设计

实验结果

计算效率对比 (BFS vs 本文方法)

CCF打印质量

力学性能验证 (Shell模型拉伸测试)

金属打印热变形

与前面两篇论文的关系

一句话总结

论文4

论文基本信息

核心问题

核心方法: 四步流程

关键技术细节

3.1 2-RoSy表示: 解决方向歧义

3.2 周期标量场: 解决覆盖率低

弯曲层生成: S3-Slicer扩展

实验结果

计算统计

覆盖率对比

力学性能 (T-bracket拉伸测试)

三点弯曲测试 (Bridge模型)

纤维-应力对齐精度

与前面三篇论文的关系

一句话总结

论文5

论文核心信息

研究背景与问题

计算框架（三大步骤）

步骤1：应力场处理与PSL引导

步骤2：曲面层切片

步骤3：曲面上连续纤维刀具路径生成

硬件系统

主要实验结果

力学性能提升（拉伸测试）

关键发现

应力对齐精度

计算效率

局限性与未来方向

总结

一句话看懂每篇在做什么

关键区别：3个"能不能"

1. 能不能处理"三维受力"？

2. 纤维铺得"满不满"？

3. 是"画线"还是"排顺序"？

它们的关系：可以"组队"

论文6

Yao et al. (2021) 核心定位

与前面几篇的核心区别

一句话对比

Yao 的独特方法：变形-切片-还原

与 Fang/Zhang 的本质区别

力学性能对比

通俗比喻

总结：Yao 的优缺点

一句话定位

论文7

论文基本信息

核心问题

核心方法：三步流程

关键技术细节

2D连续路径生成（核心创新）

关键公式：间距优化目标函数

实验验证

打印效果（图18）

空行程优化效果

力学性能测试（拉伸实验）

应力方向跟随度对比

与应力场方法的结合

局限性与未来工作

与前面论文的对标定位

一句话总结

核心问题：为什么不能随便填？

五步走：从3D模型到一根连续的线

第一步：切片（像切土豆片）

第二步：决定打印顺序（像规划旅游路线）

第三步：每块区域内部怎么填？（核心！）

3.1 把"斜着填"变成"横着填"

3.2 复杂形状拆开填（关键创新）

3.3 每块画"一笔画锯齿"

3.4 把各块连起来

第四步：层与层之间怎么连？（遗传算法选连接点）

第五步：绕开障碍物（RRT*）

四种"毛线花样"对比

一句话总结

论文8

论文基本信息

核心问题

核心方法：三步流程

关键技术细节

2D连续路径生成（核心创新）

关键公式：间距优化目标函数

实验验证

打印效果（图18）

空行程优化效果

力学性能测试（拉伸实验）

应力方向跟随度对比

与应力场方法的结合

局限性与未来工作

与前面论文的对比定位

一句话总结

核心问题：为什么不能随便填？

五步走：从3D模型到一根连续的线

第一步：切片（像切土豆片）

第二步：决定打印顺序（像规划旅游路线）

第三步：每块区域内部怎么填？（核心！）

3.1 把"斜着填"变成"横着填"

3.2 复杂形状拆开填（关键创新）

3.3 每块画"一笔画锯齿"

3.4 把各块连起来

第四步：层与层之间怎么连？（遗传算法选连接点）

第五步：绕开障碍物（RRT*）

四种"毛线花样"对比

一句话总结

核心问题：传统打印怎么切纤维？

ML-CFP的解决思路：让纤维"跨层飞"

关键发现：层与层之间可以"搭桥"

具体怎么规划？以"支架"为例

零件形状

有限元分析（找哪里该剪、哪里不该剪）

三种路径方案对比

方案1：传统"外层椭圆"（Outer oblong）

方案2：传统"96-Pd"（折中方案）

方案3：ML-CFP（本文方法）

拉伸优化版（ML-CFP T）

压缩优化版（ML-CFP C）

层间怎么"搭桥"？

切断点怎么选？（SCPP）

完整打印顺序（拉伸版）

一句话总结路径规划

论文9

一、引言与背景

1.1 研究背景

1.2 传统制造工艺的局限

1.3 3D打印技术的优势

二、CFRVSSs的建模方法（第2节）

2.1 本构模型

2.2 失效模型

- 2.3 有限元建模方法
- 三、CFRVSSs的设计方法（第3节）
 - 3.1 现有结构的纤维轨迹优化方法
 - 3.2 宏微观结构多尺度优化方法
- 四、CFRVSSs的3D打印工艺（第4节）
 - 4.1 纤维材料
 - 4.2 3D打印工艺
 - 4.3 3D打印缺陷及优化
 - 4.4 3D打印CFRVSSs的失效模式
- 五、变刚度智能结构的4D打印（第5节）
 - 5.1 多层结构
 - 5.2 晶格结构
 - 5.2.1 二维晶格结构
 - 5.2.2 三维晶格结构
- 六、未来展望（第6节）
- 七、核心创新点与价值
- 八、关键数据汇总

论文10

- 一、研究背景与问题
 - 1.1 领域背景
 - 1.2 现有方法的局限性
 - 1.3 核心挑战
- 二、研究贡献（三大核心贡献）
 - 贡献一：两阶段制造策略
 - 贡献二：物理信息少样本学习（PI-FSL）模型
 - 贡献三：滑移传递机制与逆向设计
- 三、实验方法与表征
 - 3.1 实验平台
 - 3.2 两种基本转角特征
 - 3.3 关键工艺参数
- 四、关键实验结果
 - 4.1 支撑-即-支撑阶段（框架撑杆）
 - 4.2 纤维-即-支撑阶段（转角特征）
 - 折射路径（图9）
 - 反射路径（图10）
 - 4.3 PI-FSL模型性能（表3）
 - 4.4 逆向设计验证（图11）
- 五、应用拓展
 - 5.1 2.5D连续纤维增强晶格结构电池外壳（图12）
 - 5.2 机器人辅助3D CFRLS无人机防护笼（图13）
- 六、结论与展望
 - 6.1 主要结论
 - 6.2 当前局限
 - 6.3 未来方向
- 七、核心创新点

论文11

- 一、研究背景与核心问题
 - 1.1 领域现状
 - 1.2 现有方法的局限性
- 二、核心贡献
- 三、方法论详解
 - 3.1 壳体参数化与双射映射（第2.2节）
 - 3.2 演化应力引导（ESG）迭代优化（第2.3节）
 - 3.2.1 标量场优化（第2.3.2节）
 - 3.2.2 密度可控纤维提取（第2.3.3节）
 - 3.2.3 纤维增强贡献量化——AFEP函数（第2.3.4节）

3.3 一笔画刀路与多轴打印轨迹 (第3节)

3.3.1 制造约束

3.3.2 一笔画路径生成算法

3.3.3 多轴机器人轨迹生成

四、案例研究与验证

4.1 案例一：弯曲载荷下的弯管 (图10-25)

4.2 案例二：面压载荷下的机翼 (图11, 26-27)

五、关键发现与讨论

5.1 演化应力场的物理效应 (图16-17)

5.2 密度因子的权衡 (图18)

5.3 制造约束验证 (图21, 23)

六、实验平台 (图12-13)

七、结论与展望

7.1 主要结论

7.2 当前局限

7.3 未来方向

八、核心创新点总结

论文12

1. 预处理：纤维检测

2. 构建 Voronoi 图

3. 构建对偶三角剖分 (Dual Triangulation)

4. 确定 α -shape (纤维密集区域)

5. 提取缺陷区域 (纤维缺失区域)

方法优势

简单总结

论文13

检测原理：看"热"而不是看"切"

具体流程

1. 热激励 (Lock-in 锁相模式)

2. 热像仪记录

3. 图像后处理 (PCT 算法)

4. 量化评估 (SNR)

与之前 Voronoi 显微方法的对比

一句话总结

论文14

整体流程

1. 获取内部图像：Micro-CT 扫描

2. 数据准备：裁切 + 数据增强

3. 图像压缩：BSIF 算法

4. 训练神经网络：让 AI 学会"看方向"

5. 缺陷检测：找"方向不对"的地方

6. 量化损伤程度

缺陷具体长什么样？

与前两篇方法的对比

一句话总结

论文15

Multi-Angle Crack Detection in CFRP Based on Line Laser Infrared Thermography Scanning Technology

核心设备：一台"丝材体检仪"

能检测什么问题？

1. 丝材缺陷 (表面/内部)

2. 丝材受潮

3. 材料种类识别

4. 圆度/椭圆度

数据怎么处理？

与前几种方法的对比

一句话总结

论文16

基本原理：热波遇到缺陷会"反弹"
论文的解决方案：仿真 + 神经网络
第一步：用 COMSOL 建模仿真
第二步：提取"热对比度"曲线
第三步：训练神经网络
实验验证：从仿真到真实世界
与前几种方法的对比
一句话总结

论文17

1. 研究背景与问题
2. 提出的解决方案
3. 实验验证
4. 打印质量与力学性能
5. 结论

论文18

1. 研究背景与问题
2. 建模与实验方法
3. 模型验证
4. 参数影响分析
5. 结论

论文19

论文20

1. 数据准备
2. SVR 模型构建
 - 数学原理
 - 关键设置
3. 模型验证（交叉验证）
4. 预测流程总结
5. 为什么选SVR?

论文21

1. 研究背景
2. 实验设计
 - 工艺参数（5个因素）
 - 实验方法
3. 关键结果
 - 最优参数组合
 - 验证实验结果
4. 参数重要性排序（ $\Delta S/N$ 越大越重要）
5. 机理解释
6. 与第一篇论文的方法对比
7. 结论

论文22

1. 研究背景与方法
2. 核心发现与机理
 - 2.1 剪切应力是主导机理
 - 2.2 喷嘴直径的关键阈值
 - 2.3 层高度的双重效应
 - 2.4 纤维滑移与打印速度
3. 力学性能验证
4. 三篇论文方法对比
5. 本文独特贡献

论文23

1. 实验设计
 - 材料与设备
 - 固定参数

变量参数 (L9正交数组)

2. 关键结果

2.1 纤维体积分数

2.2 拉伸性能

2.3 表面粗糙度与硬度

3. Taguchi分析与ANOVA

S/N比分析 (望大特性)

ANOVA方差分析

4. 微观机理分析

截面形貌 (光学显微镜)

断口形貌 (SEM)

关键工艺细节

5. 四篇论文综合对比

6. 本文核心贡献

一、连续纤维路径规划算法 (5.2节)

1.1 核心科学问题

- 纤维方向如何与构件**主应力方向**高精度对齐
- 复杂曲面/五轴空间下的**连续铺放路径生成** (非平面切片)
- 纤维覆盖率与路径连续性之间的平衡 (避免频繁切断)
- 曲率约束、最小转弯半径、制造可行性约束

1.2 主流技术路线

路线	代表方法	特点
应力线追踪法	Stress Vector Tracing (SVT)	沿主应力方向逐点追踪, 实现简单但应力集中区易紊乱
方向场→标量场法	2-RoSy + Periodic Scalar Field	解决方向歧义, 生成等距条纹, 覆盖率高 (可达87-90%)
载荷相关路径规划	Load-dependent Path Planning (LPP)	沿载荷传递路径生成, 96.6%纤维与主应力夹角<30°
曲面切片法	Curved Layer Slicing / S ³ -Slicer	非平面分层, 适应三维空间应力场
波投影/测地线法	Wave Projection / Geodesic	将矢量场转化为相位场, 再提取等值线

1.3 中英文检索词

中文检索词

连续纤维 路径规划 / 轨迹规划
主应力方向 纤维铺放 / 应力对齐
五轴 曲面切片 / 空间打印
纤维转向 / 纤维偏转 轨迹优化
载荷相关路径规划 / 载荷驱动路径
应力矢量追踪 / 应力线提取
等距路径 / 测地线路径

英文检索词

"continuous fiber" path planning / toolpath generation
"principal stress" aligned fiber / stress-aligned toolpath
"stress vector tracing" SVT
"load-dependent path planning" LPP
fiber steering / fiber orientation optimization
curved layer slicing / non-planar slicing
multi-axis / 5-axis toolpath generation
"2-RoSy" direction field / periodic parameterization
geodesic path / conformal mapping
spatial fiber placement / high-density fiber coverage

组合检索式 (Web of Science/Scopus)

TS=("continuous fiber" OR "fiber reinforced") AND TS=(path planning OR toolpath OR trajectory) AND TS=(stress* OR "principal direction" OR "load dependent")
TS=("multi-axis" OR "5-axis") AND TS=(slicing OR "layer generation") AND TS= ("continuous fiber" OR CFRTP)

1.4 重点文献与团队线索

- **Tao Liu, Charlie C.L. Wang** (Univ. of Manchester): *Toolpath Generation for High Density Spatial Fiber Printing Guided by Principal Stresses* — Composites Part B, 2024/2025. 核心方法: 2-RoSy + Periodic Scalar Field + S³-Slicer扩展, 覆盖率87.5–90.6%, 失败载荷提升84.6%。
- **Fang et al.**: 空间打印应力线追踪 + 标量场优化。
- **Xia et al.**: 早期应力线追踪法。
- **Sugiyama et al.**: 迭代调整纤维方向至主应力方向。
- **Ren et al. / Liu et al.**: Wave Projection Method (波投影法) 。
- **AddComposites**: 商用LPP软件与载荷相关路径规划。

1.5 推荐期刊/会议

- **期刊**: *Composites Part A/B*, *Additive Manufacturing*, *Materials & Design*, *Journal of Manufacturing Processes*, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*
 - **会议**: SAMPE, ASC, ICCM, Solid Freeform Fabrication (SFF) Symposium
-

二、工艺参数优化算法（5.3节）

2.1 核心科学问题

- 多参数强耦合（喷嘴温度、打印速度、纤维张力、树脂流量、层厚、压实力、平台温度）
- 多目标冲突：**孔隙率** vs **层间剪切强度** vs **打印效率** vs **表面粗糙度**
- 小样本实验条件下的高效寻优
- 在线自适应（打印过程中实时调整）

2.2 主流技术路线

路线	代表方法	适用场景
贝叶斯优化	Gaussian Process (GP-UCB), Expected Improvement	小样本、昂贵实验，建立代理模型
进化算法	NSGA-II, MOEA/D, Genetic Algorithm (GA)	多目标Pareto前沿，离散/连续混合参数
群体智能	Particle Swarm Optimization (PSO), Ant Colony	连续参数空间，收敛快
强化学习	Q-learning, DQN, PPO	在线自适应，与打印过程闭环
响应面/代理模型	Kriging, RSM, Support Vector Regression (SVR)	快速预测工艺-性能映射关系
正交实验+方差分析	Taguchi Method, ANOVA	初期筛选显著因素，确定工艺窗口

2.3 中英文检索词

中文检索词

工艺参数优化	连续纤维	3D打印
贝叶斯优化	复合材料	增材制造
遗传算法	/	粒子群
打印参数		
强化学习	3D打印	参数优化
多目标优化	孔隙率	层间剪切强度
正交实验	工艺窗口	
响应面法	代理模型	

英文检索词

process parameter optimization	"continuous fiber"	additive manufacturing
Bayesian optimization	Gaussian process	3D printing
genetic algorithm	NSGA-II	multi-objective optimization
particle swarm optimization	PSO	printing parameter
reinforcement learning	Q-learning	process optimization
surrogate model	Kriging	response surface methodology
RSM		
Taguchi method	ANOVA	process window
"in-situ consolidation"	parameter optimization	

组合检索式

```
TS=("process parameter" OR "process optimization") AND TS=("continuous fiber" OR "fiber reinforced") AND TS=("additive manufacturing" OR "3D printing")
TS=("Bayesian optimization" OR "genetic algorithm" OR "particle swarm") AND TS=
("porosity" OR "interlaminar shear strength" OR "tensile strength") AND TS=
("CFRP" OR "composite")
```

2.4 重点文献线索

- Jayasudha et al.: XGBoost/ANN预测拉伸强度。
- Mishra & Jatti (2023): Q-learning优化3D打印力学性能。
- Springer 2025综述: ML模型 (ANN, SVM, XGBoost, RL) 在打印参数优化中的对比。
- NSGA-II + Kriging: 多目标优化 (孔隙率+强度+效率) 常用组合。

2.5 推荐期刊

- Additive Manufacturing, Journal of Materials Processing Technology, Composites Part B, Materials & Design, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology

三、在线缺陷识别算法 (5.4节)

3.1 核心科学问题

- 实时性: 识别帧率 ≥10 FPS, 满足在线闭环控制
- 缺陷类型: 断丝、铺放偏移、欠浸润、树脂富集、气泡/孔隙、翘曲、层高异常、温度异常
- 多模态融合: 工业相机 (可见光) + 红外热像仪 + 激光位移传感器
- 小样本/数据不平衡: 缺陷样本远少于正常样本

3.2 主流技术路线

缺陷类型	推荐算法	输入数据
断丝/铺放偏移	YOLOv8/v10, Faster R-CNN	工业相机
孔隙/树脂富集/气泡	U-Net, DeepLab, SegNet	显微图像/CT截面/红外热像
表面缺陷分类	ResNet, EfficientNet, VGG	工业相机
层高误差/翘曲	激光轮廓拟合 + PointNet/1D-CNN	激光位移传感器
温度异常	阈值分割 + LSTM/Autoencoder时序预测	红外热像仪
多传感器融合	早期/中期/晚期融合 + Transformer	多模态数据

3.3 中英文检索词

中文检索词

在线缺陷检测 连续纤维 增材制造
断丝检测 机器视觉 / 图像识别
孔隙率识别 红外热像 / 超声检测
树脂富集 图像分割 / 语义分割
层高误差 激光位移 检测
多传感器融合 3D打印 质量监测
YOLO / U-Net 缺陷检测

英文检索词

online defect detection "continuous fiber" additive manufacturing
in-situ monitoring "fiber reinforced" composite
fiber breakage detection computer vision
porosity detection thermography / infrared imaging
resin-rich region segmentation
delamination detection ultrasonic / X-ray CT
layer height error laser displacement sensor
surface defect classification CNN / ResNet / EfficientNet
"semantic segmentation" U-Net / DeepLab / SegNet
"multi-sensor fusion" additive manufacturing
"anomaly detection" autoencoder LSTM

组合检索式

TS=("online defect detection" OR "in-situ monitoring") AND TS=("additive manufacturing" OR "3D printing") AND TS=("CNN" OR "YOLO" OR "U-Net" OR "computer vision")
TS=("fiber breakage" OR "porosity" OR "delamination") AND TS=("detection" OR "segmentation") AND TS=("continuous fiber" OR "composite")

3.4 重点文献线索

- **YOLO系列**：断丝、铺放偏移实时检测（工业相机，>30 FPS）。
- **U-Net/DeepLab**：孔隙/树脂富集区域分割（需标注显微图像）。
- **红外热像 + 阈值/时序模型**：温度异常检测，层间结合质量间接评估。
- **激光位移 + 点云处理**：层高误差、翘曲变形三维重建。

3.5 推荐期刊/会议

- *IEEE Transactions on Industrial Informatics, Journal of Manufacturing Systems, Additive Manufacturing, Computers in Industry, IEEE/ASME MECHATRONICS*
 - 会议：IEEE CASE, ICRA, IEEE ICIT, SFF Symposium
-

四、温度场预测与热补偿算法（5.5节）

4.1 核心科学问题

- 打印区域**三维温度场**实时预测（喷嘴、层间、平台、环境）
- 层间再加热/冷却的**热补偿策略**（提高层间结合、抑制翘曲）
- 热-力耦合：温度梯度→残余应力→翘曲变形
- 计算效率：传统FEA太慢，需**实时或准实时**预测方法

4.2 主流技术路线

路线	代表方法	特点
传统数值模拟	FEA / FDM 热-力耦合	精度高，计算慢，用于离线验证
纯数据驱动	LSTM, GRU, Transformer	需大量标注数据，实时性好
物理信息神经网络	PINN (Physics-Informed NN)	融合热传导PDE，小样本高精度
算子学习	DeepONet, FNO (Fourier Neural Operator)	学习参数化解算子，泛化性强
混合模型	FEA-PINN, TLE-PINN	FEA修正PINN误差，迁移学习加速
在线软测量	Transfer Learning + PINN	预训练模型快速适配新工况

4.3 中英文检索词

中文检索词

温度场预测	增材制造 / 3D打印
热补偿控制	层间温度
物理信息神经网络	PINN 温度
在线热监测	红外热像
层间温度	翘曲变形 残余应力
热-力耦合	仿真 / 建模
实时温度预测	熔融沉积

英文检索词

temperature field prediction additive manufacturing
thermal compensation interlayer temperature control
"physics-informed neural network" PINN temperature
"online thermal monitoring" infrared thermography
thermal-mechanical coupling residual stress warpage
heat transfer modeling "fused deposition modeling"
LSTM / GRU thermal history prediction
DeepONet / "Fourier neural operator" FNO thermal
"transfer learning" PINN additive manufacturing
"soft sensor" temperature prediction

组合检索式

```
TS=("temperature field" OR "thermal history" OR "temperature prediction") AND TS=
("additive manufacturing" OR "3D printing" OR "FDM") AND TS=("PINN" OR "physics-
informed" OR "LSTM" OR "DeepONet")
TS=("thermal compensation" OR "interlayer temperature" OR "heat management") AND
TS=("continuous fiber" OR "composite" OR "CFRP") AND TS=("additive manufacturing"
OR "printing")
```

4.4 重点文献与团队线索

- **Zhu et al. (UIUC):** 首个将PINN用于三维金属AM温度与熔池流体动力学预测，代码开源。
- **Liao et al.:** PINN用于DED过程温度演化，结合部分实验红外数据，RMSE约47.28 K (2.4%)。
- **R. Sharma & Y.B. Guo (Rutgers):**
 - *Thermal-Mechanical PINN for LMD* — 热-力耦合预测
 - *FEA-PINN* — FEA修正PINN，加速LPBF热场预测
- **Safari & Wessels:** DeepONet + PINN用于LPBF多道温度预测。
- **Hu Yaowu团队 (TLE-PINN):** 迁移学习增强PINN，预测熔池形貌，训练快、精度高。

4.5 推荐期刊

- *Additive Manufacturing, International Journal of Heat and Mass Transfer, Journal of Manufacturing Processes, Computational Mechanics, Engineering Applications of Artificial Intelligence*
-

高价值论文

论文1

项目	内容
标题	Field-Based Toolpath Generation for 3D Printing Continuous Fibre (基于场的3D打印连续纤维路径生成)
期刊	Additive Manufacturing (2022)
作者	Xiangjia Chen, Guoxin Fang, Wei-Hsin Liao, Charlie C.L. Wang
机构	香港中文大学、曼彻斯特大学、代尔夫特理工大学

核心问题

现有商用3D打印软件（如Markforged的Eiger）生成的连续碳纤维（CCF）路径是**负载无关**的（轮廓-锯齿形），无法充分利用连续纤维的**各向异性**力学优势——即纤维沿轴向具有极高拉伸强度，但横向强度较弱。

核心方法：基于应力场的路径生成

论文提出了一种**四步计算流程**：

Step 1: 矢量场处理 (3D应力场 → 一致化矢量场)

- 从FEA获取主应力张量
- MST最小生成树重定向 → 消除相邻单元矢量方向歧义
- 不兼容区域检测与移除 (阈值 $\eta=0.5$)

Step 2: 标量场优化 (矢量场 → 标量场)

- 将3D矢量场投影到切片层
- 通过能量最小化使标量场梯度 $\approx$ 矢量场
- 引入密度控制参数 p : $u_f = \sigma_f^p \cdot v_f / \|v_f\|$

Step 3: 自适应路径提取 (标量场等值线)

- 等值线间距自适应: 应力高区域密集, 应力低区域稀疏
- 约束最小间距 w (制造参数, 如1.0mm)

Step 4: 边界保形路径融合

- 用户指定边界区域生成轮廓路径
- 与应力路径连接, 增强界面结合强度

关键实验发现

对比实验（图3，拉伸试样）

模型	路径策略	CCF长度(mm)	断裂力(kN)	刚度(kN/mm)
A	无CCF	—	1.362	1.313
B	负载无关-锯齿形	789.3	2.900	3.423
C	负载无关-轮廓形	764.1	3.979	4.979
D	应力导向-均匀密度	835.2	1.491	1.657
E	应力导向-自适应密度	815.4	3.979	4.979

关键洞察： Model E 使用更短的CCF（815.4mm vs 835.2mm），但实现了与Model C相当的强度，且远超负载无关路径。

主要物理实验结果（表2）

模型	对比基准	断裂力提升	刚度提升
Loop（拉伸）	轮廓-锯齿形	71.4%	50.2%
Wrench	轮廓-锯齿形	13.2%	18.1%
Shell_Tensile	轮廓-锯齿形	47.1%	29.3%
Shell_Compress	轮廓-锯齿形	18.0%	6.5%

核心实验结论（Observation I-IV）

- Observation I：** 添加极薄CCF层（0.05mm）即可显著提升力学性能
- Observation II：** CCF增强在**拉伸区域**效果显著，压缩区域效果有限
- Observation III：** 沿**主应力方向**对齐纤维可最大化增强效果
- Observation IV：** 在**高应力区域增加纤维密度**可进一步增效（自适应密度）

失效模式分析（图13）

路径类型	失效模式	说明
传统锯齿形	层间剥离	纤维未沿应力方向，载荷导致界面失效
本文方法	纤维断裂	纤维沿应力方向承载，充分发挥轴向强度

局限性与未来工作

- 大变形问题：** 当变形超过20%时，主应力方向显著旋转，预计算路径不再最优（图14）

- 树脂基体仍使用负载无关路径，未来可探索应力导向基体路径
- 纤维铺设过程中的错位和断裂问题需进一步研究

一句话总结

该论文提出了一种将有限元应力场转化为3D打印路径的算法，通过**沿拉伸主应力方向、按应力大小自适应调整密度**的方式生成连续碳纤维路径，在相同甚至更少纤维用量下，将构件拉伸强度最高提升**71.4%**，刚度提升**50.2%**。

论文中的**自适应密度控制**是通过一个关键公式和标量场优化实现的。具体来说，它把"应力大小"直接编码进"标量场的梯度模长"，从而让等值线（即打印路径）在应力大的区域更密集，应力小的区域更稀疏。

自适应轨迹规划方法

1. 核心公式：应力 $\rightarrow$ 矢量场模长

1. 核心公式：应力 $\rightarrow$ 矢量场模长

在切片层上，每个面片 f 的矢量场 u_f 定义为：

$$u_f = \sigma_f^p \cdot \frac{v_f}{\|v_f\|}$$

其中：

- v_f ：主应力方向（单位向量，已做MST重定向和兼容化处理）
- σ_f ：该面片的**拉伸主应力值**（标量，越大表示越危险）
- p ：**密度控制参数**（论文默认用 $p = 1.0$ ）

关键理解

- 方向**由 $v_f / \|v_f\|$ 决定（纤维沿应力方向走）
- 模长**由 σ_f^p 决定（应力越大，矢量越长）

2. 标量场优化：梯度 $\approx$ 矢量场

接下来求解一个标量场 $s(x)$ ，使其梯度尽量接近 u_f ：

$$s(x) = \arg \min \sum_f \|\nabla s(x_f) - u_f\|^2$$

这带来了一个直接的几何后果：

区域	应力 σ_f	矢量模长 $\ u_f\ $	标量场梯度 $\ \nabla s\ $	等值线密度
高应力区	大	大	大	密集
低应力区	小	小	小	稀疏

想象地形图：坡度越陡（梯度越大），等高线越密；坡度越缓，等高线越疏。

3. 等值线提取：从"过密"到"刚好"

如果直接按标量场取等值线，高应力区可能会密到重叠（制造上不允许）。论文用了一个**两步控制算法**（4.3节）：

Step A：先算"过密"的等值线数量

- 用 Dijkstra 算法计算标量场最大值点到最小值点的**测地距离** D
- 初始等值线数： $n = \lceil D/W \rceil$ （ W 是制造允许的最小间距，如1.0mm）
- 这通常会导致高应力区等值线过密（间距 $< W$ ）

Step B：逐步削减直到满足最小间距

- 提取等值线，计算相邻线最小距离 d
- 如果 $d \leq W$ ，减少一条等值线，重新提取
- 重复直到 $d > W$

这样，高应力区虽然被"削减"了一些，但因为初始梯度大，保留下来的等值线仍然比低应力区多得多。

4. 参数 p 的具体效果

论文图9展示了不同 p 值对同一个 Loop 模型的影响：

p 值	路径总长度	效果
0.0	51,360.9 mm	均匀密度 ：只考虑方向，不考虑应力大小
1.0	32,591.3 mm	线性自适应 （论文默认）：密度与应力成正比
1.5	25,247.8 mm	中等自适应
2.0	19,605.2 mm	较强自适应
3.0	12,343.3 mm	强自适应 ：高应力区极密，低应力区几乎无纤维

直观对比

- $p = 0$ ：像"均匀条纹布"，整个模型铺满等间距路径
- $p = 1$ ：像"按需布线"，危险区域多铺几层，安全区域少铺或不铺

5. 完整流程总结

FEA应力张量

↓ 特征分解

主应力值 σ_e + 主方向 τ_e

↓ 投影到切片层 + 拉普拉斯平滑

面片应力 σ_f + 面片方向 v_f

↓ 公式 $u_f = \sigma_f \cdot (v_f / \|v_f\|)$

自适应矢量场 u_f (高应力区模长大)

↓ 标量场优化 $s(x) = \arg\min \|\nabla s - u_f\|^2$

标量场 $s(x)$ (高应力区梯度陡)

↓ 提取等值线 + 最小间距 w 约束

最终CCF路径 (高应力区密集, 低应力区稀疏)

6. 为什么这能节省材料又增强?

实验数据 (图3, Model D vs E) 说明了这一点:

模型	策略	CCF长度	断裂力	刚度
D	应力导向 + 均匀密度	835.2 mm	1.491 kN	1.657 kN/mm
E	应力导向 + 自适应密度	815.4 mm (更短)	3.979 kN (更强)	4.979 kN/mm (更刚)

原因: 均匀密度把宝贵的碳纤维浪费在了低应力区 (甚至压缩区), 而这些区域对拉伸强度贡献很小。自适应方法把纤维"集中兵力"到真正需要承拉的关键区域, 实现了**更短的总长度、更高的强度**。

论文2

我来为您总结这篇关于3D打印连续纤维增强聚合物复合材料 (CFRPCs-AM) 应力场感知填充路径生成的论文。

论文基本信息

项目	内容
标题	Stress field-aware infill toolpath generation for additive manufacturing of continuous fiber reinforced polymer composites
期刊	Materials & Design 239 (2024) 112756

项目	内容
作者	Guang Liu, Wuzhen Huang, Yaohui Wang, Huilin Ren, Guoquan Zhang, Limin Zhou, Yi Xiong
机构	南方科技大学系统设计智能制造学院、米兰理工大学机械工程系

核心问题

现有CFRPCs-AM的填充路径生成方法存在两大局限：

- 主要针对2D平面结构，无法处理复杂3D薄壁壳体结构
- 未充分考虑载荷路径依赖性，现有方法的起始点随机分布或沿边界指定，导致应力信息利用不充分

核心方法：显式流线追踪法

论文提出了一种**七步流程**，将应力场转化为自适应填充路径：

- Step 1: FEA分析 → 获取应力张量
- Step 2: 特征值分解 → 主应力场 + 主应力方向场
- Step 3: 方向场对齐 → 消除相邻点矢量方向歧义（兼容化处理）
- Step 4: PSL生成与修改 → 流线追踪 + 间距映射 + 制造约束过滤
- Step 5: 路径组合 → 生成G代码
- Step 6: 3D打印制造
- Step 7: 力学实验验证

关键技术细节

3.1 主应力方向场对齐

- 通过特征值分解获取最大/最小主应力方向 $\vec{k}_{e_1}$ 和 $\vec{k}_{e_2}$
- 采用文献[27]的矢量场组合方法，以**最大应力点为起始点**进行重定向

3.2 主应力线（PSL）生成

- 使用**欧拉法**进行流线追踪： $p_{i+1} = p_i + \Delta L_{p_i} \cdot \vec{v}(\theta_{p_i})$
- 步长自适应：高应力区用小步长（0.1mm for 2D, 0.2mm for 3D）
- 方向计算采用**加权法**，基于**测地距离**（非欧氏距离）：

$$\vec{v}(\theta_{p_i}) = \sum_{j \in I_x} w_j(p_i) \cdot \vec{v}(\theta_{x_j})$$
$$w_j(p_i) = \frac{\|x_j - p_i\|^{-p}}{\sum \|x_j - p_i\|^{-p}}$$

3.3 间距映射（核心自适应机制）

关键公式——局部间距与主应力值成反比：

$$\frac{s(p_i) - s_{max}}{s_{max} - s_{min}} = - \left(\frac{\sigma(p_i) - \sigma_{min}}{\sigma_{max} - \sigma_{min}} \right)^\alpha$$

简化形式：

$$s(p_i) = s_{min} [\beta - (\beta - 1) \cdot k^\alpha(p_i)]$$

其中：

- $s(p_i)$ ：位置 p_i 处的路径间距（测地距离）
- $\sigma(p_i)$ ：局部主应力值（绝对值）
- s_{min} ：最小允许间距（制造约束，如2.0mm）
- $s_{max} = \beta \cdot s_{min}$ ：最大间距
- α ：非线性映射参数
- $k(p_i) = \sigma(p_i) / \sigma_{max}$ ：归一化应力值

3.4 制造约束处理

- 将应力场插值到精细2D网格
- 按应力值降序选择起始点（优先保证高应力区有路径）
- 生成PSL及其映射间距（淡紫色区域）
- 排除间距区域内的候选起始点
- 对生成的PSL按最大应力值排序
- 过滤：计算当前PSL与所有先前PSL的最小距离，若小于映射间距则移除
- 剩余PSL转换为连续路径

参数影响分析

参数	作用	效果
α	控制应力-间距映射的非线性程度	α 越小，间距越均匀； α 越大，高/低应力区差异越显著
β	控制最大间距倍数	β 越大，整体间距范围越大，低应力区越稀疏
$\alpha=0$ 或 $\beta=1$	退化情况	所有位置间距均为 s_{min} ，即均匀密度

图6展示了不同参数组合的效果：相同密度可由不同参数组合实现（如 $\alpha=1, \beta=3 \approx \alpha=0.5, \beta=4$ ）。

实验验证

4.1 2D三点弯曲板（图7-8）

对比方案	纤维长度	刚度提升	强度提升
传统均匀路径 vs 自适应路径 (37000mm)	相同	293.5%	38.1%
传统均匀路径 vs 自适应路径 (45000mm)	相同	243.1%	99.0%
传统均匀路径 vs 自适应路径 (53000mm)	相同	200.0%	156.0%

关键发现：相同纤维长度下，自适应路径的刚度提升200-300%，强度最高提升156%

4.2 3D壳体结构

拉伸载荷壳体（图9）：

- 对比欧氏距离 vs 测地距离：
 - 测地距离在高曲率区域更准确（如Toolpath 1&2间距更小）
 - 测地距离计算耗时约2.3小时，欧氏距离仅60秒
 - 高密度时两者结果相近

扭转载荷花瓶（图10）：

- 路径形成交叉网格模式，有效抵抗扭转
- 高应力区（颈部）路径更密集
- 结果类似于拓扑优化的材料分布

与Chen等人(2022)方法的对比

特征	Chen et al. (2022)	Liu et al. (2024)
方法类型	隐式方法（标量场优化+等值线提取）	显式方法（流线追踪）
适用结构	2D平面/实体切片	2D平面 + 3D壳体结构
距离度量	欧氏距离	测地距离（3D壳体）
密度控制	通过标量场梯度模长 $u_f = \sigma_f^p \cdot v_f / \ v_f\ $	通过直接间距映射 $s(p_i) = s_{min}[\beta - (\beta - 1)k^\alpha]$
路径连续性	等值线天然连续，需额外连接处理	流线天然连续，需过滤冲突路径
制造约束	最小间距W约束等值线数量	最小间距 s_{min} 直接映射到间距

特征	Chen et al. (2022)	Liu et al. (2024)
起始点选择	不直接控制	按应力值降序选择，优先高应力区

核心贡献

- 显式流线追踪法**：直接沿主应力方向生成路径，避免求解PDE
- 测地距离间距控制**：精确处理3D壳体上的路径间距
- 应力驱动的起始点选择**：高应力区优先布线，确保关键区域有纤维
- 制造约束集成**：最小允许珠宽（bead width）直接融入间距映射

局限性与未来工作

- 无法达到100%填充密度（可通过连续+不连续路径组合解决）
- 内部可能出现环路，影响打印效率
- 未考虑最大纤维曲率约束
- 未进行3D壳体结构的实际打印和力学测试
- 大变形下的路径有效性待验证

一句话总结


该论文提出了一种**显式流线追踪方法**，通过**测地距离**将局部主应力值直接映射为路径间距，实现"高应力区密集、低应力区稀疏"的自适应填充，在相同纤维用量下将3D打印连续纤维复合材料的**刚度提升200-300%**，并首次将此类方法扩展到**复杂3D壳体结构**。

论文1, 2对比

我来解释第一篇（Chen et al. 2022）的**2D切片怎么堆成3D零件**。

核心思路：一层一层"叠蛋糕"

就像做千层蛋糕，每层是2D的，叠起来就是3D的。





具体怎么操作？

第一步：把3D模型切成很多薄片（切片）



第二步：每层单独算应力场

关键：不是只算一次3D应力！

论文的做法是：

1. 先在完整的3D模型上做有限元分析（FEA），得到3D应力场
2. 把3D应力场"投影"到每一层切片上

3D应力场（像一团乱麻的向量）
↓ 投影到 $Z=5\text{mm}$ 的平面
2D矢量场（平面上的箭头）
↓
生成标量场 → 等值线 → 打印路径

论文原文（4.2节）：“After obtaining a compatible vector field $v(x)$ defined in the volumetric mesh M of the solid H , we convert it into a scalar field $s(x)$ ($\forall x \in P \cap H$) on a plane P during the slicing computation”

翻译：把3D体网格里的矢量场，转换成切片平面P上的标量场。

层与层之间怎么处理？

纤维层 vs 基体层的交替

第5层：PLA基体（锯齿形填充）	← 普通塑料，横竖交错
第4层：CCF纤维层（应力导向路径）	← 碳纤维，顺着应力走
第3层：PLA基体（锯齿形填充）	
第2层：CCF纤维层（应力导向路径）	
第1层：PLA基体（锯齿形填充）	

关键细节：

- 纤维层很薄：只有0.05mm（碳纤维丝带被压扁）
- 基体层较厚：0.8mm（普通PLA塑料）
- 纤维层之间隔了好几层PLA，不是每层都有纤维


不同层的纤维方向可以不同

第4层（从上往下看）  这一层主要受横向拉力 所以纤维斜着走	第2层（从上往下看）  这一层主要受纵向拉力 所以纤维反斜着走
--	---

论文图6展示了**活塞模型**：不同高度的切片，轮廓形状不同，每层的纤维路径也不同。

一个具体例子：环形零件（Loop）

3D模型：一个像"8字健身环"的零件



← 中间有个大孔，上下各有一个小孔

切片后（比如12层）：



论文图1和图7展示了：

- (a) 3D应力场 → (b) 商业软件的路径（每层都一样，45°斜线）→ (c) 论文方法的路径（每层根据该层应力生成）

为什么这能工作？关键假设

假设：3D应力场在切片平面上的投影 $\approx$ 真实的面内应力

也就是说，虽然零件是3D的，但每层薄片主要承受的是

"面内的"拉伸/压缩，厚度方向的应力可以忽略

这对于"薄片状"或"块状"零件是合理的

但对于"蛋壳状"的薄壁壳体就不太合适了！

第二篇（Liu）为什么能处理3D壳体？

Chen的方法： "切蛋糕式"	Liu的方法： "贴膏药式"
把3D零件切成很多平薄片，每片单独算	直接在弯曲的表面上算应力和画路径
适合：块状零件 （扳手、活塞）	适合：蛋壳、花瓶、汽车外壳等壳体
局限：薄片必须是平的 不能是弯曲的	优势：能贴着曲面走

论文原文也承认：*"almost all toolpath generation methods are limited to 2D planes and are not suitable for 3D thin-walled structures"*

翻译：几乎所有路径生成方法都限于2D平面，不适合3D薄壁结构。这正是Liu论文要解决的问题。

一句话总结

	Chen et al. (2022)	Liu et al. (2024)
3D怎么来	切片堆叠：3D模型→很多2D薄片→每层算应力→生成路径→叠起来	曲面直接走：不切片，直接在弯曲表面上追踪流线
像什么	千层蛋糕（一层一层叠）	给蛋壳贴金箔（贴着曲面走）

	Chen et al. (2022)	Liu et al. (2024)
适用零件	实心块、厚板（扳手、活塞）	薄壁壳体（花瓶、头盔、汽车覆盖件）

论文3

我来为您总结这篇关于**基于深度强化学习的3D打印路径规划**的论文。

论文基本信息

项目	内容
标题	Learning Based Toolpath Planner on Diverse Graphs for 3D Printing
期刊	ACM Transactions on Graphics (TOG) 43, 6, Article 229 (2024)
作者	Yuming Huang, Yuhu Guo, Renbo Su 等
机构	曼彻斯特大学、波士顿大学、香港中文大学
通讯作者	Charlie C.L. Wang

核心问题

3D打印路径规划本质上是在一个**图 (Graph)** 上找最优访问顺序：

- 不同模型的图结构差异巨大（节点数从几百到几万）
- 传统**暴力搜索 (BFS)** 复杂度为 $O(k^n)$ ，随搜索范围指数爆炸
- 现有启发式方法（贪心、DFS）只能找到局部最优

关键洞察：人在下棋时不会看完整盘棋的所有可能，而是看周围几步。论文借鉴这个思想，提出**局部搜索图 (LSG) + 深度学习**的方法。

核心方法：DQN-based On-the-Fly Planner

整体流程

输入：一个图 $G = (\text{节点}V, \text{边}E)$

↓

重复以下步骤直到覆盖整个图：

- 以当前节点为中心，构建局部搜索图 **LSG**
(比如周围6层邻居，约50个节点)
- 把 **LSG** 编码成状态矩阵 **S**
 $S = [A, A^{\dagger}, A^{\dagger}]$ (当前+前两步的记忆)
- 用深度Q网络 (DQN) 预测每个邻居的Q值

4. 选Q值最高的1环邻居作为下一步

↓

输出：优化后的打印路径

关键技术细节

3.1 状态编码 (Pattern Encoding)

问题：同一个局部结构，如果节点编号不同，邻接矩阵看起来完全不同。

解决：用保形参数化把局部图"拍平"到平面，按坐标排序：

- 当前节点 v_c 固定在原点 $(0, 0)$
- 前一个节点 v_q 固定在 $(-1, 0)$
- 其他节点按展开后的 (x, y) 坐标排序

这样，相似的局部结构就有相似的邻接矩阵，神经网络才能"举一反三"。

3.2 短期记忆

状态矩阵是三维的： $S = [A, A^\dagger, A^{\ddagger}]$

- A ：当前LSG的邻接矩阵
- $A^\dagger$ ：上一步走的那条边被标记
- $A^{\ddagger}$ ：前两步走的那条边被标记

类似下棋时记住前几步，避免"来回震荡"。

3.3 先验复用加速 (Prior Reuse)

问题：每个新位置的LSG都要重新训练DQN，太慢。

解决：存10个之前训练好的网络。新位置先算和哪个存的状态最像，直接用那个网络做初始值，再微调。

$$\rho_k = \frac{1}{\lambda} (1 + \|S - S_k\|_F)^{-1}$$

就像考试时遇到类似题目，直接套用之前的方法，不用从头想。

三种应用场景

应用	优化目标	奖励函数
线框结构打印	最小化变形 + 避免碰撞	$r_i = \Gamma(i) [C(v_{i-1}, v_i) + U(v_{i-1}, v_i)]$
连续碳纤维 (CCF)	避免急转弯 ($>120^\circ$) + 连续一笔画	$r_i = \Gamma(i) [A(v_i) + D(v_{i-1}, v_i)]$
金属激光粉末床 (LPBF)	温度均匀, 减少热变形	$r_i = -\Gamma(i) T(v_i)$

各应用的具体奖励设计

线框打印：

- $C(v_a, v_b)$ ：碰撞惩罚（碰了=-1000，没碰=-姿态变化角度）
- $U(v_a, v_b)$ ：有限元分析计算的变形位移（越小越好）

CCF打印：

- $A(v)$ ：转弯角度奖励（<60°奖励，60-120°适中，>120°惩罚）
- $D(v_a, v_b)$ ：重复走边的长度惩罚（节省材料）

金属打印：

- 模拟热扩散：激光走到哪，周围节点温度升高
- 奖励去"凉快"的地方，避免热量堆积

实验结果

计算效率对比（BFS vs 本文方法）

模型	节点数	BFS(n=6)	本文方法	加速比
Bunny	1,155	>214小时	2.05小时	>100×
Coral	785	极长	1.95小时	-
Duck	1,193	极长	2.17小时	-

关键：BFS复杂度 $O(k^n)$ ，本文方法 $O(n^2)$ ，从指数降到多项式。

CCF打印质量

模型	方法	急转弯数($\geq 120^\circ$)	路径长度
Gear	DFS [Huang 2023]	626	29.46m
Gear	Ours	44 (↓93%)	21.10m (↓28%)
Shell	DFS [Huang 2023]	730	31.06m
Shell	Ours	49 (↓93%)	22.51m (↓28%)

力学性能验证（Shell模型拉伸测试）

指标	DFS方法	本文方法	提升
断裂力	3.296 kN	4.252 kN	+29.0%
CCF用量	31.06m	22.51m	-27.5%

用更少的纤维，获得更高的强度——因为急转弯少了，纤维能真正沿轴向受力。

金属打印热变形

路径类型	最大变形
Zigzag (锯齿形)	2.45mm
Chessboard (棋盘形)	2.43mm
Ours	1.84mm (↓25%)

与前面两篇论文的关系

	Chen et al. (2022)	Liu et al. (2024)	Huang et al. (2024)
解决的问题	纤维方向沿应力场	纤维密度自适应	路径顺序优化
输入	应力场 (连续)	应力场 (连续)	图结构 (离散)
输出	每层的纤维路径形状	每层的纤维路径形状	访问节点的最优顺序
方法	标量场优化	流线追踪	深度强化学习 (DQN)
关系	先生成"走哪条路"	先生成"走哪条路"	再决定"先走哪条、后走哪条"

关键理解：

- Chen和Liu解决的是**路径几何形状** (纤维往哪个方向走)
- Huang解决的是**路径访问顺序** (先打印哪根、后打印哪根)

两者可以结合：

Chen/Liu 生成路径形状 → Huang 优化打印顺序 → 实际打印
(几何设计) (工艺规划)

一句话总结

这篇论文提出了一种**基于深度Q网络的局部搜索规划器**，通过"只看周围几步棋"的策略，将路径规划的复杂度从指数级降到多项式级，在**线框结构、连续纤维、金属打印**三个场景中分别实现了**变形控制、急转弯减少、热变形降低**的显著效果。

论文4

我来为您总结这篇关于**多轴3D打印高密度空间纤维路径生成**的论文。

论文基本信息

项目	内容
标题	Toolpath generation for high density spatial fiber printing guided by principal stresses
期刊	Composites Part B 295 (2025) 112154
作者	Tianyu Zhang, Tao Liu, Neelotpal Dutta, Yongxue Chen, Renbo Su, Zhizhou Zhang, Weiming Wang, Charlie C.L. Wang
机构	曼彻斯特大学

核心问题

现有应力场导向的碳纤维路径生成方法有**两大痛点**：

痛点1：方向歧义 + 湍流区

主应力方向从特征值分解出来，方向随机翻转（ $\pm 180^\circ$ ）

应力集中区域（如孔洞周围）方向混乱，难以对齐

痛点2：纤维覆盖率低

传统标量场方法生成的等值线间距不均匀

很多地方根本没纤维覆盖（覆盖率仅~26%）

核心方法： 四步流程

Step 1: 弯曲层生成 (S3-Slicer扩展)

- 输入: 3D模型 + FEA应力场

- 变形驱动: 让打印方向垂直于最大主应力 (强度增强)

- 输出: 弯曲的打印层 (非平面!)

Step 2: 2-RoSy方向场优化

- 用"2重旋转对称"表示方向: $d = [\cos(2\theta), \sin(2\theta)]$

- 天然处理 180° 方向歧义 (v和-v等价)

- 优化目标: 对齐应力 + 平滑过渡

Step 3: 周期标量场生成 (Spinning Form)

- 关键创新: 周期性参数化 $\rightarrow$ 等距条纹图案

- 解决传统方法"等值线间距不均"的问题

- 输出: 近乎等距的条纹 (strip pattern)

Step 4: 路径提取 + 后处理

- Marching Squares提取等值线

- 连接成连续路径

- 去除太短无法打印的路径

关键技术细节

3.1 2-RoSy表示：解决方向歧义

传统方法的问题：

特征值分解给出方向 $\mathbf{v}$ ，但 $-\mathbf{v}$ 也是合法方向
相邻单元可能一个选 $\mathbf{v}$ ，一个选 $-\mathbf{v} \rightarrow$ 方向突变

2-RoSy表示：

$$\mathbf{d}(\theta) = [\cos(2\theta), \sin(2\theta)]$$

验证： $\mathbf{d}(\theta + \pi) = [\cos(2\theta+2\pi), \sin(2\theta+2\pi)] = [\cos(2\theta), \sin(2\theta)] = \mathbf{d}(\theta)$

$\rightarrow \mathbf{v}$ 和 $-\mathbf{v}$ 变成同一个点！歧义天然消除

3.2 周期标量场：解决覆盖率低

传统标量场（非周期）：

等值线在某些区域很密，某些区域很疏
 $\rightarrow$ 稀疏区没有纤维覆盖

周期标量场（Spinning Form）：

$$\mathbf{G}(\mathbf{v}_i) = [\cos(\psi_i), \sin(\psi_i)]$$

像正弦波一样周期性变化
 $\rightarrow$ 条纹间距均匀
 $\rightarrow$ 覆盖率大幅提升（87.5%~90.6%）

对比图（论文图1）：

- (b2) 传统方法：条纹疏密不均，大片空白
- (b1) 本文方法：条纹均匀覆盖整个区域

弯曲层生成：S3-Slicer扩展

核心理想：不是把3D模型切成平面，而是"变形"成弯曲层

原始模型



$\rightarrow$

变形后模型



$\leftarrow$ 层是弯曲的，但
打印方向垂直于
最大主应力

变形通过四元数场控制：

- 强度增强（SR）：打印方向 $\perp$ 最大主应力
- 表面质量（SQ）：边界法向 $\parallel$ 打印方向
- 和谐性（Harmonic）：相邻层平滑过渡

扩展：孔洞缠绕兼容性

- 让孔洞轴线对齐打印方向
- 保证孔洞周围形成完整层，便于纤维缠绕增强

实验结果

计算统计

模型	四面体数	层数	总计算时间
T-bracket	85,119	90层	234秒
Bridge	197,395	100层	451秒
Blade	211,979	6层	94秒
X-bracket	315,904	78层	373秒
Wedge	130,282	60层	213秒

覆盖率对比

方法	纤维覆盖率
Fang et al. (2024) [31]	26.0%
本文方法	87.5%

力学性能（T-bracket拉伸测试）

指标	低密度路径 [31]	本文高密度路径	提升
断裂力 F_b	6.41 kN	11.83 kN	+84.6%
刚度 σ_s	1.93 kN/mm	2.98 kN/mm	+54.4%

三点弯曲测试（Bridge模型）

指标	纯PLA弯曲层	本文CFRP	提升
断裂力	4.29 kN	10.33 kN	+140.8%
刚度	1.06 kN/mm	1.86 kN/mm	+84.9%

纤维-应力对齐精度

模型	平均角度偏差	最大角度偏差
T-bracket	1.16°	23.96°
Bridge	-	≤25.5°

与前面三篇论文的关系

	Chen (2022)	Liu (2024)	Huang (2024)	Zhang (2025)
切片方式	平面切片	平面/壳体	无切片（线框）	弯曲层（S3-Slicer）
应力怎么用	标量场梯度	流线追踪	不直接用	2-RoSy方向场
密度控制	间接（梯度模长）	直接间距映射	图搜索优化	周期标量场（等距条纹）
覆盖率	~中等	~中等	不适用	~90%（最高）
打印设备	普通3D打印	普通/机器人	6轴机器人	8轴机器人（6+2）
核心创新	隐式标量场	显式流线+测地距离	DQN顺序规划	周期参数化+高密度覆盖

一句话总结

本文提出了一种**周期标量场方法**，通过**2-RoSy方向场**消除应力方向歧义，通过**Spinning Form**实现近乎等距的条纹覆盖，将碳纤维覆盖率从26%提升到90%，配合**8轴机器人**和**弯曲层打印**，使构件断裂力提升**84.6%**，刚度提升**54.4%**。

论文5

我来为您总结这篇关于**多轴增材制造（MAAM）空间连续纤维增强热塑性复合材料（CFRTPCs）**的研究论文的主要内容。

论文核心信息

项目	内容
标题	通过连续纤维空间打印实现卓越机械性能：曲面切片、刀具路径生成与物理验证
作者	Guoxin Fang, Tianyu Zhang, Yuming Huang, Zhizhou Zhang, Kunal Masania, Charlie C.L. Wang
期刊	Additive Manufacturing (2024)
核心创新	首个针对CFRTPCs的多轴增材制造（MAAM）三维连续纤维刀具路径计算方法

研究背景与问题

传统平面层打印 (2.5D) 在连续纤维增强复合材料制造中存在**两大关键局限**:

- 纤维方向受限**: 纤维只能沿平面方向放置, 无法跟随三维应力分布
- 无法连接承载区域**: 关键承载区域 (如螺栓孔) 之间无法通过连续纤维有效连接

这导致在复杂3D应力分布下, 纤维增强效果大打折扣, 容易出现层间剥离和结构断裂。

计算框架 (三大步骤)

步骤1: 应力场处理与PSL引导

- 通过有限元分析 (FEA) 计算最大主应力方向
- 追踪**主应力线 (PSL)** 来识别关键区域并过滤奇异区域
- 用PSL交叉次数作为元素权重, 评估各区域对增强的重要性

步骤2: 曲面层切片

- 构建优化标量场 G , 最小化三个目标:
 - 应力跟随项 (E_{sf})**: 使曲面层法向垂直于最大主应力方向
 - 梯度兼容性项 (E_{cg})**: 保证曲面光滑、可打印
 - 连续性保护项 (E_{cp})**: 确保承载区域在曲面上几何连通
- 提取标量场的等值面作为曲面打印层

步骤3: 曲面层上连续纤维刀具路径生成

- 对每个曲面层进行**拓扑分析**: 检测边界轮廓 → 计算测地距离场 → Voronoi分割 → 连接最短路径
- 构建标量场 P , 生成等值线作为连续纤维刀具路径
- 确保: (1) 沿应力方向 (2) 连续连接承载区域 (3) 最小化转弯角度

硬件系统

- 双UR5e机械臂** (6自由度, 重复精度0.05mm)
- 左臂: 双挤出打印头 (基体材料PLA + 支撑材料PVA)
- 右臂: 独立连续纤维打印头 (Markforged CF-FR-50碳纤维)
- 采用**离喷嘴浸渍策略**, 打印时施加垂直于挤出平面的压力辅助压实

主要实验结果

力学性能提升 (拉伸测试)

模型	失效载荷提升	刚度提升
GE-Bracket	+417.6%	+72.4%

模型	失效载荷提升	刚度提升
Top-Opt	+544.0%	+59.5%
Bike Fork	+167.9%	+73.2%
T-Bracket	+105.1%	+140.2%

关键发现

- 空间打印的CFRTPCs破坏模式为**纤维断裂**（理想模式）
- 平面打印的CFRTPCs破坏模式为**层间剥离**（失效模式）
- 纤维与基体界面裂纹宽度控制在 $<3\mu\text{m}$ ，结合紧密

应力对齐精度

- 刀具路径与主应力方向平均夹角： $<3.31^\circ$ （MAAM） vs $16\text{-}38^\circ$ （平面打印）
- 95%以上区域夹角控制在 10° 以内

计算效率

模型	四面体数	总计算时间
GE-Bracket	172,169	~16分钟
T-Bracket	85,119	~3分钟
Bike Fork	107,097	~13分钟

所有计算在普通笔记本（i7-12700H, 32GB RAM）上可在20分钟内完成。

局限性与未来方向

- 纤维体积分数较低**（ $<5\%$ ），可通过更密刀具路径或喷嘴内浸渍改进
- 算法主要针对螺栓连接工况，其他载荷类型（如压缩）待探索
- 打印速度较慢（8mm/min），需开发考虑动力学的运动规划
- 建议结合**拓扑优化**进行结构-制造协同设计

总结

这项工作首次实现了**面向CFRTPCs的多轴增材制造三维连续纤维刀具路径计算与物理验证**，通过曲面切片和拓扑保持的应力跟随刀具路径，使连续纤维能够在三维空间中沿最优方向布置并连续连接承载区域，从而实现了**失效载荷提升105%-544%、刚度提升59%-140%**的卓越机械性能。

这几篇文章就像**"用碳纤维做蛋糕"**的不同做法，核心区别是**"怎么切、怎么铺、怎么决定顺序"**。

一句话看懂每篇在做什么

论文	通俗比喻	核心做法
Chen (2022)	做千层蛋糕	把零件切成很多平薄片，每层里面按受力方向铺纤维。简单，但层与层之间纤维是断开的。
Liu (2024)	给蛋壳贴金箔	不切片，直接在弯曲的蛋壳表面画线。适合薄壳（如头盔、花瓶），不适合实心零件。
Huang (2024)	决定先贴哪块瓷砖	瓷砖图案已经画好了，它用AI决定"先贴哪块、后贴哪块"，让整体更平整、少变形。
Fang (2024)	做雕塑蛋糕（开山之作）	不切成平片，而是把蛋糕掰成 弯曲的片 ，每片顺着三维受力方向弯曲， 一片就能连起多个螺丝孔 。用两个机械臂像双手协作一样打印。
Zhang (2025)	雕塑蛋糕2.0（升级版）	和Fang同一个团队，同样的思路，但换了更好的"模具配方"，让纤维覆盖从 26%提升到90% ，强度再涨一大截。

关键区别：3个"能不能"

1. 能不能处理"三维受力"？

- Chen：不能。它只在每一片平面上考虑受力，像千层蛋糕每层各自为政。
- Fang/Zhang/Liu：能。它们让纤维在三维空间里跟着力的走向跑。

2. 纤维铺得"满不满"？

- Fang：不太满。像用刷子刷墙，有些地方刷到了，有些地方漏了（覆盖率~26%）。
- Zhang：很满。换了新刷法，几乎刷满整面墙（覆盖率~90%）。

3. 是"画线"还是"排顺序"？

- Chen/Liu/Fang/Zhang：都是"画线"——决定纤维往哪个方向走。
- Huang：是"排顺序"——线已经画好了，它决定先打印哪根、后打印哪根，减少变形。

它们的关系：可以"组队"

这几篇文章不是互相替代，而是像**流水线可以串起来**：

Step 1: 画线方向（Chen / Liu / Fang / Zhang 四选一）

↓

Step 2: 排打印顺序（Huang 来优化）

↓

Step 3: 实际打印

- 如果你要做**实心厚零件**（如机械支架）：选 **Fang 或 Zhang**（Zhang更好）。
- 如果你要做**薄壳**（如头盔、车身）：选 **Liu**。

- 如果你只有普通3D打印机：选 **Chen**。
- 如果你已经画好了路径，想打印得更精准：加一道 **Huang** 的AI排序。

论文6

我来对比这篇 **Yao et al. (2021)** 与前面几篇论文的区别。

Yao et al. (2021) 核心定位


项目	内容
标题	多轴机器人FFF平台连续空间路径3D打印
机构	上海大学、奥地利维也纳应用科技大学
核心目标	消除阶梯效应 + 连续纤维不打断打印 + 简化工艺控制
硬件	单UR3机械臂（6轴）+ Arduino控制板

与前面几篇的核心区别

一句话对比

论文	核心做法	像什么
Chen (2022)	平面切片，每层按应力方向铺纤维	千层蛋糕，每层单独设计
Fang (2024)	3D应力场驱动，生成弯曲层+拓扑连接路径	雕塑家根据"力的走向"捏泥
Zhang (2025)	弯曲层+周期标量场，覆盖率90%	雕塑家2.0，用更密的"条纹模具"
Yao (2021)	把零件"拍扁"切片，再"弹回去"	像把皱纸铺平画画，再揉回去

Yao 的独特方法：变形-切片-还原



关键步骤：

- 体素化 → 转四面体网格
- 变形拍扁 → 坡度<45°的面压成水平，>45°的面尽量竖直
- 平面切片 → 用标准方法在拍扁的模型上切片

4. 生成连续费马螺旋 → 每层用最小生成树连接成一笔画
5. 还原变形 → 把平面路径"弹回"原始弯曲形状

与 Fang/Zhang 的本质区别

对比维度	Yao (2021)	Fang (2024) / Zhang (2025)
切片哲学	"先拍扁再还原" (变形法)	"直接在3D空间里切曲面" (标量场法)
曲面层怎么来	把零件掰平后切平面，再掰回去	求解优化标量场，提取等值面
是否用应力场	✗ 不用	✓ 核心驱动力
路径方向	费马螺旋 (空间填充曲线)	沿主应力方向
优化目标	表面质量 (无阶梯) + 路径连续	力学性能最大化 (应力对齐)
拓扑处理	简单连接相邻层区域	Voronoi分割+最短路径连接承载区
机械臂	单UR3 (6轴)	双UR5e (12轴协同)
材料	聚酯纤维+PLA	碳纤维+PLA
强度提升	+22~167% (vs平面切片)	+417% (vs平面+碳纤维)

力学性能对比

测试	Yao (2021)	Fang (2024)
拉伸强度提升	+22~167% (vs不同方向平面切片)	+417% (vs平面+碳纤维)
弯曲强度	与X方向平面切片相近	未重点测试
失效模式	未详细分析	纤维断裂 (理想) vs 层间剥离 (平面)
关键差异	主要是消除各向异性	主动利用各向异性 (碳纤维轴向强度)

Yao 的+167%是相比最差的Y方向平面切片，相比最好的X方向仅+22%。而 Fang 是相比已经用了碳纤维的平面打印还提升417%。

通俗比喻

	做法	结果
Yao	像给弯曲的墙面刷漆：先把墙"压平"，用滚筒刷完，再"弹回去"	墙面光滑了，但漆的方向是随机的螺旋，不一定顺着受力方向
Fang	像钢筋混凝土浇筑：先看清楚哪里受力大，让钢筋顺着拉力方向走，还要把几个承重柱用同一根钢筋连起来	钢筋方向=受力方向，力传到哪，钢筋跟到哪

	做法	结果
Zhang	在Fang基础上，钢筋铺得更密、更均匀，几乎不留空白	覆盖率从26%→90%，强度再涨一大截

总结：Yao 的优缺点

优点	缺点
✓ 方法简单，不需要FEA应力分析	✗ 不用应力场，路径方向与受力无关
✓ 兼容标准切片软件	✗ 强度提升有限（vs最优平面方向仅+22%）
✓ 连续纤维一笔画，无需切断	✗ 变形-还原过程可能引入几何误差
✓ 单机械臂即可实现，成本低	✗ 无法处理复杂3D应力分布
✓ 表面质量好（无阶梯效应）	✗ 支撑结构限制多（不能打印中空件）

一句话定位

Yao (2021) 是"曲面打印的入门级方案"——用变形法绕过复杂3D切片，实现连续空间路径，但不优化力学方向；Fang/Zhang 是"力学性能极致方案"——用应力场主动引导纤维走向，把碳纤维的各向异性优势发挥到极致。

论文7

我来为您总结这篇关于CFRTPCs全局连续刀具路径规划的论文主要内容。

论文基本信息

项目	内容
标题	Global Continuous Toolpath Planning with Controllable Local Directions（可控局部方向的全局连续刀具路径规划）
期刊	Computer-Aided Design 164 (2023) 103593
作者	Yingxin Ma, Yuan Yao, Jinxiu Yang, Hang Zhang, Beishui Liao
机构	上海大学、浙江大学
核心目标	为连续纤维增强热塑性复合材料（CFRTPCs）3D打印生成 全局连续、方向可控 的填充路径

核心问题

连续纤维3D打印有两大痛点：

1. 纤维不能切断 → 需要全局连续路径，减少空行程和后续处理

2. 方向需要可控 → 才能配合应力场等物理场优化，发挥纤维各向异性优势

现有方法的局限：

- 费马螺旋：连续但方向不可控
- 锯齿形/轮廓形：方向可控但不连续（需要频繁切断纤维）
- 应力场方法：能定向但难以保证全局连续

核心方法：三步流程

Step 1: 打印序列优化（层间顺序）

- 输入：切片后的2D连通区域序列
- 目标：最小化空行程总长度
- 约束：避免水平干涉（同一层碰撞）+ 高度干涉（跨层碰撞）
- 方法：贪心算法，优先打印最近且不会碰撞的区域

Step 2: 2D连续路径生成（层内填充）

- 几何分解：改进的凹多边形分解，避免产生过小区域
- 局部连续锯齿：每个子区域生成一笔画zigzag
- 路径连接：按最近距离连接各子区域路径
- 路径优化：梯度下降法优化填充间距均匀性

Step 3: 全局连接与干涉避免

- 遗传算法：选择最优连接点，最小化层间空行程
- SAT+RRT*：检测并调整空行程路径，避免喷嘴与已打印件碰撞

关键技术细节

2D连续路径生成（核心创新）

步骤	内容	目的
预处理	高斯平滑轮廓 → 内偏置w得到填充区域	消除噪声，确定填充边界
角度转换	旋转区域使填充方向水平化	简化任意角度填充为水平填充
几何分解	改进的"转弯顶点"分解法	避免产生过小不可填充区域
局部锯齿	奇偶扫描线交错生成左右Zigzag	保证子区域内一笔画
路径连接	按最近水平线段距离连接	生成完整连续路径
间距优化	梯度下降法最小化间距方差	填充均匀，避免过密/过疏

关键公式：间距优化目标函数

$$\min_{\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n} f = \sum_{i=1}^n (|\mathbf{P}_i \mathbf{P}_i^o| - w)^2 + (|\mathbf{P}_i \mathbf{P}_i^{*o}| - w)^2$$

让每个路径点到两侧边界的距离都尽量等于目标间距w。

实验验证

打印效果（图18）

样品	填充角度	说明
字母E	30°	展示任意角度可控
字母R	0°	水平方向
齿轮1	25°	复杂轮廓
风车	45°	交叉效果
吊坠	15°	艺术造型

空行程优化效果

模型	优化前空行程	优化后空行程	减少比例
手势模型（H=0.2mm）	422.21mm	287.75mm	-30%

力学性能测试（拉伸实验）

路径类型	极限载荷(N)	相对PLA提升
PLA (Cura基准)	182.48	—
连续费马螺旋(CFS)	267.68	+46.7%
CFS/CIICP组合	296.72	+62.6%
连续Zigzag 0°/90°交错(CZ)	322.52	+76.7%
CZ/CIICP/CZ组合	323.23	+77.1%
CFS/CZ(0°)组合	348.5	+90.9%

最佳组合：费马螺旋（边缘好）+ Zigzag（中心密）互补，强度最高。

应力方向跟随度对比

路径类型	最大应力跟随	平均应力跟随
CZ(0°)	0.9469	0.8543
CFS	0.8683	0.7548

路径类型	最大应力跟随	平均应力跟随
CIICP	0.9737	0.8088

与应力场方法的结合

论文展示了如何与Zhang et al. (2022)的主应力分区法结合：



局限性与未来工作

局限	说明
Zigzag的尖角问题	转角处纤维易偏移，不适合高刚度碳纤维（本文用聚酯纤维）
贪心算法非全局最优	几何分解和打印序列都是贪心，可能不是最优解
连接点间隙	层间连接点有尖角，打印时易产生小间隙
速度受限	转角处需降速至60%，影响效率

与前面论文的对比定位

论文	核心能力	与本文关系
Chen (2022)	应力场→标量场→等值线	本文可替代其路径生成，增加连续性
Fang (2024)	3D应力场→弯曲层→空间连续纤维	本文是2D版本，Fang是3D空间版
Zhang (2025)	弯曲层+周期标量场，覆盖率90%	本文不处理曲面，专注2D全局连续
Yao (2021)	变形-切片-还原，曲面打印	本文同一团队，Yao处理曲面，本文处理2D连续
Huang (2024)	DQN优化路径访问顺序	本文用遗传算法+贪心做类似的事

一句话总结

本文提出了一种**"先分解再连接"**的2D连续路径生成框架，通过改进的几何分解、局部连续锯齿填充、遗传算法优化连接点、SAT+RRT*避免碰撞，实现了**方向任意可控且全局连续**的纤维填充路径，与应力场优化结合后可将构件强度提升**90.9%**。

这篇论文的路径规划，说白了就像**"用一根不断线的毛线，填满一个复杂形状的饼干模具"**。

核心问题：为什么不能随便填？

普通3D打印像**蛋糕裱花**——挤一段、停一下、挪个位置、再挤，中间可以剪断奶油袋。

但连续纤维打印像**织毛衣**——**一根线从头到尾不能剪断**，否则纤维就废了，强度大打折扣。

五步走：从3D模型到一根连续的线

第一步：切片（像切土豆片）

3D模型（比如一只手的造型）

↓

切成很多薄片（每层0.2mm厚）

↓

每层可能有好几块（5根手指 = 5块分离的区域）

第二步：决定打印顺序（像规划旅游路线）

目标：少走冤枉路，别撞到自己已经打印的部分。

✘ 糟糕的顺序：手指1 → 手指3 → 手指2 → 手指5 → 手指4
（喷嘴在手指间来回穿梭，容易撞到已打印的手指）

✔ 好的顺序：手指1 → 手指2 → 手指3 → 手指4 → 手指5
（顺着走，像贪吃蛇一样不回头）

三种"撞车"情况：

情况	比喻
水平干涉	同一层上，喷嘴去B区域时撞到已打印的A区域 → 像走路绕过石头
高度干涉	从上层跳下层时撞到中间凸起的部分 → 像下楼撞到低矮的横梁
路径干涉	空行程直线穿过已打印部分 → 像穿墙

第三步：每块区域内部怎么填？（核心！）

这是最 **tricky** 的部分。目标：一笔画填满任意形状，方向可控，间距均匀。

3.1 把"斜着填"变成"横着填"

你想让纤维斜着走（比如30°）

↓

把区域旋转-30°

↓

现在纤维是水平的，问题变简单了

↓

填完再旋转回去

就像拍照时把歪的纸转正，拍完再歪回去。

3.2 复杂形状拆开填（关键创新）

问题：一个凹凸凸凸的形状，直接画锯齿线，走到某个凹角会**卡住**或**漏填**。

传统做法：全拆成凸块 → 产生大量**碎渣渣**小区域，填不进去。

本文做法：只在**关键的转弯点**拆开，尽量保持大块。

复杂形状（比如字母R）

↓

找"内凹的尖角"（转弯顶点）

↓

每个尖角决定：向左拆？向右拆？还是不拆？

↓

贪心选择：让最小的那块也尽量大

↓

结果：3-4个大块，而不是10个碎渣渣

3.3 每块画"一笔画锯齿"

偶数条扫描线：

左锯齿：从第1条开始 → ← → ←

右锯齿：从第2条开始 ← → ← →

在边缘连接 → 形成一笔画

奇数条扫描线：

去掉最短的一条 → 凑成偶数

示意图：

（第9条，太长，去掉）

左锯齿

右锯齿

↑ 在偏移边处连起来

3.4 把各块连起来

按**最近距离**原则，把各块的锯齿线串成一根。

第四步：层与层之间怎么连？（遗传算法选连接点）

每层填完了，要去下一层。**选哪两个点连接**，决定了空行程多长。

每层有很多点可以当"起点/终点"

↓

遗传算法：试很多种组合

↓

选总空行程最短的那组

↓

就像选公交站，让乘客走路最少

第五步：绕开障碍物（RRT*）

问题：优化的空行程是直线，可能**穿过**已打印的手指。

解决：像导航避开堵车，自动绕路。

直线会撞？→ 检测碰撞（SAT算法）

↓

撞了？→ 在周围随机采样点，找安全路径（RRT*）

↓

直的空行程变成"折线"，绕过障碍物

四种"毛线花样"对比

论文试了四种填充图案（像织毛衣的不同针法）：

花样	长什么样	优点	缺点
CIICP	按应力方向分区，每区一个方向	最贴合受力	分区边界弱，易断
CZ(0°)	水平来回线	简单、方向明确	边缘有尖角，纤维易翘
CZ(90°)	垂直来回线	与0°交错增强	垂直载荷方向，效果差
CFS（费马螺旋）	像蚊香盘绕	边缘光滑，无尖角	中心有洞，方向不固定

最佳组合：CFS（边缘光滑）+ CZ(0°）（中心密实）→ **强度最高**

一句话总结

"先切片，再排序，复杂形状拆大块，每块画一笔画锯齿，用遗传算法选连接点，最后绕开障碍物"
—— 核心就是用"拆-填-连-绕"四招，让一根连续的纤维线，既能按你想要的方向走，又能填满任意复杂形状，还不撞车。

论文8

我来为您总结这篇关于CFRTPCs全局连续刀具路径规划的论文主要内容。

论文基本信息

项目	内容
标题	Global Continuous Toolpath Planning with Controllable Local Directions (可控局部方向的全局连续刀具路径规划)
期刊	Computer-Aided Design 164 (2023) 103593
作者	Yingxin Ma, Yuan Yao, Jinxiu Yang, Hang Zhang, Beishui Liao
机构	上海大学、浙江大学
核心目标	为连续纤维增强热塑性复合材料 (CFRTPCs) 3D打印生成 全局连续、方向可控 的填充路径

核心问题

连续纤维3D打印有两大痛点：

- 纤维不能切断** → 需要全局连续路径，减少空行程和后续处理
- 方向需要可控** → 才能配合应力场等物理场优化，发挥纤维各向异性优势

现有方法的局限：

- 费马螺旋：连续但方向不可控
- 锯齿形/轮廓形：方向可控但不连续（需要频繁切断纤维）
- 应力场方法：能定向但难以保证全局连续

核心方法：三步流程

Step 1: 打印序列优化（层间顺序）

- 输入：切片后的2D连通区域序列
- 目标：最小化空行程总长度
- 约束：避免水平干涉（同一层碰撞）+ 高度干涉（跨层碰撞）
- 方法：贪心算法，优先打印最近且不会碰撞的区域

Step 2: 2D连续路径生成（层内填充）

- 几何分解：改进的凹多边形分解，避免产生过小区域

	- 局部连续锯齿：每个子区域生成一笔画zigzag - 路径连接：按最近距离连接各子区域路径 - 路径优化：梯度下降法优化填充间距均匀性	
Step 3：全局连接与干涉避免		
	- 遗传算法：选择最优连接点，最小化层间空行程 - SAT+RRT*：检测并调整空行程路径，避免喷嘴与已打印件碰撞	

关键技术细节

2D连续路径生成（核心创新）

步骤	内容	目的
预处理	高斯平滑轮廓 → 内偏置w得到填充区域	消除噪声，确定填充边界
角度转换	旋转区域使填充方向水平化	简化任意角度填充为水平填充
几何分解	改进的"转弯顶点"分解法	避免产生过小不可填充区域
局部锯齿	奇偶扫描线交错生成左右Zigzag	保证子区域内一笔画
路径连接	按最近水平线段距离连接	生成完整连续路径
间距优化	梯度下降法最小化间距方差	填充均匀，避免过密/过疏

关键公式：间距优化目标函数

$$\min_{\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_n} f = \sum_{i=1}^n (|\mathbf{P}_i \mathbf{P}_i^o| - w)^2 + (|\mathbf{P}_i \mathbf{P}_i^{*o}| - w)^2$$

让每个路径点到两侧边界的距离都尽量等于目标间距w。

实验验证

打印效果（图18）

样品	填充角度	说明
字母E	30°	展示任意角度可控
字母R	0°	水平方向
齿轮1	25°	复杂轮廓
风车	45°	交叉效果
吊坠	15°	艺术造型

空行程优化效果

模型	优化前空行程	优化后空行程	减少比例
手势模型 (H=0.2mm)	422.21mm	287.75mm	-30%

力学性能测试（拉伸实验）

路径类型	极限载荷(N)	相对PLA提升
PLA (Cura基准)	182.48	—
连续费马螺旋(CFS)	267.68	+46.7%
CFS/CIICP组合	296.72	+62.6%
连续Zigzag 0°/90°交错(CZ)	322.52	+76.7%
CZ/CIICP/CZ组合	323.23	+77.1%
CFS/CZ(0°)组合	348.5	+90.9%

最佳组合：费马螺旋（边缘好）+ Zigzag（中心密）互补，强度最高。

应力方向跟随度对比

路径类型	最大应力跟随	平均应力跟随
CZ(0°)	0.9469	0.8543
CFS	0.8683	0.7548
CIICP	0.9737	0.8088

与应力场方法的结合

论文展示了如何与Zhang et al. (2022)的主应力分区法结合：

主应力场 → 分区 → 每个分区指定填充角度 → 本文方法生成连续路径
↓
用贝塞尔曲线平滑分区边界 → 减少应力集中
↓
构建分区邻接图 → 最小生成树确定连接顺序
↓
深度优先搜索 → 生成全局连续IICP路径

局限性与未来工作

局限	说明
Zigzag的尖角问题	转角处纤维易偏移，不适合高刚度碳纤维（本文用聚酯纤维）

局限	说明
贪心算法非全局最优	几何分解和打印序列都是贪心，可能不是最优解
连接点间隙	层间连接点有尖角，打印时易产生小间隙
速度受限	转角处需降速至60%，影响效率

与前面论文的对比定位

论文	核心能力	与本文关系
Chen (2022)	应力场→标量场→等值线	本文可替代其路径生成，增加连续性
Fang (2024)	3D应力场→弯曲层→空间连续纤维	本文是2D版本，Fang是3D空间版
Zhang (2025)	弯曲层+周期标量场，覆盖率90%	本文不处理曲面，专注2D全局连续
Yao (2021)	变形-切片-还原，曲面打印	本文同一团队，Yao处理曲面，本文处理2D连续
Huang (2024)	DQN优化路径访问顺序	本文用遗传算法+贪心做类似的事

一句话总结

本文提出了一种**"先分解再连接"**的2D连续路径生成框架，通过改进的几何分解、局部连续锯齿填充、遗传算法优化连接点、SAT+RRT*避免碰撞，实现了**方向任意可控且全局连续**的纤维填充路径，与应力场优化结合后可将构件强度提升**90.9%**。

这篇论文的路径规划，说白了就像**"用一根不断线的毛线，填满一个复杂形状的饼干模具"**。

核心问题：为什么不能随便填？

普通3D打印像**蛋糕裱花**——挤一段、停一下、挪个位置、再挤，中间可以剪断奶油袋。

但连续纤维打印像**织毛衣**——**一根线从头到尾不能剪断**，否则纤维就废了，强度大打折扣。

五步走：从3D模型到一根连续的线

第一步：切片（像切土豆片）

3D模型（比如一只手的造型）
↓
切成很多薄片（每层0.2mm厚）
↓
每层可能有好几块（5根手指 = 5块分离的区域）

第二步：决定打印顺序（像规划旅游路线）

目标：少走冤枉路，别撞到自己已经打印的部分。

✗

糟糕的顺序：手指1 → 手指3 → 手指2 → 手指5 → 手指4
(喷嘴在手指间来回穿梭，容易撞到已打印的手指)

✓

好的顺序：手指1 → 手指2 → 手指3 → 手指4 → 手指5
(顺着走，像贪吃蛇一样不回头)

三种"撞车"情况：

情况	比喻
水平干涉	同一层上，喷嘴去B区域时撞到已打印的A区域 → 像走路绕过石头
高度干涉	从上层跳下层时撞到中间凸起的部分 → 像下楼撞到低矮的横梁
路径干涉	空行程直线穿过已打印部分 → 像穿墙

第三步：每块区域内部怎么填？（核心！）

这是最 tricky 的部分。目标：一笔画填满任意形状，方向可控，间距均匀。

3.1 把"斜着填"变成"横着填"

你想让纤维斜着走（比如30°）

↓

把区域旋转-30°

↓

现在纤维是水平的，问题变简单了

↓

填完再旋转回去

就像拍照时把歪的纸转正，拍完再歪回去。

3.2 复杂形状拆开填（关键创新）

问题：一个凹凸凸凸的形状，直接画锯齿线，走到某个凹角会卡住或漏填。

传统做法：全拆成凸块 → 产生大量碎渣渣小区域，填不进去。

本文做法：只在关键的转弯点拆开，尽量保持大块。

复杂形状（比如字母R）

↓

找"内凹的尖角"（转弯顶点）

↓

每个尖角决定：向左拆？向右拆？还是不拆？

↓

贪心选择：让最小的那块也尽量大

↓

结果：3-4个大块，而不是10个碎渣渣

3.3 每块画"一笔画锯齿"

偶数条扫描线：

左锯齿：从第1条开始 → ← → ←

右锯齿：从第2条开始 ← → ← →

在边缘连接 → 形成一笔画

奇数条扫描线：

去掉最短的一条 → 凑成偶数

示意图：

————— （第9条，太长，去掉）

┌—————┐

|→————| 左锯齿

|————→|

|→————| 右锯齿

|————→|

└—————┘

↑ 在偏移边处连起来

3.4 把各块连起来

按**最近距离**原则，把各块的锯齿线串成一根。

第四步：层与层之间怎么连？（遗传算法选连接点）

每层填完了，要去下一层。**选哪两个点连接**，决定了空行程多长。

每层有很多点可以当"起点/终点"

↓

遗传算法：试很多种组合

↓

选总空行程最短的那组

↓

就像选公交站，让乘客走路最少

第五步：绕开障碍物（RRT*）

问题：优化的空行程是直线，可能**穿过**已打印的手指。

解决：像导航避开堵车，自动绕路。

直线会撞？→ 检测碰撞（SAT算法）

↓

撞了？→ 在周围随机采样点，找安全路径（RRT*）

↓

直的空行程变成"折线"，绕过障碍物

四种"毛线花样"对比

论文试了四种填充图案（像织毛衣的不同针法）：

花样	长什么样	优点	缺点
CIICP	按应力方向分区，每区一个方向	最贴合受力	分区边界弱，易断
CZ(0°)	水平来回线	简单、方向明确	边缘有尖角，纤维易翘
CZ(90°)	垂直来回线	与0°交错增强	垂直载荷方向，效果差
CFS（费马螺旋）	像蚊香盘绕	边缘光滑，无尖角	中心有洞，方向不固定

最佳组合：CFS（边缘光滑）+ CZ(0°)（中心密实）→ 强度最高

一句话总结

"先切片，再排序，复杂形状拆大块，每块画一笔画锯齿，用遗传算法选连接点，最后绕开障碍物"——核心就是用"拆-填-连-绕"四招，让一根连续的纤维线，既能按你想要的方向走，又能填满任意复杂形状，还不撞车。

我来通俗解释这篇论文的路径规划方法。

核心问题：传统打印怎么切纤维？

传统3D打印（像切香肠）：

- 第1层：挤一段 → 剪断 → 抬起来
- 第2层：挤一段 → 剪断 → 抬起来
- 第3层：挤一段 → 剪断 → 抬起来

结果：每层都是"断头路"，纤维强度白白浪费

ML-CFP的解决思路：让纤维"跨层飞"

关键发现：层与层之间可以"搭桥"

传统（切断）：

- 层1 _____
- 层2 _____
- 层3 _____

ML-CFP（搭桥）：

- 层1 _____
↗ 纤维直接跨上去
- 层2 _____

↗ 再跨上去
层3

一根线连穿三层！只在最顶上剪一次

具体怎么规划？以"支架"为例

零件形状



两个圆环，中间两根直杆连接

有限元分析（找哪里该剪、哪里不该剪）

拉伸时：



应力分布：

- 直杆：● 高应力（拉得最紧）
- 圆环外侧：● 中等应力
- 圆环内侧：● 低应力/压应力

结论：直杆绝对不能剪！圆环内侧可以剪

三种路径方案对比

方案1：传统"外层椭圆"（Outer oblong）



← 两个圆环是断开的内弧

问题：圆环和直杆连接处是"死胡同"，纤维断了
压缩时圆环直接崩开

方案2：传统"96-Pd"（折中方案）

第1层：画个"9"字形

第2层：画个"6"字形（翻转）

第3层：再画"9"...


像走迷宫，切断点分散在各处

问题：有些切断点刚好在高应力区 → 提前断裂


方案3：ML-CFP（本文方法）

拉伸优化版（ML-CFP T）

外圈：一根线绕整个轮廓（连续！）



内部：直杆处贴"补丁"调整高度




切断点：只在圆环内侧（低应力区）

压缩优化版（ML-CFP C）

外圈：同上，连续绕

内圈：加一圈"压缩环"支撑



零切断！一根线从头到尾

层间怎么"搭桥"？

打印第n层：

走到圆环顶部 → 不停！→ 直接抬升0.35mm

→ 继续走第n+1层的圆环顶部

像上螺旋楼梯，转着圈往上爬


层1：=====

层2：=====

层3：=====

关键技术：允许纤维在交叉点重叠

交叉处：



不是切断再连接，而是直接"压过去"

切断点怎么选？（SCPP）

有限元算出的应力图：

●●●●●

← 高应力（禁区）

●●●●●

← 中等应力（尽量别剪）

●●●●●

← 低应力/压应力（可以剪）

传统方法：随机剪 → 可能剪在 ● 区

SCPP：只在 ● 区剪

具体位置：

- 拉伸：圆环内侧弧（压应力区）
- 压缩：同上，内侧弧

完整打印顺序（拉伸版）

开始：圆环内侧某点（低应力，切断点）

↓

绕外圈走 → 到直杆 → 沿直杆走 → 到另一圆环

↓

绕另一圆环 → 回到起点附近

↓

抬升0.35mm → 搭桥到上一层

↓

重复20层...

↓

结束：在最顶层圆环内侧剪断

一句话总结路径规划

"像织毛衣一样转圈往上织，线头藏在衣服内侧（低应力区），交叉处直接压过去不剪断" —— 核心就是减少剪刀使用次数，必须剪时挑最不受力的地方下剪刀。

论文9

我来为您详细总结这篇关于曲线纤维增强变刚度复合材料结构（CFRVSSs）3D打印技术的综述论文。

一、引言与背景

1.1 研究背景

连续纤维增强复合材料（CFRCs）因其高比强度、高比模量和可设计性，已广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。自然界中的复合材料（如蟹壳、竹茎）展示了变刚度分布的优势，为高性能轻量化设计提供了新思路。

1.2 传统制造工艺的局限

- 手工铺层、热压成型、模压成型：难以精确调控局部纤维方向和含量
- 自动纤维铺放（AFP）和变角度丝束铺放（VAT）：虽可实现曲线纤维铺放，但难以调节纤维含量，且存在桥接、间隙、重叠等缺陷

1.3 3D打印技术的优势

CFRCs 3D打印工艺简单、无需模具、制造周期短、成本低，且能通过规划打印路径和设计工艺参数精确调控纤维取向和含量，为CFRVSSs的一体化无模制造提供了可能。

二、CFRVSSs的建模方法（第2节）

2.1 本构模型

方法	特点	局限性
宏观力学理论	通过物理实验和理论模型建立单层应力-应变关系	未考虑界面缺陷；不同设备/工艺导致性能差异大
细观力学理论	定义代表性体积单元（RVE），通过均匀化计算获取微观性能	需考虑更多微观细节，模型复杂度高

未来方向：引入机器学习和数据驱动方法预测模型参数；考虑材料非线性行为和复杂物理过程。

2.2 失效模型

- 体积平均刚度法：早期方法，适用于均匀纤维分布
- 渐进失效模型：基于Hashin失效准则和连续损伤力学，预测损伤萌生、扩展至失效的过程
- 多尺度失效模型：考虑纤维-基体浸渍行为，更准确预测界面行为

不足：目前考虑打印缺陷的失效模型和有限元建模研究较少。

2.3 有限元建模方法

方法	原理	优缺点
离散网格法	为每个单元赋予纤维方向和材料属性	应用广泛但精度受网格尺寸影响，效率低
纤维束统一实体法	将纤维束视为统一实体，与纯基体部分分别建模	建模简单、计算高效、宏观性能预测准确
实际打印路径法	基于实际打印路径坐标构建模型，纤维嵌入基体	准确反映实际纤维路径，但难以预测纤维-树脂界面剥离

三、CFRVSSs的设计方法（第3节）

3.1 现有结构的纤维轨迹优化方法

方法	原理	特点
构造函数法	建立线性、二次、三次、三角函数、B样条曲线等路径函数	简单易实现，保证纤维连续性，但受限于特定函数族
流体流线法	沿流体流线方向设计非交叉曲线纤维轨迹	避免轨迹干涉，提高拉伸强度，但边界条件难与实际载荷匹配
应力法	基于服役载荷下的应力状态设计纤维分布	设计自由度高，结构力学性能好，但计算复杂

应力法的细分：

- **主应力方向法**：沿第一主应力方向优化，拉伸强度提高36%
- **应力梯度调控法**：使应力分布更均匀，应力集中系数降低36%
- **应力自适应路径生成法**：根据应力值比例自适应控制路径密度，强度提高71.4%

3.2 宏微观结构多尺度优化方法

方法	流程	特点
顺序优化法	先拓扑优化，再纤维轨迹优化	SIMP方法→应力设计纤维路径；SOMP方法考虑各向异性
并行优化法	同时优化宏观结构材料分布和微观纤维分布	考虑拓扑与纤维取向的相互作用，特定刚度提高25%-102%

关键进展：

- 正交单元SOMP方法：刚度提高30.0%，刚度-重量比提高26.3%
- 考虑纤维含量的并行优化：刚度提高38.55%，峰值载荷提高25.40%
- 势流理论生成连续纤维路径：无交叉，沿载荷传递路径排列

四、CFRVSSs的3D打印工艺（第4节）

4.1 纤维材料

纤维类型	复合材料体系	优势	挑战
碳纤维	CF/Nylon, CF/PLA, CF/PEEK, CF/LCE	高强度、高刚度、轻量化	界面性能差、脆性增加、成本高
芳纶纤维	KF/PLA, KF/Nylon	高韧性、抗冲击	界面性能差、易吸湿
玻璃纤维	GF/PLA, GF/Nylon	耐腐蚀、绝缘、成本低	密度大、易磨损设备

纤维类型	复合材料体系	优势	挑战
天然纤维（亚麻）	FF/PLA	可生物降解、环保	热稳定性差、易吸湿

4.2 3D打印工艺

工艺类型	原理	特点
双喷头挤出	两个独立喷头分别输送纤维预浸丝和树脂	预浸丝浸渍效果好，但难以灵活调节纤维含量
共挤出	喷头上多个进料口，纤维和基体同时输入，在喷头内浸渍共沉积	可通过调节树脂进给量动态调控纤维含量，是目前制备变纤维含量CFRVSSs的唯一可行工艺

4.3 3D打印缺陷及优化

缺陷类型	成因	优化策略
纤维轨迹偏移	打印圆形路径时纤维受张力拖拽，树脂未充分固化	增加冷却装置、提高成型压力、锤击打印法（最小曲率半径2mm）
纤维扭转	打印曲线路径时喷嘴挤出和扭转导致纤维变形	设计矩形旋转打印喷嘴，沿打印方向压实
纤维错位	打印参数设置不当、纤维-基体相互作用	需加强原位检测和工艺优化研究
纤维磨损	打印参数和内部缺陷影响	优化打印参数，限制喷嘴下压距离（0.4mm）
多界面缺陷	纤维-树脂界面、层间界面、线间界面	使用预浸丝、提高浸渍压力、超声辅助、纤维表面改性、热压辊、预热处理、真空环境打印、环氧树脂灌注

界面优化技术：

- 微螺杆原位挤出：改善碳纤维增强尼龙复合材料界面
- 多辊浸渍系统：增加浸渍模具包覆角
- 超声辅助：改变碳纤维表面形貌和化学结构
- 热压辊打印头：提高层间结合性能
- 激光/红外预热：显著改善层间结合
- 真空环境打印：孔隙率从13.93%降至4.18%
- 环氧树脂灌注：大幅降低孔隙率

4.4 3D打印CFRVSSs的失效模式

失效类型	机制	变刚度设计的改善效果
应力集中	应力集中处微观损伤累积，达到临界应力后宏观断裂	分散和转移应力，最大应力从16.9MPa降至11.9MPa，断裂韧性提高42%
界面失效	纤维-基体结合弱，层间结合受纤维排列、基体流动性和温度影响	优化纤维路径改善应力传递，防止纤维拔出；调整纤维排列和后处理避免分层
裂纹扩展	沿纤维方向（纤维断裂、界面脱粘）或垂直纤维方向（基体开裂、层间分层）	曲线纤维路径偏转裂纹，需更多能量扩展，强度提高305%

五、变刚度智能结构的4D打印（第5节）

5.1 多层结构

通过设计单层材料组成，利用层间性能差异（热膨胀系数、吸湿膨胀系数、刚度等）实现外部刺激（热、湿）下的可控变形。

研究	结构	刺激方式	特点
Yang等	CF/PLA双层结构	电热	下层纯PLA，上层碳纤维增强PLA，实现弯曲变形
Wang等	碳纤维增强聚酰胺双层结构	温度	通过调节上层纤维取向控制弯曲曲率和方向
Le等	碳纤维/PA6-I + 纯PA6双层结构	湿-热协同	电刺激监控和控制湿度，提高响应速度

局限：受限于双层结构形式，设计自由度低，无法实现复杂变形功能。

5.2 晶格结构

5.2.1 二维晶格结构

- 形状记忆聚合物（SMPs）：最广泛应用
- 蜂窝结构：通过设计单胞尺寸和打印参数改变纤维取向和含量
- 梯形波纹夹层结构：最大形状恢复率95%
- 马蹄形晶格结构：正弦纤维路径，温度依赖的等效刚度

电诱导形状记忆复合材料：PLA/TPU/CNT导电丝与连续碳纤维结合，形成连续导电网络，实现选择性刺激响应。

不足：变形大时力学性能受影响；SMPs变形缓慢、单向、温度范围窄，需预应力。

5.2.2 三维晶格结构

- **金字塔3D晶格桁架**：自由悬挂3D打印，主要研究压缩性能
- **液晶弹性体（LCE）增强结构**：高刺激响应性、可逆变形、优异力学性能
 - 通过调控纤维在复合丝中的偏心位置控制变形方向和曲率
 - 纤维偏心分布提高承载能力，实现功能与性能协同

六、未来展望（第6节）

方向	具体内容
动态建模分析	目前多为静态分析，需开展变刚度结构的动态建模
多尺度建模	综合考虑3D打印复合材料宏微观多尺度界面特征
多工况设计	从单工况、静态性能、简单结构向多工况、动态性能、复杂结构拓展
曲面分层设计	现有基于平面分层的设计难以满足壳体或块体曲面特征需求，需发展五轴及以上3D打印设备
4D打印智能结构	开发先进建模与仿真工具；发展多物理场响应材料，实现快速形状变换
多材料组合设计	摆脱单种纤维限制，设计多种纤维混杂和分布，调控模量、强度、冲击等性能；多种基体材料分布设计

七、核心创新点与价值

1. **首次全面综述**：从建模、设计、制造三个维度系统总结3D打印CFRVSSs的研究进展
2. **工艺-结构-性能关系**：建立了打印工艺参数与纤维含量、取向、缺陷的映射关系
3. **多尺度优化框架**：提出宏微观并行优化是实现高性能轻量化复合材料的关键方向
4. **4D打印前沿**：将变刚度设计与智能响应材料结合，拓展功能应用边界

八、关键数据汇总

指标	最优提升效果
拉伸强度	提高36%（主应力法） / 173%（流线+遗传算法） / 71.4%（应力自适应法）
弯曲强度	提高17.1%（B样条优化） / 62.4%（顺序优化）
刚度	提高9.4倍（变间距曲线纤维） / 30.0%（正交单元SOMP）
强度-重量比	提高16倍（拓扑+纤维优化）
形状恢复率	95%（梯形波纹夹层结构）
孔隙率降低	从13.93%降至4.18%（真空打印）

这篇综述为理解3D打印曲线纤维增强变刚度复合材料结构的当前发展状态和未来趋势提供了全面参考，强调了建模精度、设计智能化、工艺精细化和材料多功能化是推动该领域发展的关键方向。

论文10

我来为您详细总结这篇关于**自支撑悬浮打印（SSSP）制备复杂曲线纤维增强复合材料悬垂晶格结构**的论文。

一、研究背景与问题

1.1 领域背景

连续纤维增强聚合物增材制造（CFRP-AM）结合了增材制造的设计自由度和纤维增强复合材料的优异力学性能，能够制造高比强度、高比刚度的轻量化结构。晶格结构作为CFRP-AM的重要轻量化手段，近年来受到广泛关注。

1.2 现有方法的局限性

方法	局限
自由悬挂3D打印	大跨度下重力下垂严重
纤维锚固法	需要复杂的预设计骨架，可能干扰内部路径
自支撑悬浮打印（SSSP）	此前仅探索了简单直线悬垂路径

1.3 核心挑战

制造具有复杂转角路径特征的工程悬垂晶格结构面临两大难题：

- 重力引起的下垂（gravity-induced sagging）
- 纤维张力引起的转角滑移（fiber-tension-induced turning slippage）

二、研究贡献（三大核心贡献）

贡献一：两阶段制造策略

受蜘蛛网结构启发，将制造过程解耦为两个阶段：

阶段	功能	类比蜘蛛网
第一阶段：支撑-即-支撑	打印承重框架撑杆（frame struts）作为初级骨架	蜘蛛网的框架线
第二阶段：纤维-即-支撑	在框架撑杆上打印支撑撑杆（bracing struts）作为次级元素	蜘蛛网的螺旋线

优势：有效消除重力下垂，实现大跨度复杂转角路径特征的分层构建。

贡献二：物理信息少样本学习（PI-FSL）模型

通过大量实验表征揭示打印机理，开发PI-FSL模型精确预测打印质量：

- 输入：**入射角、出射角、余量参数等路径特征
- 输出：**几何偏差、接头结合性能

贡献三：滑移传递机制与逆向设计

- 提出**序列转角特征的滑移传递机制**，量化前一路径滑移对后续路径精度的影响
- 将PI-FSL模型与**遗传算法（GA）**集成，实现目标结构图案的打印路径逆向设计

三、实验方法与表征

3.1 实验平台

- 设备：**商用FDM连续纤维3D打印机（Anisoprint Composer A4）
- 材料：**预浸渍连续碳纤维束（1.5k丝/束）+ PLA丝材
- 辅助设备：**高分辨率相机、万能试验机、激光轮廓仪

3.2 两种基本转角特征

特征类型	定义	示意图
折射路径 (Refractive path)	入射纤维和出射纤维位于框架撑杆两侧，路径穿过框架撑杆	图4(a) (b)
反射路径 (Reflective path)	入射纤维和出射纤维位于框架撑杆同侧，路径在框架撑杆处折返	图4(c) (d)

3.3 关键工艺参数

参数	作用	优化值
层厚	影响喷嘴对支撑基座的界面压力	0.10mm
打印温度	影响基体熔融和纤维-基体界面结合	210°C
嵌入长度 (Le)	框架撑杆与支撑基座的锚固长度	9mm (最优)
纤维进给比 (FF ratio)	控制纤维张力，影响悬垂偏差	0.95 (框架) / 0.98 (支撑)
余量 (Surplus, u)	反射路径中补偿张力滑移的距离	2-4mm

四、关键实验结果

4.1 支撑-即-支撑阶段（框架撑杆）

承载能力（图8a-d）：

- 较小层厚 → 更大喷嘴压力 → 更好的界面结合
- 较高温度促进基体熔融，增强纤维-基体界面
- 嵌入长度 < 9mm：纤维拔出失效；≥ 9mm：纤维断裂失效（达到最大承载）

几何精度（图8e-g）：

- 悬垂偏差随跨距增加而增大
- 降低纤维进给比增加张力，减小悬垂偏差
- 最优配置**：纤维进给比0.95，跨距190mm时偏差仅0.29mm（承受10g载荷）

4.2 纤维-即-支撑阶段（转角特征）

折射路径（图9）

关键发现	机理
转向角180°时几何偏差最小	净力接近零
转向角120°时几何偏差最大	重叠面积与净力的耦合效应
入射/出射角接近0°或180°时结合性能最好	重叠面积显著增加

物理关系：

- 重叠面积： $A_{area} = \frac{w^2}{2 \sin \alpha_{in}} + \frac{w^2}{2 \sin \alpha_{exit}}$
- 净力： $F_{net} = \sqrt{F_{in}^2 + F_{exit}^2 + 2F_{in}F_{exit} \cos(\alpha_{in} + \alpha_{exit})}$

反射路径（图10）

关键发现	机理
转向角接近0°时几何偏差最大	重叠面积最小，净力最大
入射/出射角为15°和165°时结合性能最佳	大重叠面积+可控净力
余量u=3mm时性能最优	过小导致脱粘，过大导致过冲

4.3 PI-FSL模型性能（表3）

特征	模型	MSE	MAE	R²
折射路径-几何偏差	FSL	0.14	0.52	0.67
	PI-FSL	0.07	0.21	0.93
折射路径-结合性能	FSL	0.41	0.46	0.79

特征	模型	MSE	MAE	R²
	PI-FSL	0.30	0.35	0.84
反射路径-几何偏差	FSL	0.38	0.43	0.80
	PI-FSL	0.31	0.36	0.81
反射路径-结合性能	FSL	0.27	0.40	0.67
	PI-FSL	0.14	0.29	0.83

结论：物理约束的引入显著提升了预测精度，所有R²值均超过0.80。

4.4 逆向设计验证（图11）

指标	未优化路径	优化路径
几何偏差	>10mm（脱粘、非接触缺陷）	<1.0mm
路径均匀性	高（>4.5mm标准差）	低（<0.2mm）
接头结合性能	差	良好（与实验吻合）

五、应用拓展

5.1 2.5D连续纤维增强晶格结构电池外壳（图12）

设计创新：

- 将菱形结构（RS）和单向结构（UDS）进行**面外混合**（而非传统面内混合）
- 形成拉伸主导构型，避免同层路径重叠和材料堆积

制造流程：

- 打印带预分配空心区域的2.5D CFRLS
- 放置锂电池并布线
- 打印顶盖

性能提升：

性能指标	提升幅度
比压缩强度	+122.92%
能量吸收	+89.51%

散热性能：开放单元结构促进空气流通，散热效果显著优于传统2D闭孔结构（30秒内从124°C降至43.8°C vs 51.2°C）

5.2 机器人辅助3D CFRLS无人机防护笼（图13）

制造流程：

1. 打印带圆形支撑柱的支撑基座
2. 机器人臂精确控制纤维进给率和喷嘴运动，逐层构建悬垂撑杆
3. 添加支撑撑杆强化结构
4. 中心构建三撑杆平台放置无人机
5. 机器人臂原位组装无人机

优势：比现有方法（自由悬挂、纤维锚固）更具成本效益，可实现大跨度、空间复杂3D骨架的灵活制造。

六、结论与展望

6.1 主要结论

1. **两阶段SSSP策略**成功解耦了结构复杂性，消除了重力下垂
2. **PI-FSL模型** ($R^2>0.80$) 为复杂转角路径的质量预测提供了可靠工具
3. **滑移传递机制**有效抑制了连续路径优化中的累积误差传播
4. **ML-GA集成方法**实现了几何偏差 $<1.0\text{mm}$ 的高精度悬垂晶格制造
5. 成功拓展至**2.5D电池外壳**和**3D无人机防护笼**等实际应用

6.2 当前局限

- 仅适用于具有清晰平面外边界的杆式悬垂晶格
- 框架和支撑撑杆的分解与路径规划依赖启发式方法
- 几何偏差评估仅限于接头，未量化整体路径误差
- 仅支持两阶段打印，多阶段支撑撑杆存在跨层级误差传播

6.3 未来方向

- 开发**分层闭环打印系统**（主动张力调控+定向冷却+红外热成像）
- 建立**通用拓扑分解算法**（轮廓识别+图搜索）
- 构建**全段多点采样误差分布模型**
- 实现**多阶段悬垂打印的动态补偿**

七、核心创新点

创新维度	具体内容
仿生设计	受蜘蛛网结构启发的两阶段制造策略
物理-数据融合	物理信息少样本学习（PI-FSL）模型
误差传递建模	序列转角特征的滑移传递机制

创新维度	具体内容
智能优化	PI-FSL与遗传算法的集成逆向设计框架
应用拓展	从2.5D平面结构到3D空间结构的机器人辅助制造

我来为您详细总结这篇关于**多轴增材制造复合材料壳体的演化应力引导连续纤维路径优化**的论文。

论文11

一、研究背景与核心问题

1.1 领域现状

连续纤维增强聚合物（CFRP）因其轻量化、高刚度和高强度，广泛应用于航空航天、汽车等领域。增材制造（AM）技术突破了传统制造工艺（拉挤、真空成型、RTM等）对模具和几何复杂度的限制，实现了连续纤维的自由轨迹沉积和局部力学性能的精准调控。

1.2 现有方法的局限性

问题类型	具体描述
应力场演化被忽视	现有应力引导（SG）方法基于均质构件的初始应力场优化纤维布局，未考虑纤维引入后应力场的演化，导致设计次优
3D优化计算复杂	直接在3D空间优化纤维路径需同时处理空间布局、应力场、纤维增强效应和制造约束，计算成本极高
层间交互未考虑	多层壳体中各层纤维路径相互影响，但现有方法缺乏迭代反馈机制
制造约束难集成	曲率限制、纤维间距、转角阈值等制造约束在3D空间中难以直接施加

二、核心贡献

本文提出了一个**计算高效的逐层迭代演化应力引导优化框架**，主要贡献包括：

贡献	内容
1. 双射准共形映射	建立3D壳面与2D参数域的双射映射，推导局部方向和长度变换的半解析关系，将3D问题降维至2D
2. 演化应力场迭代优化	基于更新应力场的逐层标量场多目标优化，配合密度可控的路径提取算法
3. 三维半解析纤维-单元概率函数（AFEP）	量化提取纤维路径对各层壳单元的增强效应，生成演化应力场
4. 约束性一笔画刀路生成	考虑多重制造约束（最小曲率、最大转角、路径连续性），实现连续纤维无切断打印

贡献	内容
5. 多轴CFRP-AM实验验证	机器人辅助多轴打印平台验证，证明优于传统方法和现有SG方法

三、方法论详解

3.1 壳体参数化与双射映射（第2.2节）

核心理念：将3D壳面映射到2D矩形域，在简化空间进行优化，再逆映射回3D。

技术实现：

- 采用**地标约束的Teichmüller映射算法**，将3D三角化曲面映射到2D矩形平面
- 保持局部角度关系（准共形），但引入长度畸变

关键公式：

变换关系	公式/描述
方向变换	$\mathbf{v}_2 = \widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{v}_3$, 其中 $\widetilde{\mathbf{M}} = \mathbf{M}_3^{-1}\mathbf{M}_2$
长度畸变因子	$r_d(n) = \frac{\sum_{i=1} d_i}{\sum_{i=1} \hat{d}_i}$ (3D边长/2D边长)

适用曲面类型（图2）：

- 开放曲面：圆柱面、球面、鞍面
- 闭合曲面：回转面（通过展开线处理为开放域）

3.2 演化应力引导（ESG）迭代优化（第2.3节）

整体流程（图4）：

初始均质壳 → FEA获取初始应力场 $\sigma^{(0)}$, $\tau^{(0)}$

↓

迭代k:

- 基于当前应力场优化标量场 $\phi^{(k)}$
- 提取纤维路径 $\mathbf{c}^{(k)}$
- AFEP计算纤维体积分数 $\rho^{(k)}$ 和取向 $\theta^{(k)}$
- 更新单元刚度矩阵 $\mathbf{D}^{(k)}$
- FEA获取演化应力场 $\sigma^{(k+1)}$, $\tau^{(k+1)}$
- 检查总体积 $V_f < V_{\max}$?
 - 是：继续迭代
 - 否：结束优化

3.2.1 标量场优化（第2.3.2节）

多目标优化函数：

$$\phi^{(k)} = \arg \min(w_1 E_o + w_2 E_c + w_3 p_c + w_4 b_c)$$

目标项	物理意义	数学表达
E_o (取向误差)	纤维方向与主应力方向对齐	$E_o = \int_{\mathcal{P}} \ \nabla \phi^{(k)} \cdot \boldsymbol{\tau}^{(k)}\ ^2$
E_c (密度-间距控制)	纤维间距与应力幅值和长度畸变成比例	$E_c = \int_{\mathcal{P}} (\ \nabla \phi^{(k)}\ - \mathbf{r}^{(k)})^2$, 其中 $\mathbf{r}^{(k)} = \rho_r^{(k)} \mathbf{r}_d$
p_c (闭合轮廓惩罚)	避免闭合等高线, 便于一笔画路径	极值点数量惩罚
b_c (边界连续性)	闭合壳展开线处纤维方向一致	边界梯度方向匹配

实现方式：NURBS曲面参数化 + 粒子群优化 (PSO) + fmincon精化

3.2.2 密度可控纤维提取（第2.3.3节）

- 从 $\phi^{(k)}$ 最大值的等高线开始, 以步长 Δh 向下提取
- **密度因子** K_d 调控相邻纤维间距:
 - $K_d = 1$: 最大密度 (间距=纤维宽度 f_w)
 - $K_d \uparrow$: 间距 $\uparrow$, 密度 $\downarrow$
- 间距约束: $d_c = d_0 \cdot \frac{r_d(c_i^{(k)})+r_d(c^{(k)})}{2} \geq f_w$

3.2.3 纤维增强贡献量化——AFEP函数（第2.3.4节）

2D AFEP:

$$\psi(\hat{\mathbf{p}}_0, \hat{\mathbf{p}}_1, \hat{\mathbf{p}}_2, \hat{\mathbf{p}}_3) = \prod_{j=1}^3 \sigma_{sig} \left(\frac{(\hat{\mathbf{p}}_0 - \hat{\mathbf{p}}_j) \times (\hat{\mathbf{p}}_{j+1} - \hat{\mathbf{p}}_j)}{f_w \|\hat{\mathbf{p}}_{j+1} - \hat{\mathbf{p}}_j\|} \right)$$

3D AFEP (考虑投影) :

$$\tilde{\psi}(\tilde{\mathbf{c}}^{(k)}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \prod_{j=1}^3 \sigma_{sig} \left(\frac{((\tilde{\mathbf{c}}^{(k)} - \mathbf{p}_j) \times (\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j)) \cdot \mathbf{N}}{f_w \|\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j\|} \right)$$

单元纤维体积分数:

$$\rho_e^{(k)} = \min \left(\rho_{max}, \sum_{i=1}^{N_f} \frac{L_{i,e} f_w}{A_e} \right)$$

3.3 一笔画刀路与多轴打印轨迹（第3节）

3.3.1 制造约束

约束	参数	实验确定值
最小转弯长度	d_{min}	5mm
最大转弯角度 (当转弯长度 $< d_t$)	$\alpha_t \leq \alpha_{min}$	90°
转弯长度阈值	d_t	10mm

3.3.2 一笔画路径生成算法

1. **TSP问题求解**：遗传算法优化纤维段连接顺序
2. **边界延伸区**：引入扩展区域 Q ，避免主打印区纤维交叉堆积
3. **延伸长度**： $L_{o,i} = \frac{1}{2}L_{o,min}(1 + \delta_i)$ ，其中 $\delta_i = \frac{i}{N_s}$

3.3.3 多轴机器人轨迹生成

- 纤维沉积位置： ${}^E\mathbf{P}_w = \mathbf{P} + \mathbf{P}_0$
- 喷嘴轴线与曲面法向对齐
- 逆运动学求解关节角 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \dots, \theta_6]^\top$
- 挤出长度： $L_m = \beta_m s(t)$

四、案例研究与验证

4.1 案例一：弯曲载荷下的弯管（图10-25）

几何：连接两个偏移截面的结构连接管（左端固定，右端500N向下力）

材料参数（表2）：

参数	PLA基体	CFRP
直径	1.75mm	1.6mm
密度	1.25 g/cm ³	2.8 g/cm ³
弹性模量 E	2205 MPa	16322 MPa (E_1), 9930 MPa (E_2)
剪切模量 G_{12}	—	4138 MPa
泊松比 μ_{12}	0.36	0.2

优化参数（表4）：

- NURBS阶数： $m_u = m_v = 2$
- 控制点： $n_u = 6, n_v = 5$
- 权重： $w_1 = 1, w_2 = 1, w_3 = 1000, w_4 = 5$
- 密度因子： $K_d = 1$
- 最大体积： $V_{max} = 2240 \text{ mm}^3$

关键结果：

指标	CSO [3]	SG [8,26]	ESG（本文）	vs CSO	vs SG
仿真刚度 [N/mm]	168.0	194.8	206.1	+22.7%	+5.8%
实验刚度 [N/mm]	102.3±23.9	126.1±10.9	143.9±7.8	+57.7%	+19.6%
峰值载荷 [N]	413.4±42.8	600.6±20.4	653.8±21.3	+58.1%	+8.9%

刚度随层数演化（表5，等体积比较）：

CFRP层数	CSO	SG	ESG	vs CSO	vs SG
2	97.6	115.9	115.9	21.1%	—
4	168.0	121.4	194.8	21.3%	5.9%
6	242.6	78.7	288.7	34.6%	9.8%
8	320.5	57.0	47.9	48.9%	19.0%

注：SG方法在层数增加后刚度下降，因未考虑纤维增强导致的应力重分布；ESG方法随层数增加持续提升。

失效模式（图25）：

- 三种方法均在弯管后中心区域发生屈曲
- 应力引导纤维路径有效提高承载能力
- 层间脱粘是主要失效机制（纤维拔出、界面剥离）

4.2 案例二：面压载荷下的机翼（图11, 26-27）

几何：NACA-4420翼型，锥度比0.3，长度80mm

边界条件：根部固定，表面施加0.1 N/mm²均布压力

优化参数（表8）：

- 控制点： $n_u = 6, n_v = 6$
- 权重： $w_4 = 0$ （展开线位于尾缘，边界连续性不重要）

柔度对比（表9，等体积）：

CFRP层数	CSO	SG	ESG	vs CSO	vs SG
2	71,118	67,258	67,258	5.7%	—
4	39,722	36,873	32,949	20.6%	11.9%

五、关键发现与讨论

5.1 演化应力场的物理效应（图16-17）

现象	解释
应力集中缓解	ESG纤维路径沿主应力方向排列，有效降低应力集中
最大应力幅值降低	纤维重新分布载荷传递机制
逐层路径差异	每层基于更新应力场优化，路径形态随迭代演化
正交增强	最大/最小主应力引导的纤维层自然形成准正交铺层

5.2 密度因子的权衡（图18）

K_d	纤维体积	刚度	刚度/纤维体积比
1.0	最高	最高	最低
4.0	最低	最低	最高

结论：增加纤维含量提升刚度，但边际效益递减；主应力方向+高密度仍是接近性能上限的关键策略。

5.3 制造约束验证（图21, 23）

- 180°转弯：转弯长度 > 10mm 可接受
- 90°转弯：转弯长度 > 5mm 可接受
- 不满足约束时出现纤维错位和内偏
- 生成刀路全部满足制造约束

六、实验平台（图12-13）

组件	规格
机器人	华数6轴工业机器人
挤出系统	自设计连续纤维/热塑性共挤出系统
控制系统	Beckhoff TWINCAT实时控制系统，EtherCAT通信，1kHz采样率
喷嘴直径	0.8mm
基体材料	PLA
增强纤维	连续干玄武岩纤维（0.4K，柔软，利于转向路径）
打印速度	3 mm/s
后处理	热缩带包裹 + 80°C真空烘箱3小时

七、结论与展望

7.1 主要结论

1. **双射准共形映射**有效将3D壳面纤维优化降维至2D，计算高效且保持几何保真
2. **演化应力场迭代优化**考虑纤维增强反馈，逐层优化实现性能持续提升
3. **AFEP函数**精确量化纤维-单元交互，支持刚度矩阵更新
4. **约束性一笔画刀路**确保制造可行性，避免纤维切断
5. **实验验证：**ESG方法刚度提升57.7%，峰值载荷提升58.1%（vs CSO）

7.2 当前局限

局限	说明
拓扑限制	准共形映射仅适用于亏格为零（无孔）曲面
面内优化	未考虑面外增强和层间强度
弹性优化	未显式考虑强度、分层、渐进损伤等失效准则
静态载荷	未扩展至疲劳、冲击等动态工况

7.3 未来方向

- 扩展至多连通域（带孔曲面）
- 引入面外增强策略和层间结合机制
- 考虑非线性力学行为、失效机制和损伤演化
- 适应动态载荷（疲劳、冲击）
- 航空航天、汽车等高性能工程应用

八、核心创新点总结

创新维度	具体贡献
数学建模	地标约束准共形映射 + 半解析长度畸变补偿
优化策略	逐层迭代演化应力引导，而非一次性全局优化
物理量化	3D AFEP函数精确描述纤维-单元空间交互
制造集成	约束性一笔画路径，直接嵌入多轴机器人轨迹
实验验证	完整的仿真-制造-测试闭环，量化性能提升

论文12

基于这篇论文，检测 **3D打印纤维增强聚合物（FRP）** 中缺陷的核心方法是识别 **纤维缺失区域**（fiber-deficient areas，即树脂富集区域）。整个检测流程如下：

1. 预处理：纤维检测

从显微镜横截面图像中自动识别所有纤维：

- 对齐纤维**：横截面呈**圆形**，且半径大致相同
- 未对齐纤维**：横截面呈**椭圆形**（因切割角度倾斜）
- 使用基于分水岭分割的算法检测圆和椭圆的位置及尺寸

2. 构建 Voronoi 图

基于检测到的纤维几何形状（圆和椭圆），构建其 **Voronoi 图**：

- **核心理念**：将平面划分为多个细胞区域，每个区域内的点离该纤维最近
- **高效算法 (Cell-Expansion)**：
 - 先假设所有纤维都是等半径的圆，快速构建普通点集 Voronoi 图
 - 然后逐个处理"特殊"纤维（大半径圆或椭圆），通过**细胞扩展**逐步修正 Voronoi 图
 - 利用纤维特性（绝大多数是等半径圆）大幅提升计算效率

3. 构建对偶三角剖分 (Dual Triangulation)

从 Voronoi 图直接导出其对偶结构：

- Voronoi 顶点 ↔ 三角面片
- Voronoi 边 ↔ 三角边
- Voronoi 细胞 ↔ 三角顶点（即纤维中心）

4. 确定 α -shape (纤维密集区域)

使用 **α -shape 理论** 判断纤维局部密集程度：

- **想象一个探针**：半径为 α 的圆盘在纤维间移动，不能碰到任何纤维
- **α -complex 构建**：
 - 检查三角剖分的每条边：如果两纤维间最短距离 $> 2\alpha$ ，探针可以穿过，保留该边；否则移除
 - 检查每个三角面片：如果其外接圆直径 $< 2\alpha$ ，探针塞不进去，保留该片；否则移除
- **边界处理**：剔除位于图像边界处的"瘦长三角形"伪影（这些不代表真实的纤维缺失）

5. 提取缺陷区域 (纤维缺失区域)

- **缺陷 = α -shape 的补集**：在精炼区域内， α -shape 覆盖不到的区域就是纤维缺失区域
- **参数 α 的确定**：
 - 理论上基于理想六方密排纤维的体积分数计算阈值 `$\alpha\_thresh$`
 - 实际中通常取纤维半径的**众数** (mode) 或其后的**小倍数**作为探针半径
 - **α 越大**：只检测大的缺陷（如层间/带间间隙）
 - **α 越小**：连微小缺陷也一并检测

方法优势

特点	说明
处理规模大	可处理含 100万+ 根纤维 的图像，70秒内完成
形状鲁棒	同时处理圆形和椭圆形纤维，不受纤维尺寸变化影响

特点	说明
参数直观	α 值有明确的物理意义（探针半径），比传统三角剖分法的面积阈值更易设定
区分缺陷	能将相邻但被纤维密集带隔开的缺陷区分为独立区域

简单总结

先用图像处理找到所有纤维（圆/椭圆）→ 为它们建 Voronoi 图 → 从对偶三角剖分中找出"探针塞不进去"的密集区域（ α -shape）→ **剩余区域就是缺陷（纤维缺失区）**。

论文13

这篇论文提供了一种**完全不同的思路**——**主动热成像（Active Thermography）**，它最大的优点是：**完全不需要破坏打印件**，属于无损检测（NDT）。

检测原理：看"热"而不是看"切"

核心逻辑是：**有缺陷的地方和没缺陷的地方，导热性能不一样**。

当用外部热源（比如卤素灯）照射零件表面时：

- 正常区域**：热量均匀传导、扩散
- 内部有空洞/缺层的地方**：热量传播受阻，会在表面形成微弱的温度异常

虽然肉眼和普通相机看不到内部缺陷，但**红外热像仪**能捕捉到这种温度差异。

具体流程

1. 热激励（Lock-in 锁相模式）

- 用 **6 个 100W 卤素灯**（共 600W）以正弦波形式对零件进行周期性加热
- 频率设为 **0.1 Hz**，持续 **150 个周期**（约 25 分钟）
- 零件被加热→冷却→再加热，进入"稳态"

2. 热像仪记录

- 使用 **FLIR T-540 红外热像仪**（464×348 像素）
- 以 **2 帧/秒** 的速度记录，整个测试采集约 **3000 张热图**
- 同时记录缺陷区域（IN）和非缺陷区域（OUT）的温度变化曲线

3. 图像后处理（PCT 算法）

原始热图（RAW）上缺陷几乎看不出来，必须进行数学处理：

- PCT（Principal Component Thermography，主成分热成像）**
- 把几千张热图按时间序列堆成一个"栅格矩阵"
- 通过 **SVD 奇异值分解** 提取主成分，把时间维度的信息压缩成几张特征图像
- 缺陷区域会在处理后的图像中凸显出来（图 4、图 5）

4. 量化评估 (SNR)

- 计算缺陷区与非缺陷区的 **信噪比 (SNR)**
- SNR > 10 dB 表示缺陷可清晰检测
- 论文发现：**缺陷越大、越深，检测效果越好**；太小的缺陷（如 5×0.3 mm）在当前参数下难以检出

与之前 Voronoi 显微方法的对比

维度	Voronoi 显微法（上一篇）	主动热成像（这篇）
是否破坏零件	❌ 必须切开，破坏性	✅ 完全无损
检测原理	直接观察纤维分布	通过热传导异常推断内部缺陷
能看到什么	纤维缺失、树脂富集、单根纤维排列	内部空洞、缺层、分层
分辨率	微米级（能看到单根纤维）	毫米级（适合检测较大的内部缺陷）
设备	光学显微镜 + 图像算法	卤素灯 + 红外热像仪 + 算法
适用场景	实验室材料分析、工艺研发	在线/离线质量检测、成品筛选

一句话总结

Voronoi 法是"切开看病理切片"，热成像是"用体温计照一照看哪里发烧"。

前者看得细但破坏零件，后者不破坏但只能发现一定尺寸以上的内部缺陷。两种方法互补：研发阶段可以切开来分析微观纤维分布，批量生产时可以用热成像抽检内部缺陷。

论文14

这篇论文提出了一套 "Micro-CT 扫描 + 人工神经网络" 的框架，核心思路是：**让 AI 先学会"正常纤维长什么样"**，然后让它去扫描新图像，凡是纤维方向"不对劲"的地方，就标记为缺陷。

整体流程

1. 获取内部图像：Micro-CT 扫描

- 把 3D 打印好的玻璃纤维增强 ABS 样品（6mm 小方块）放进 **Micro-CT（X射线显微断层扫描）**
- 不切开零件，用 X 射线旋转扫描，重建出内部三维结构
- 得到 **656 张切片图像**，分辨率约 9.5 微米/像素，纤维在图像里呈现为白色细线

2. 数据准备：裁切 + 数据增强

- 把每张切片裁成 **100×100 像素的小圆片**（共 961 个/张）
- 选出 126 张纤维方向清晰的图像，用程序把它们从 0° 到 180° 每隔 1° 旋转一次，人工生成 **22,806 张训练图**
- 这样 AI 就能学到"各种角度下的正常纤维纹理"

3. 图像压缩：BSIF 算法

- 原始图像数据量太大，训练太慢
- 使用 **BSIF（二值化统计图像特征）** 把每张 2D 图像压缩成 **1 条 256 维的特征向量**
- 既保留了纤维纹理信息，又大幅降低了数据量

4. 训练神经网络：让 AI 学会"看方向"

- 对比了两种网络：**RNN（循环神经网络）** 和 **CNN（卷积神经网络）**
- 结果 **CNN 完胜**，预测纤维方向的均方误差（MSE）只有 **0.001**
- 训练好的模型就像一个"纤维方向识别器"，输入一小块图像，输出纤维角度（0°~180°）

5. 缺陷检测：找"方向不对"的地方

这是最关键的一步。论文里的**缺陷不是直接"看"出来的，而是"算"出来的**：

- 把新样品的 CT 切片切成网格（比如 19×18 个小块）
- 用训练好的 CNN 预测**每一块**的纤维方向
- 正常打印的纤维应该是 **0° 或 90°**（按层交替）
- 如果某一块预测出的方向与预期偏差很大，或者模型"没把握"，就说明这里**纤维错位、有空洞、或纤维脱粘**
- 这些偏差区域被红框标记（见图 6、图 7）

6. 量化损伤程度

论文定义了一个**损伤尺度（Damage Scale）**：

$$D = \frac{N_d}{N_t} \times 100\%$$

- N_d ：被判定为"方向异常"的图像块数
- N_t ：总图像块数

实验结果显示该样品有 **13.7%** 的区域存在缺陷。

缺陷具体长什么样？

论文里检测到的缺陷主要是两类：

1. **空洞（Voids）**：图像中的黑色区域，没有纤维，导致模型预测"失常"
2. **纤维错位（Misalignment）**：纤维没有按 0°/90° 排列，出现杂乱走向

图 6(c)-(f) 和图 7(d)-(g) 中黄色圆圈标出的就是典型缺陷——小黑点或纤维紊乱区。

与前两篇方法的对比

方法	是否破坏零件	检测原理	核心设备	适合场景
第一篇：Voronoi + 显微镜	❌ 必须切开	直接数纤维、看纤维缺失	光学显微镜	实验室微观分析
第二篇：主动热成像	✅ 无损	看热传导异常	红外热像仪 + 卤素灯	现场快速抽检
第三篇：Micro-CT + AI	✅ 无损	AI 判断纤维方向是否异常	Micro-CT + 计算机	高精度内部质量评估

一句话总结

这篇论文的方法是：用 X 射线 CT 把零件内部拍成"切片电影"，然后训练一个 CNN 模型去读懂每一小块的纤维方向。哪里方向"不对"，哪里就有缺陷（空洞或错位）。

它的优势是**无损、自动化、可量化**；劣势是 Micro-CT 设备昂贵，扫描时间长（约 35 分钟），目前更适合科研和高价值零件检测，不太适合产线高速在线检测。

论文15

Multi-Angle Crack Detection in CFRP Based on Line Laser Infrared Thermography Scanning Technology

这篇论文的思路又不一样——它不是检测**打印好的零件**，而是检测**原材料丝材（filament）本身**。在打印**之前**就把有问题的丝材筛出来，从源头上避免缺陷。

核心设备：一台"丝材体检仪"

作者做了一台专门的装置，丝材从一头进去、另一头出来，沿途经过多组传感器，像过安检一样被扫描一遍：

传感器	作用	原理
编码器（Encoder）×2	记录丝材走了多远	磁编码轴承，丝材带动轴承转，霍尔传感器读角度
电容管（Capacitive Tube）×2	测介电常数 + 内部缺陷	两根垂直放置的电容电极，丝材穿过时电容变化
InFiDEL 直径传感器 ×3	测多轴直径（0°、45°、90°）	弹簧压紧轴承 + 霍尔传感器，读丝材粗细
激光扫描测微仪（LSM）	基准直径测量	光学非接触测量，不压丝材，作为校准参考

能检测什么问题？

1. 丝材缺陷（表面/内部）

- **表面缺口、划痕、气泡**：直径传感器会读到突变
- **内部空洞**：直径可能正常，但电容会异常下降（因为空气的介电常数 ≈ 1 ，远低于塑料的2.5~3.5）
- 论文用手术刀在 PETG 丝材上制造了不同深度的"人造缺陷"，电容和直径曲线都清晰显示了异常（图 20）

2. 丝材受潮

- 水的介电常数高达 **80**（室温），远高于塑料的 2~4
- 尼龙 PA6 泡水后，电容明显上升，且随吸水时间增长而增大
- 可以**无损检测丝材含水量**，这是目前很少有设备能做到的

3. 材料种类识别

- 不同塑料的相对介电常数不同：
 - HIPS ≈ 2.5
 - PLA ≈ 2.9
 - PETG ≈ 3.3
 - 尼龙 PA6 ≈ 3.6 （干燥时）
- 通过"直径-电容关系曲线"落在哪个区间，就能判断这是什么材料，防止**拿错料**

4. 圆度/椭圆度

- 两根垂直电容管 + 三根 InFiDEL 传感器，可以判断丝材是不是"扁了"
- 如果两个垂直方向的直径/电容差异大，说明圆度不好

数据怎么处理？

整个流程像一条流水线：



与前几种方法的对比

方法	检测时机	检测对象	是否破坏	核心设备
Voronoi 显微法	打印后	零件内部纤维分布	✗ 切开破坏	光学显微镜
主动热成像	打印后	零件内部空洞/分层	✓ 无损	红外热像仪
Micro-CT + AI	打印后	零件内部纤维方向/空洞	✓ 无损	X射线 CT
丝材在线监测（本文）	打印前	原材料丝材	✓ 无损	电容+霍尔+激光传感器

一句话总结

这篇论文做的是"防患于未然"——在丝材进打印机之前，用一组廉价传感器（电容+霍尔+激光）扫描全长，提前发现缺陷、受潮、材料错配等问题，避免把有问题的料送进打印机。

它的优势是**实时、在线、低成本、无损**，而且检测的是**上游原材料**而不是下游成品。如果丝材本身就有气泡、受潮、或者根本不是标称的材料，打印出来的零件质量必然受影响。这个设备相当于给 3D 打印的"粮食"做质检。

论文16

这篇论文的核心是：**用神经网络"读懂"热图像，定量判断缺陷有多深**。它属于**脉冲热成像（Pulsed Thermography, PT）**的一种智能化升级。

基本原理：热波遇到缺陷会"反弹"

想象往材料表面闪一道强光（脉冲加热），热量会像波浪一样往内部传：

- **正常区域**：热量顺畅传导，表面温度均匀下降
- **有缺陷的区域**：缺陷（如空气泡、分层）导热性差，热量被"挡"住，在表面形成局部高温

用红外相机记录表面温度随时间的变化，就能"看"到缺陷。但问题是：**温度曲线不仅和缺陷深度有关，还和缺陷大小、形状、材料各向异性都有关**，传统公式很难准确反推深度。

论文的解决方案：仿真 + 神经网络

第一步：用 COMSOL 建模仿真

- 设计一个 CFRP（碳纤维增强聚合物）试样，里面预埋 **16 个缺陷**
- 缺陷按"矩阵"排列：
 - 行：深度不同（0.25mm → 0.50mm → 1.00mm → 2.00mm）
 - 列：大小不同（3mm → 5mm → 7mm → 10mm）
 - 形状：方形和圆形交替

行	深度	形状	尺寸
1	0.25mm	方形	3, 5, 7, 10mm
2	0.50mm	圆形	3, 5, 7, 10mm
3	1.00mm	方形	3, 5, 7, 10mm
4	2.00mm	圆形	3, 5, 7, 10mm

- 在 COMSOL 中模拟脉冲加热过程，求解三维瞬态热传导方程
- 考虑各向异性导热（CFRP 沿纤维方向和垂直方向导热不同）

第二步：提取"热对比度"曲线

不是直接用原始温度，而是计算：

$$\text{Thermal Contrast} = T_{\text{defect}}(t) - T_{\text{sound}}(t)$$

即"缺陷区温度"减去"正常区温度"随时间的变化。这样消除了环境温度的影响，突出缺陷信号。

关键发现：

- 越浅的缺陷**：热对比度峰值出现得越早，峰值越高
- 越深的缺陷**：峰值出现得越晚，峰值越低（热信号被衰减了）

第三步：训练神经网络

- 输入**：标准化后的热对比度曲线（每个缺陷取 5 个位置点的曲线，增加数据量）
- 网络结构**：5 层隐藏层的深度前馈网络（Deep Feed Forward），逐层神经元数递减
- 输出**：一个数值——缺陷深度
- 训练**：75% 仿真数据训练，25% 测试

仿真结果：**准确率 > 97%**

实验验证：从仿真到真实世界

用 Markforged Mark Two 3D 打印机制作了两个 CFRP 试样：

- 嵌入式缺陷**（空气泡，和仿真一致）
- 平底孔缺陷**（从背面钻孔，模拟另一种常见缺陷）

实验设备：

- **热源**：2.5kW 卤素灯，脉冲 10 秒
- **红外相机**：FLIR GF309 (InSb 制冷型, 3-5μm, NETD 0.025K)
- **采集**：25Hz, 持续 55 秒

实验数据处理：

- 先用 **PCA (主成分分析)** 增强缺陷可见度 (图 14)
- 提取热对比度曲线，标准化后输入训练好的神经网络

实验结果：**准确率约 90%** (比仿真略低，因为有环境噪声、湿度等干扰)

缺陷深度	试样1 (嵌入式) 预测	试样2 (平底孔) 预测
0.25mm	0.218mm	0.288mm
0.50mm	0.514mm	0.598mm
1.00mm	0.918mm	1.018mm
2.00mm	2.024mm	2.041mm

与前几种方法的对比

方法	检测时机	定量能力	核心创新
Voronoi 显微法	打印后, 破坏性	纤维缺失面积	计算几何算法
主动热成像 (Lock-in)	打印后, 无损	定性为主 (有无缺陷)	锁相热成像 + PCT
Micro-CT + AI	打印后, 无损	纤维方向 + 空洞	CNN 识别纤维走向
丝材在线监测	打印前, 无损	丝材直径/湿度/材料	多传感器融合
脉冲热成像 + NN (本文)	打印后, 无损	缺陷深度定量	仿真数据训练 NN, 避免大量实验

一句话总结

这篇论文的聪明之处在于：先用有限元仿真生成"完美"的训练数据，训练好神经网络后，再用于处理真实实验的热图像，实现了对 CFRP 内部缺陷深度的定量预测（准确率 ~90%）。

它的核心价值是**定量**——不只是告诉你"这里有缺陷"，而是告诉你"缺陷在表面下 0.5mm 处"。这对评估零件剩余寿命、决定是否需要返修非常关键。

1. 研究背景与问题

传统3D打印采用电阻加热，存在传热慢、需接触加热的缺点，导致打印速度极低（通常仅5–7 mm/s）。更重要的是，CCFRP丝材在电阻加热下容易出现"表皮过热、芯部欠热"的问题，难以实现快速、高质量的连续碳纤维复合材料打印。

2. 提出的解决方案

作者开发了**3D微波打印 (3DMP)** 技术（设备名为SERPENS），利用微波对CCFRP丝材进行**瞬时、体积化加热**，使碳纤维自身发热，从而大幅提高打印速度。

为适应不同几何路径（直线、曲线、尖角）对速度的要求，论文采用**变速打印策略**（高速20 mm/s，低速7 mm/s或13 mm/s），并重点研究了一种**预测模型+步进PID (PMSP) 组合温度控制方法**：

- 预测模型**：根据打印速度预先计算所需微波功率 ($P = 10.5 + 0.5V$)，实现前馈快速调节；
- 步进PID**：在预测模型基础上，用步进式PID补偿随机通信延迟（约0.2–0.25 s），避免温度超调和剧烈波动。

3. 实验验证

通过三种具有不同几何特征的试样（**扳手、飞机、纳斯卡线条蜘蛛**）对比了五种控制方法（固定功率、普通PID、步进PID、预测模型、PMSP）：

试样	PMSP相比普通PID的改善
扳手	标准差降低 66%
飞机	标准差降低 56%
蜘蛛	标准差降低 60%

结果表明，**PMSP方法能最有效地抑制变速打印过程中的温度偏差**。

4. 打印质量与力学性能

- 微观形貌**：高速打印下丝材能被压扁成条状，层间结合紧密，空隙少；即使在180°圆弧和锐角处也能良好成型。
- 力学性能**：在20 mm/s高速下打印的CCFRP，平均**抗拉强度达358 MPa**，不仅远超传统5 mm/s打印件（平均303 MPa），而且在速度和性能上均优于文献报道的其他传统打印方法。

5. 结论

该研究解决了3D微波打印CCFRP在变速打印时的温度控制关键难题。PMSP控制方法显著降低了打印温度波动，使高速、高质量的连续碳纤维增强复合材料3D打印成为可能，为复杂聚合物基复合材料的制造提供了新技术途径。

论文18

这篇论文针对**连续纤维增强热塑性复合材料 (CFRTC) 的熔融沉积 (FDM) 3D打印**，建立了一种考虑**纤维-基体相互作用的单丝温度场离散化模型**，核心内容总结如下：

1. 研究背景与问题

现有温度场建模多针对纯聚合物，或虽含纤维但将纤维与基体视为均质体，忽略了二者之间的热交互作用。而打印温度直接影响熔融丝材的流动、层间结合、结晶行为及最终力学性能，因此需要能区分纤维区与基体区温度的精细模型。

2. 建模与实验方法

- 设备与材料**：Anisoprint Composer A4 打印机，CFC PA（聚酰胺）基体 + 连续碳纤维（1.5k，约60%体积分数）。
- 关键传热系数**：通过三组专门实验（纯基体悬空打印、纤维增强悬空打印、纯基体在床打印），结合红外热像仪测温，反求出三个关键系数：
 - 基体-空气对流系数 $h_{m,a} = 48 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$
 - 基体-纤维有效传热系数 $k_{m,f} = 1237 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$
 - 基体-打印床传热系数 $k_{m,\beta} = 880 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$
- 离散化模型**：将打印丝材沿路径离散为若干段，分别针对**纯基体/纤维增强及悬空/在床**四种情形，建立零维热平衡方程；纤维截面简化为椭圆柱（基于显微观察），独立计算纤维区与基体区的温度演化。

3. 模型验证

- 模拟与实验的平均误差在 **1.2-3.5°C** 范围内，验证了模型的可靠性。
- 对纤维增强丝材在床打印的模拟显示：**纤维温度始终高于基体温度**，冷却过程中最大温差可达 **26°C**。

4. 参数影响分析

参数类别	主要发现
喷嘴温度	主要决定丝材的 初始温度 ，对冷却速率影响很小
打印床温度	主要决定丝材最终的 稳定温度 ，对冷却速率影响有限
环境温度	在室温附近小幅变化影响甚微；只有 大幅升高 （如至100°C）才会显著降低冷却速率并提高稳定温度
丝材宽度 (w)	对冷却速率影响 较小
层厚/丝材厚度 (h)	对冷却速率影响 显著 ；厚度增加则冷却减慢，厚度减小则冷却加快

5. 结论

该研究首次在FDM打印温度场模型中显式区分了纤维区与基体区，并量化了二者热交互作用。结果表明，**喷嘴温度控制初始温度，打印床温度控制最终稳定温度，而层厚是调控冷却速率的关键因素**。该模型为通过主动控制冷却速率来优化结晶过程、提升打印件力学性能提供了理论依据。

论文19

熔融沉积建模（FDM）3D 打印技术因其简单易用且成本低廉而被广泛采用。不过，对于连续纤维增强热塑性塑料的打印而言，存在层间孔隙率过高、纤维与树脂的界面结合不良以及纤维在拐角处的排列不均匀等问题，这些都会严重降低材料的机械性能。本研究以连续碳纤维增强聚乳酸复合材料为研究对象，建立了 FDM 打印过程中的温度场模型，以分析热传递机制并优化打印参数。通过对单层/单面打印过程的模拟，研究了打印速度（0.5–1.5 毫米/秒）和温度（220–250 摄氏度）对温度分布的影响。结果表明，最佳打印参数为 1.25 毫米/秒和 235 摄氏度。实验还发现，随着打印层的增加，纤维在拐角处的排列不均匀现象会越来越严重，第五层时达到最严重程度；此外，较高的温度或更陡峭的倾斜角度会进一步加剧这一现象。在三点弯曲测试中，发现材料的抗弯强度会随着温度的升高而提升，当温度达到 240°C 时，抗弯强度达到最大值，之后则趋于稳定。通过压缩试验进一步验证了这些优化后的参数：材料的初始模量最高达到了 1.25 毫米/秒，这一结果与模拟结果一致。该温度场模型能够准确预测不同参数条件下的纤维温度分布，从而为优化 FDM 打印过程中 CFRTP 材料的机械性能提供有力指导。

论文20

这篇文章提出了一种**基于灵敏度分析（SA）的连续碳纤维/环氧树脂复合材料（CCF/EPCs）3D打印参数优化框架**，核心内容与结论如下：

1. 研究背景与问题

- 纤维增强聚合物复合材料（FRPCs）传统制造工艺存在模具复杂、周期长、成本高等问题，而3D打印技术可实现无模具、低成本制造。
- 但3D打印工艺参数（打印速度、间距、厚度、固化温度、压力等）与最终构件力学性能之间的定量关系尚不明确，全面实验寻优成本过高。

2. 提出的方法框架

文章构建了四步框架（见图1）：

- SVR代理模型**：利用支持向量回归（高斯RBF核）建立工艺参数与力学性能（弯曲强度、弯曲模量）之间的映射关系，并通过10折交叉验证确保模型精度（误差约3.2%~8.2%）。
- 全局灵敏度分析**：采用基于方差的全局SA方法，计算各参数的单效应指数（Si）和总效应指数（STi），量化参数重要性及交互作用。
- 参数优化**：基于SA结果，利用MATLAB的fmincon内点算法在参数全域内搜索使力学性能最大的最优工艺参数。
- 实验验证**：按优化参数进行3D打印和三点弯曲试验，验证预测结果。

3. 关键发现

- 参数重要性**：对弯曲强度影响最大的是**固化压力（P）**；对弯曲模量影响最大的是**打印速度（V）**，其次是固化压力。

- **交互作用显著**：所有参数的**单效应指数 S_i** 均较小，而**总效应指数 ST_i** 显著更大，说明力学性能主要受参数间交互作用影响，而非单个参数的独立作用。因此，传统的单因素变量控制法不适用于此类优化。
- **最优参数**（弯曲强度与模量结果相近，可相互验证）：
 - 打印速度 $V \approx 794\text{--}797\text{ mm/min}$
 - 打印厚度 $H = 0.35\text{ mm}$
 - 打印间距 $S = 1.20\text{ mm}$
 - 固化温度 $T \approx 166\text{--}168\text{ }^\circ\text{C}$
 - 固化压力 $P \approx -96 \sim -99\text{ kPa}$ （真空度约0.1 MPa）
- **预测精度**：预测最优弯曲强度958.8 MPa、模量71.5 GPa；实验平均值分别为912.1 MPa和69.28 GPa，相对误差仅5.1%和3.2%，工程上可接受。

4. 结论

该SA-based优化框架能够以较高精度预测并优化CCF/EPCs的3D打印参数，克服了传统单因素实验法的局限，为连续纤维增强热固性复合材料的增材制造工艺优化提供了有效的数据驱动工具。

这篇文章的参数预测是通过**支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）**实现的。具体实现细节如下：

1. 数据准备

输入参数（5个工艺参数）：

参数	符号	范围
打印速度	V	200~1400 mm/min
打印间距	S	1.0~1.4 mm
打印厚度	H	0.25~0.45 mm
固化温度	T	150~190 $^\circ\text{C}$
固化压力	P	-0.02~-0.1 MPa（真空度）

输出响应（2个力学性能）：

- 弯曲强度（Flexural strength）
- 弯曲模量（Flexural modulus）

数据来源：共46组实验数据（25组正交实验 + 21组单因素补充实验），见Table 2。

2. SVR 模型构建

数学原理

SVR寻找一个函数 $f(\mathbf{x})$ 来拟合输入参数 $\mathbf{x}$ 与输出 y 的关系：

$$f(\mathbf{x}) = \omega \cdot \varphi(\mathbf{x}) + b$$

其中 $\varphi(\mathbf{x})$ 将数据映射到高维空间， ω 和 b 为待求系数。

优化目标：

$$\min \frac{1}{2} \|\omega\|^2 + C \sum_{i=1}^l (\xi_i + \xi_i^*)$$

约束条件包含 ϵ -不敏感损失函数和松弛变量 ξ_i, ξ_i^* 。

关键设置

设置项	选择
核函数	高斯径向基函数 (RBF)
	$k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\ \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\ ^2 / 2\sigma^2)$
软件平台	MATLAB R2017a
求解方式	对偶问题 + KKT条件求系数 b

3. 模型验证 (交叉验证)

采用 **10折交叉验证 (10-fold cross-validation)**：

- 将46组数据随机分成10组
- 每次留1组作为验证集，其余9组训练模型
- 重复10次，确保每组都参与验证
- 选择**RMSE最小**的模型作为最终模型

精度结果：

预测目标	最优RMSE	相对误差	平均RMSE	平均相对误差
弯曲强度	23.63 MPa	3.22%	58.09 MPa	7.91%
弯曲模量	2.59 GPa	4.53%	4.70 GPa	8.21%

4. 预测流程总结

实验数据 (46组)

↓

数据清洗 (3 σ 法则 + 箱线图剔除异常值)

↓

SVR训练 (RBF核, 10折交叉验证)

↓

选择最优SVR模型（最小RMSE）

↓

代理模型建立完成 → 可预测任意参数组合下的力学性能

↓

灵敏度分析（基于该代理模型）

↓

参数优化（fmincon内点算法）

↓

输出最优工艺参数及预测性能

5. 为什么选SVR？

文章提到的原因：

- 小样本数据集表现优异：**相比其他回归方法，SVR在样本量有限时精度更高
- 非线性映射能力强：**通过核函数将低维非线性问题转化为高维线性问题
- 泛化性能好：**通过 ϵ -不敏感损失和正则化项控制过拟合

简言之，这篇文章用 **SVR + RBF核 + 交叉验证** 构建了一个高精度的代理模型，替代了昂贵的物理实验，实现了从工艺参数到力学性能的快速预测。

论文21

这篇文章研究了**FDM（熔融沉积建模）3D打印碳纤维增强聚乳酸（CFR-PLA）复合材料的工艺参数优化**，采用**田口（Taguchi）正交实验法**而非SVR。以下是主要内容总结：

1. 研究背景

- PLA（聚乳酸）** 是一种可生物降解的环保材料，但存在玻璃化转变温度低、热尺寸稳定性差、力学延展性不足等问题。
- 通过添加**短碳纤维（SCF）** 可显著提升PLA的力学性能。
- 3D打印工艺参数众多，传统试错法耗时费力，需要系统化的优化方法。

2. 实验设计

工艺参数（5个因素）

因素	符号	水平1	水平2	水平3
打印方向	A	45°	90°	—
填充密度	B	40%	50%	60%
热床温度	C	60°C	70°C	80°C
喷嘴温度	D	220°C	230°C	240°C

因素	符号	水平1	水平2	水平3
打印速度	E	50 mm/s	55 mm/s	60 mm/s

实验方法

- 采用 **L18正交数组**，仅需18组实验即可评估5个参数的影响
- 测试指标：**拉伸强度**（ASTM D638）和**冲击强度**（ASTM D6110）

3. 关键结果

最优参数组合

性能指标	最优组合	具体参数
拉伸强度	A1/B2/C2/D1/E2	45°方向 / 50%填充 / 70°C热床 / 220°C喷嘴 / 55 mm/s
冲击强度	A1/B3/C2/D1/E2	45°方向 / 60%填充 / 70°C热床 / 220°C喷嘴 / 60 mm/s

验证实验结果

- 拉伸强度**：预测S/N = 30.18 dB，实测 **34.56 MPa**（S/N = 30.73 dB），优于所有18组正交实验
- 冲击强度**：预测S/N = 21.77 dB，实测 **14.33 J**（S/N = 22.74 dB），同样最优

4. 参数重要性排序（ $\Delta S/N$ 越大越重要）

排序	拉伸强度影响因素	冲击强度影响因素
1	热床温度 (5.036 dB)	热床温度 (4.071 dB)
2	打印方向 (0.410 dB)	打印方向 (1.143 dB)
3	打印速度 (0.397 dB)	填充密度 (0.746 dB)
4	喷嘴温度 (0.285 dB)	打印速度 (0.578 dB)
5	填充密度 (0.166 dB)	喷嘴温度 (0.223 dB)

热床温度是决定性因素，其影响远超其他参数。

5. 机理解释

参数	机理分析
热床温度 70°C最优	促进层间分子链扩散与愈合；80°C时虽结晶度更高（23.8% vs 19.3%），但层间愈合变差、表面粗糙、产生未熔合间隙，导致应力集中
45°打印方向 最优	各向异性结构中，45°取向能更好抵抗拉伸/冲击载荷；90°打印更脆

参数	机理分析
填充密度越高越好	内部塑料越多，结构越致密，强度越高
喷嘴温度越低越好	过高温度+高剪切应力导致材料降解

6. 与第一篇论文的方法对比

对比项	本文 (CFR-PLA)	第一篇 (CCF/EPCs)
材料体系	短碳纤维/PLA (热塑性)	连续碳纤维/环氧树脂 (热固性)
优化方法	田口Taguchi正交法	SVR代理模型 + 灵敏度分析
实验数量	18组 (L18正交数组)	46组 (25组正交+21组单因素)
核心发现	热床温度是主导因素；参数间 假设无交互作用	参数间 交互作用显著 ，单效应小
预测能力	基于S/N比的点估计	SVR代理模型可连续预测任意参数组合

7. 结论

- 热床温度**是影响CFR-PLA拉伸强度的最关键参数；**热床温度和打印方向**共同决定冲击强度
- 45°打印方向**优于90°，力学性能更高
- 较高填充密度**和**较低喷嘴温度**有利于提升强度
- 田口方法以较少的实验次数有效识别了最优参数组合，但**假设参数间无交互作用**，这与第一篇论文发现"交互作用显著"形成对比

论文22

这篇文章研究了**ABS/连续玻璃纤维 (E-glass) 复合材料**的FDM 3D打印工艺窗口及内部机理，系统揭示了打印速度、喷嘴直径和层高度三个关键参数对纤维排列、浸渍质量和力学性能的影响规律。

1. 研究背景与方法

材料体系：ABS（直径1.5mm，小于常规1.75mm以减少纤维-喷嘴壁干涉）+ 160Tex E-玻璃纤维纱

工艺参数范围：

参数	范围
层高度 (LH)	0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 mm

参数	范围
喷嘴直径 (ND)	1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 mm
打印速度 (S)	1, 2.5, 5 mm/s

表征手段:

- 目视检查**: 单层打印质量
- 烧蚀试验 (Burn-off)**: 400°C烧除ABS基体, 直接观察玻璃纤维的排列状态 (判断断裂、扭曲或分散)
- 拉伸试验**: 按ASTM D3039标准
- SEM**: 断口形貌与纤维浸渍分析

2. 核心发现与机理

2.1 剪切应力是主导机理

文章提出喷嘴-基板间的剪切应力公式:

$$\tau = \frac{\mu S}{h}$$

即剪切应力与**打印速度成正比**、与**层高度成反比**。这是解释所有现象的核心:

- 打印速度增加** → 剪切应力增大 → 纤维扭曲、滑移、翘曲严重, 纤维/基体浸渍时间不足
- 层高度降低** → 剪切应力增大 → 纤维受挤压变形, 但低层高能提高纤维体积分数

2.2 喷嘴直径的关键阈值

ABS丝材截面积 (1.5mm) + 玻璃纤维纱截面积 (0.043mm²) ≈ **1.80 mm²**

喷嘴直径	喷嘴面积	纤维行为
1.0-1.4 mm	0.78-1.54 mm ²	喷嘴面积 < 材料总面积, 纤维受约束, 实现对齐排列
1.6 mm	2.01 mm ²	接近临界值, 纤维基本对齐
1.8-2.0 mm	2.54-3.14 mm ²	喷嘴面积 >> 材料总面积, 纤维自由位移, 严重扭曲分散

烧蚀试验 (Figures 12-13) 证实: **所有参数下均无纤维断裂**, 但大喷嘴导致纤维"消失"实为分散而非断裂。

2.3 层高度的双重效应

- 低层高度 (0.5 mm)**: 纤维被压实但浮于试样顶部, 浸渍差, 存在干纤维和空隙 (SEM证实)
- 中层高度 (0.6 mm)**: 纤维被基体良好包围, 浸渍改善
- 高层高度 (0.9 mm)**: 纤维分散、随机取向, 但每根纤维都被基体完全浸渍

矛盾点: 低层高有利于提高纤维体积分数, 但损害浸渍; 高层高改善浸渍但降低纤维含量。

2.4 纤维滑移与打印速度

纤维滑移（非增强边缘区纤维回缩距离）随打印速度显著增加：

- S=1 mm/s：滑移约 2.1 mm
- S=2.5 mm/s：滑移约 4.4 mm
- S=5 mm/s：滑移约 9.1 mm

机理：高速下纤维在热喷嘴内停留时间短，ABS浸渍不充分，纤维-基体粘结弱。

3. 力学性能验证

选取两组对比试样（LH=0.8mm, S=1mm/s）：

试样	杨氏模量 (MPa)	拉伸强度 (MPa)	断裂应变 (%)
纯ABS	1,952	32.7	2.92
ABS/对齐纤维 (ND=1.6mm)	4,041	60.1	1.57
ABS/分散纤维 (ND=1.8mm)	3,198	64.0	1.90

关键结论：

- 仅3%纤维体积分数即可使ABS**刚度提高107%，强度提高84%**
- 纤维对齐 vs 分散：**
 - 对齐 → 杨氏模量高21%，但脆性大（断裂应变低21%）
 - 分散 → 杨氏模量降低，但断裂应变提高，韧性更好
 - 拉伸强度变化不显著（<7%）
- 通过优化参数对齐纤维，**拉伸模量可提高26.4%**

4. 三篇论文方法对比

维度	论文1 (CCF/EPCs)	论文2 (CFR-PLA)	论文3 (ABS/Glass)
材料	连续碳纤维/环氧树脂	短碳纤维/PLA	连续玻璃纤维/ABS
基体类型	热固性	热塑性	热塑性
优化方法	SVR代理模型+全局灵敏度分析	田口Taguchi正交法	工艺窗口可视化+烧蚀试验
核心参数	5个（速度/间距/厚度/温度/压力）	5个（方向/密度/热床/喷嘴/速度）	3个（速度/层高/喷嘴直径）
关键发现	参数交互作用显著	热床温度是主导因素	剪切应力主导纤维行为

维度	论文1 (CCF/EPCs)	论文2 (CFR-PLA)	论文3 (ABS/Glass)
预测能力	连续预测任意参数组合	离散水平最优组合	定性工艺窗口图

5. 本文独特贡献

- 提出烧蚀试验新方法：**通过400°C烧除基体直接观察纤维真实状态，解决了纤维与基体颜色相近导致目视检查困难的问题
- 建立"工艺-结构-性能"定量关系：**将剪切应力公式与纤维对齐/分散/浸渍直接关联
- 明确喷嘴直径阈值：**1.80 mm²是纤维对齐与分散的临界面积判据
- 揭示速度瓶颈：**高速打印导致的纤维浸渍不足是制约工业化规模生产的关键瓶颈

论文23

这篇文章研究了**连续碳纤维 (CCF) 增强PLA复合材料**的FFF 3D打印工艺优化，重点考察**线宽 (Line Width)** 和**层厚 (Layer Thickness)** 两个参数对拉伸性能的影响，采用**田口Taguchi方法**进行系统优化。

1. 实验设计

材料与设备

- 基体：**PLA丝材（拉伸强度63 MPa，模量1.9 GPa）
- 增强体：**1K连续碳纤维束（拉伸强度3500 MPa，模量230 GPa，含1000根单丝）
- 打印方式：**喷嘴原位浸渍（Nozzle impregnation），PLA与碳纤维分别进料

固定参数

参数	值
喷嘴温度	210°C
打印速度	10 mm/s
热床温度	室温
填充角度	0°（单向）
填充密度	100%

变量参数 (L9正交数组)

水平	线宽 (mm)	层厚 (mm)
-1	1.0	0.2

水平	线宽 (mm)	层厚 (mm)
0	1.5	0.4
+1	2.0	0.6

2. 关键结果

2.1 纤维体积分数

试样编号	线宽×层厚	纤维体积分数
1_02	1.0 × 0.2	39.06%
1_04	1.0 × 0.4	17.96%
1_06	1.0 × 0.6	10.91%
2_02	2.0 × 0.2	19.35%
2_06	2.0 × 0.6	5.41%

规律：线宽和层厚越小，纤维体积分数越高。1.0mm×0.2mm时达到近40%，远超文献常见值。

2.2 拉伸性能

试样	拉伸强度 (MPa)	杨氏模量 (GPa)
1_02 (最优)	291.3	5.3
1_04	245.5	—
1_06	205.1	—
2_02	186.0	—
2_06	102.0	4.5

最优参数：线宽1.0mm + 层厚0.2mm，拉伸强度291.3 MPa，在文献对比中处于较高水平。

2.3 表面粗糙度与硬度

参数组合	Ra (μm)	Shore D硬度
1.0×0.2	6.675 (最光滑)	63.33 (最硬)
2.0×0.6	13.504 (最粗糙)	45.25

3. Taguchi分析与ANOVA

S/N比分析（望大特性）

参数	最优水平
线宽	1.0 mm (S/N最高)
层厚	0.2 mm (S/N最高)

ANOVA方差分析

参数	F值	p值	贡献率
线宽	45.13	0.0005	58.65%
层厚	25.82	0.0022	33.55%
残差	—	—	7.80%
$R^2 = 0.92$			

线宽是最主导因素（贡献近60%），两参数合理解释92%的变异。

4. 微观机理分析

截面形貌（光学显微镜）

- 大层厚 (0.6mm)：纤维排列不均匀，层间错位明显
- 小层厚 (0.2mm)：纤维均匀叠放，截面趋近椭圆/矩形，排列更线性

断口形貌（SEM）

- 共同问题：PLA对碳纤维束的浸渍普遍不足，纤维拔出明显，纤维-基体界面弱
- 改善趋势：层厚从0.6mm降至0.2mm时，浸渍改善，部分纤维断裂而非拔出
- 孔隙：层间空隙普遍存在，小参数下有所减少

关键工艺细节

- 圆角喷嘴尖端至关重要：低层厚时碳纤维出喷嘴后方向改变可达90°，非圆角喷嘴易切断纤维
- 牵引力：层厚越小，纤维牵引力越大，需防止纤维断裂

5. 四篇论文综合对比

维度	论文1 (CCF/EPCs)	论文2 (CFR-PLA)	论文3 (ABS/Glass)	论文4 (CCF/PLA)
材料	连续碳纤维/环氧树脂	短碳纤维/PLA	连续玻璃纤维/ABS	连续碳纤维/PLA

维度	论文1 (CCF/EPCs)	论文2 (CFR-PLA)	论文3 (ABS/Glass)	论文4 (CCF/PLA)
基体类型	热固性	热塑性	热塑性	热塑性
优化方法	SVR+全局灵敏度分析	Taguchi L18	工艺窗口可视化	Taguchi L9 + ANOVA
核心参数	5个	5个	3个	2个 (线宽+层厚)
最优参数	V≈797, H=0.35, S=1.2, T=166°C, P=-99kPa	45°, 50-60%, 70°C, 220°C, 55mm/s	ND=1.6mm, LH=0.8mm, S=1mm/s	线宽1.0mm, 层厚0.2mm
最高强度	弯曲强度958.8 MPa	拉伸34.56 MPa	拉伸60.1 MPa	拉伸291.3 MPa
关键发现	参数交互作用显著	热床温度主导	剪切应力主导纤维行为	线宽贡献58.65%, 纤维体积分数可达39%
创新点	SVR代理模型	系统Taguchi优化	烧蚀试验新方法	高纤维体积分数+圆角喷嘴设计

6. 本文核心贡献

- 高纤维体积分数：**通过减小线宽和层厚，实现近40%的纤维体积分数，远超同类研究
- 圆角喷嘴设计：**解决低层厚打印时碳纤维易被切断的关键工艺难题
- 定量贡献率：**首次明确线宽（58.65%）和层厚（33.55%）对拉伸强度的精确贡献比例
- 工艺-结构-性能关联：**建立了"小线宽/小层厚 → 高纤维含量 → 高拉伸强度"的清晰链条