

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Lukáš Lejdar

Naměřeno: 27. února 2024

Obor: F

Skupina: Út 16:00

Testováno:

Úloha č. 1: Měření hustoty

$$T = 24,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$p = 101,35 \text{ kPa}$$

$$\varphi = 26,6 \text{ \%}$$

1. Úvod

Měříme rozměry a hmotnost dutého válečku. Jeho hustotu spočítáme použitím následujícího vztahu

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{4m}{\pi h(D^2 - d^2)}, \quad (1)$$

kde ρ je hustota, m hmotnost, h výška válečku, D průměr a d vnitřní průměr válečku.

2. Postup měření

K měření jsme použili tyto přístroje

- laboratorní váhy KERN 770 ($e=1 \cdot 10^{-4}$, $d = 1 \cdot 10^{-3}$) - k měření hmotnosti válečku
- posuvné měřítko (nejmenší dílek 0,02 cm) – k měření průměru a vnitřního průměru
- mikrometr (nejmenší dílek 0,01 cm) - k měření výšky válečku

3. Výsledky měření

3.1. Měření hmotnosti válečku

Hmotnost válečku byla stanovena laboratorními váhami s citlivostí ($d = 0.0001 \text{ g}$), a ověřovacím dílkem ($e = 0,001 \text{ g}$). Nejistotu měření určíme jako $u_B = \frac{e}{3}$

$$m = 172.9962 \text{ (4) g} \quad (2)$$

3.2. Měření geometrických rozměrů

Naměřené hodnoty geometrických rozměrů jsou spolu s aritmetickým průměrem a nejistotou uvedeny v tabulce 1.

i	průměr [mm]	vnitřní průměr (mm)	výška [mm]
1	44.01	9.20	15.44
2	44.02	9.22	15.40
3	43.98	9.42	15.30
4	43.96	9.20	15.36
5	43.96	9.30	15.46
6	43.94	9.28	15.48
7	43.96	9.30	15.34
8	43.92	9.30	15.42
9	44.02	9.32	15.44
10	43.98	9.42	15.39
x	43.98	9.30	15.40
u_A	0.01	0.02	0.02
u_B	0.006	0.006	0.003
u_C	0.01	0.02	0.02

Tabulka 1: Naměřené hodnoty

3.3. Stanovení nepřímě měřené veličiny

Hustotu ρ jsme stanovili z přímých měření podle rovnice (1). Nejistota měření ρ byla stanovena pomocí vztahu

$$u(\rho) = \rho \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(h)}{h}\right)^2 + \frac{\sqrt{(2Du(D))^2 + (2du(d))^2}}{(D^2 - d^2)^2}} \quad (3)$$

$$(4)$$

Výsledek měření se standardní nejistotou

$$\rho = 7741(6) \text{ kg m}^{-3}.$$

Výsledek měření s rozšířenou nejistotou

$$\rho = (7.74 \pm 0.03) \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3} \quad (p = 99,73 \%, \nu = 9)$$

Relativní rozšířená nejistota je rovna 0.4 %.

4. Závěr

Materiál, ze kterého je váleček vyrobený neznáme, ale vzhled i změřená hustota nejlépe odpovídají tabulkovým hodnotám litin železa (7580-7860) kg m^{-3}

Reference

- [1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám*. Brno 2024.
Dostupné z https://monoceros.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1_skripta.pdf.
- [2] Hustota pevných látek. Dostupné z <http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm>.