

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=46

21 November 2022 10:27

6000

Common Group:

Sample No
[6063-102-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0405	.00654	.43007	.48600	.00571	.16310	.03949
N=2	6.1733	.00684	.42465	.48361	.00576	.16075	.03954
N=3	6.2345	.00638	.42346	.48633	.00569	.16302	.03935
N=4	6.3334	.00570	.41811	.48779	.00568	.15950	.03880
Ave.	6.1954	.00637R	.42407	.48593	.00571	.16159	.03930

	Cr	Ti
N=1	.00182	.01396
N=2	.00176	.01370
N=3	.00185	.01457
N=4	.00156	.01272
Ave.	.00175R	.01374R