

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=962

26 August 2022 08:20

6000

Common Group:

Sample No
[6063-53-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0113	.00438	.29244	.35789	.00469	.13665	.02621
N=2	7.0090	.00448	.29005	.35411	.00471	.13593	.02627
N=3	6.6279	.00557	.30649	.36162	.00475	.14524	.02674
N=4	6.9748	.00500	.32570	.37965	.00477	.15276	.02707
Ave.	6.9058	.00486R	.30367R	.36332	.00473	.14265R	.02657

	Cr	Ti
N=1	.00121	.01355
N=2	.00124	.01386
N=3	.00153	.01480
N=4	.00144	.01351
Ave.	.00136R	.01393