

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=79

04 November 2022 08:50

6000

Common Group:

Sample No
[6061-91-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2753	.14147	.41647	.56576	.00570	.14936	.01969
N=2	7.3777	.13999	.41474	.56544	.00570	.14990	.01983
N=3	7.3020	.14071	.41673	.56698	.00573	.15003	.01995
N=4	7.2147	.13694	.40574	.55777	.00570	.14573	.01962
Ave.	7.2924	.13978	.41342	.56399	.00571	.14876	.01977

	Cr	Ti
N=1	.07722	.01635
N=2	.07720	.01512
N=3	.07739	.01657
N=4	.07780	.01607
Ave.	.07740	.01603