

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=100

05 November 2022 09:10

6000

Common Group:

Sample No
[6061-92-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1899	.25349	.63868	.91996	.00549	.15857	.01939
N=2	7.1610	.25132	.63645	.91974	.00548	.16428	.01944
N=3	7.1771	.24872	.62452	.91295	.00550	.15486	.01889
N=4	6.9514	.24433	.61229	.90999	.00548	.15087	.01908
Ave.	7.1198	.24947	.62798	.91566	.00549	.15715	.01920

	Cr	Ti
N=1	.09418	.01785
N=2	.09359	.01484
N=3	.09423	.01518
N=4	.09450	.01794
Ave.	.09413	.01645R