

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=1188

21 September 2022 10:33

6000

Common Group:

Sample No
[6063-61-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7829	.01405	.39941	.46768	.00527	.17418	.04052
N=2	7.9727	.01515	.41905	.48271	.00533	.18076	.04053
N=3	7.8620	.01466	.40104	.46576	.00526	.17025	.04056
N=4	7.6353	.01449	.39967	.47045	.00531	.17006	.04049
Ave.	7.8132	.01459	.40479	.47165	.00529	.17381	.04052

	Cr	Ti
N=1	.00331	.01211
N=2	.00313	.01083
N=3	.00343	.01116
N=4	.00340	.01169
Ave.	.00332	.01145R