

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=355

05 July 2022 12:38

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0986	.00116	.41384	.45417	.00493	.14874	.03958
N=2	7.0421	.00121	.41610	.46323	.00460	.14650	.03990
N=3	7.1069	.00203	.44505	.47975	.00471	.15493	.04021
N=4	7.0829	.00121	.40496	.45773	.00461	.14398	.03963
Ave.	7.0827	.00141R	.41999	.46372	.00471	.14854	.03983

	Cr	Ti
N=1	.00003	.01498
N=2	.00009	.01511
N=3	.00006	.01381
N=4	.00016	.01502
Ave.	.00008R	.01473