

SMC
Cont.
Group:

AN=26 TAN=240

14 October 2022 09:29

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-77-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6046	.19497	.48036	.47677	.00564	.21386	.02501
N=2	7.4902	.20275	.49898	.48995	.00560	.22554	.02485
N=3	7.4215	.20078	.49549	.48982	.00560	.22359	.02508
N=4	7.3714	.19466	.47986	.48427	.00555	.21566	.02471
Ave.	7.4719	.19829	.48867	.48520	.00560	.21966	.02492

	Cr	Ti
N=1	.01494	.01518
N=2	.01480	.01458
N=3	.01491	.01472
N=4	.01492	.01469
Ave.	.01489	.01479