

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=810

09 August 2022 08:26

6000

Common Group:

Sample No
[6063-41-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3135	.00460	.31436	.36979	.00469	.14927	.02550
N=2	7.4115	.00485	.30349	.35446	.00468	.14516	.02518
N=3	7.3175	.00492	.32145	.37148	.00468	.15208	.02544
N=4	7.2133	.00475	.32893	.37882	.00465	.16009	.02557
Ave.	7.3139	.00478	.31706	.36864	.00468	.15165	.02542

	Cr	Ti
N=1	.00148	.01344
N=2	.00145	.01542
N=3	.00146	.01364
N=4	.00150	.01281
Ave.	.00147	.01383R