

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=787

06 August 2022 09:32

6000

Common Group:

Sample No
[6063-39

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1765	.00353	.33563	.38366	.00459	.16155	.02507
N=2	7.0667	.00356	.33941	.37742	.00467	.16304	.02548
N=3	7.2511	.00408	.33893	.38013	.00521	.16263	.02544
N=4	7.1484	.00353	.33122	.37487	.00461	.16352	.02523
Ave.	7.1607	.00368R	.33630	.37902	.00477R	.16269	.02531

	Cr	Ti
N=1	.00047	.01134
N=2	.00052	.01173
N=3	.00058	.01177
N=4	.00058	.01155
Ave.	.00054R	.01160