

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=797

08 August 2022 08:31

6000

Common Group:

Sample No
[6063-40

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.9791	.00718	.34257	.38860	.00482	.16600	.02588
N=2	7.2328	.00722	.33107	.37734	.00459	.15865	.02544
N=3	7.1483	.00702	.34165	.38209	.00456	.16920	.02559
N=4	7.1108	.00651	.30400	.36104	.00454	.14169	.02506
Ave.	7.1177	.00698R	.32982R	.37727	.00463	.15888R	.02549

	Cr	Ti
N=1	.00213	.01197
N=2	.00208	.01275
N=3	.00203	.01267
N=4	.00201	.01315
Ave.	.00206	.01264