

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=822

10 August 2022 08:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-42-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1200	.00480	.32088	.36793	.00473	.17090	.02771
N=2	7.0547	.00487	.33939	.38871	.00475	.16463	.02794
N=3	7.0975	.00501	.34609	.39132	.00471	.16526	.02773
N=4	7.2438	.00496	.33953	.38904	.00471	.16237	.02784
Ave.	7.1290	.00491	.33647	.38425	.00472	.16579	.02780

	Cr	Ti
N=1	.00251	.01408
N=2	.00240	.01289
N=3	.00230	.01290
N=4	.00246	.01286
Ave.	.00242	.01318