

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=15

22 October 2022 10:11

6000

Common Group:

Sample No
[6061-82-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4532	.19327	.50642	.78179	.00532	.18337	.03911
N=2	7.7243	.20213	.53273	.80413	.00530	.19222	.03897
N=3	7.2535	.18556	.48584	.76786	.00515	.17644	.03923
N=4	7.5569	.18760	.49157	.77115	.00515	.17783	.03899
Ave.	7.4970	.19214	.50414	.78123	.00523	.18247	.03907

	Cr	Ti
N=1	.12863	.01939
N=2	.12686	.01688
N=3	.12858	.01781
N=4	.12775	.01643
Ave.	.12796	.01763R