

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=23

18 November 2022 08:22

6000

Common Group:

Sample No
[6063-101-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3408	.00289	.29111	.30608	.00542	.15248	.02333
N=2	7.3175	.00302	.28173	.30220	.00538	.14646	.02347
N=3	7.5747	.00263	.28888	.30283	.00539	.15311	.02330
N=4	7.4289	.00313	.28258	.30649	.00545	.13986	.02324
Ave.	7.4155	.00292R	.28608	.30440	.00541	.14798	.02334

	Cr	Ti
N=1	.00019	.01023
N=2	.00048	.01061
N=3	.00019	.01047
N=4	.00025	.00970
Ave.	.00028R	.01026