

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=266

29 June 2022 13:10

6000

Common Group:

Sample No  
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.2372	.19348	.49445	.48042	.00469	.16459	.03825
N=2	7.2512	.19393	.49780	.48333	.00462	.16640	.03845
N=3	7.3539	.19535	.50181	.48688	.00460	.16767	.03836
N=4	7.1913	.19354	.49883	.48337	.00461	.16811	.03861
Ave.	7.2584	.19408	.49822	.48350	.00463	.16669	.03842

	Cr	Ti
N=1	.02228	.01500
N=2	.02214	.01487
N=3	.02217	.01486
N=4	.02241	.01502
Ave.	.02225	.01494