

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=63

22 November 2022 09:30

6000

Common Group:

Sample No
[6063-103-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.8201	.00227	.40005	.45325	.00543	.15472	.03754
N=2	6.6560	.00265	.41897	.45928	.00546	.16646	.03794
N=3	6.7436	.00345	.42769	.46196	.00562	.17389	.03864
N=4	7.1021	.00368	.41862	.45024	.00558	.16747	.03801
Ave.	6.8304	.00301R	.41633	.45618	.00552	.16563R	.03803

	Cr	Ti
N=1	.00038	.01474
N=2	.00041	.01479
N=3	.00047	.01438
N=4	.00039	.01550
Ave.	.00041R	.01485