

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=686

01 August 2022 08:24

6000

Common Group:

Sample No
[6063-35

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3143	.00112	.39651	.41609	.00457	.16757	.03634
N=2	7.5212	.00107	.40237	.42507	.00458	.16513	.03645
N=3	7.3722	.00091	.37623	.40603	.00452	.15665	.03593
N=4	7.7837	.00092	.40528	.42578	.00455	.16727	.03644
Ave.	7.4979	.00100R	.39509	.41824	.00456	.16416	.03629

	Cr	Ti
N=1	.00065	.01222
N=2	.00059	.01145
N=3	.00068	.01258
N=4	.00057	.01155
Ave.	.00062R	.01195