

SMC
Cont.
Group:

AN=23 TAN=314

19 October 2022 09:51

6000

Common Group:

Sample No
[6N01A-80-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7360	.20346	.52803	.45065	.00526	.19388	.02721
N=2	7.8688	.20390	.53207	.45657	.00523	.19632	.02724
N=3	7.6773	.20791	.53880	.46038	.00525	.19534	.02742
N=4	7.7304	.20155	.52033	.44976	.00527	.18999	.02712
Ave.	7.7531	.20420	.52981	.45434	.00525	.19388	.02725

	Cr	Ti
N=1	.01497	.02022
N=2	.01480	.01999
N=3	.01485	.02174
N=4	.01499	.02096
Ave.	.01491	.02073