

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=723

04 August 2022 09:44

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-38

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1249	.02020	.34679	.38324	.00451	.17144	.02590
N=2	7.2526	.01901	.32581	.36829	.00444	.16266	.02565
N=3	7.4319	.01973	.33915	.38070	.00449	.16452	.02580
N=4	7.6855	.02051	.34823	.38254	.00448	.17566	.02583
Ave.	7.3737	.01986	.33999	.37869	.00448	.16857	.02579

	Cr	Ti
N=1	.00232	.01135
N=2	.00235	.01051
N=3	.00225	.00994
N=4	.00223	.01027
Ave.	.00229	.01052R