

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=1267

28 September 2022 09:00

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-67-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.7728	.01682	.34257	.37946	.00533	.16656	.02243
N=2	7.1294	.01724	.32849	.36885	.00540	.16189	.02360
N=3	7.4080	.01737	.34485	.37991	.00538	.16816	.02331
N=4	7.9939	.01764	.34682	.37476	.00533	.17174	.02246
Ave.	7.5760R	.01727	.34068	.37575	.00536	.16709	.02295

	Cr	Ti
N=1	.00227	.00704
N=2	.00299	.00986
N=3	.00262	.00835
N=4	.00230	.00793
Ave.	.00254R	.00829R