

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=893

17 August 2022 09:36

6000

Common Group:

Sample No
[6063-47-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1092	.00395	.40476	.47801	.00483	.17243	.03617
N=2	7.1633	.00424	.41854	.48362	.00478	.18051	.03657
N=3	7.2584	.00380	.40131	.47640	.00502	.17024	.03648
N=4	7.2208	.00415	.40740	.47657	.00480	.17235	.03666
Ave.	7.1879	.00403R	.40800	.47865	.00486	.17388	.03647

	Cr	Ti
N=1	.00091	.01260
N=2	.00093	.01338
N=3	.00089	.01276
N=4	.00096	.01253
Ave.	.00092	.01282