

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=104

10 June 2022 11:16

6000

Common Group:

Sample No
[1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2748	.00369	.39721	.46672	.00507	.15580	.03286
N=2	7.1304	.00224	.39007	.46074	.00473	.14953	.03146
N=3	7.0785	.00250	.39629	.46502	.00475	.15392	.03153
N=4	7.1627	.00257	.39299	.46224	.00489	.15179	.03145
Ave.	6.9116R	.00275R	.39414	.46368	.00486	.15276	.03182

	Cr	Ti
N=1	.00077	.01553
N=2	.00017	.01507
N=3	.00017	.01517
N=4	.00017	.01489
Ave.	.00032R	.01517