

SMC
Cont.
Group:

AN=22 TAN=146

08 November 2022 09:33

6000

Common Group:

Sample No
[6061-94-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.1639	.26675	.67356	.96754	.00542	.16280	.02355
N=2	7.1634	.27077	.68241	.97604	.00543	.16369	.02367
N=3	7.1826	.27130	.67444	.97691	.00545	.16053	.02368
N=4	7.3660	.27251	.68614	.97882	.00545	.16755	.02412
Ave.	7.2190	.27033	.67914	.97483	.00544	.16364	.02375

	Cr	Ti
N=1	.10137	.01634
N=2	.10099	.01637
N=3	.10070	.01576
N=4	.10138	.01609
Ave.	.10111	.01614