

SMC
Cont.
Group:

AN=19 TAN=109

25 October 2022 09:13

6000

Common Group:

Sample No
[6061-84-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4020	.27199	.66515	.97376	.00524	.18171	.01518
N=2	7.3399	.27760	.68083	.98958	.00524	.18898	.01547
N=3	7.4027	.27653	.67792	.99216	.00523	.18296	.01482
N=4	7.3462	.27677	.67557	.99419	.00528	.18412	.01607
Ave.	7.3727	.27572	.67487	.98742	.00525	.18444	.01538

	Cr	Ti
N=1	.11386	.01837
N=2	.11360	.01756
N=3	.11272	.01718
N=4	.11320	.01866
Ave.	.11334	.01794