

SMC  
Cont.  
Group:

AN=15 TAN=1126

16 September 2022 09:23

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-57-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.9158	.01819	.24447	.26318	.00539	.14295	.02076
N=2	8.0795	.01879	.24848	.26601	.00539	.14569	.02098
N=3	8.0940	.01768	.24144	.26208	.00533	.14344	.02067
N=4	8.0154	.01775	.24073	.26405	.00536	.14389	.02070
Ave.	8.0262	.01810	.24378	.26383	.00537	.14399	.02078

	Cr	Ti
N=1	.01155	.01069
N=2	.01173	.01090
N=3	.01162	.01097
N=4	.01159	.01110
Ave.	.01162	.01092