

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=36

01 November 2022 10:49

6000

Common Group:

Sample No  
[6061-88-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.4391	.17323	.46711	.68728	.00538	.16001	.02463
N=2	7.5393	.17172	.46270	.68681	.00536	.15873	.02452
N=3	7.5025	.16976	.45928	.68826	.00531	.15465	.02435
N=4	7.5264	.17293	.46878	.69801	.00534	.15851	.02421
Ave.	7.5018	.17191	.46447	.69009	.00535	.15797	.02443

	Cr	Ti
N=1	.10926	.01446
N=2	.10926	.01455
N=3	.10837	.01444
N=4	.10761	.01377
Ave.	.10863	.01431