

SMC
Cont.
Group:

AN=39 TAN=407

06 July 2022 12:14

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3823	.24020	.49497	.52774	.00476	.17593	.04526
N=2	7.5492	.23872	.49266	.52327	.00485	.17104	.04470
N=3	7.4997	.24274	.49812	.52861	.00496	.17520	.04515
N=4	7.6832	.23564	.48493	.52386	.00486	.16841	.04490
Ave.	7.5286	.23932	.49267	.52587	.00486	.17264	.04500

	Cr	Ti
N=1	.02370	.01181
N=2	.02348	.01169
N=3	.02374	.01172
N=4	.02362	.01166
Ave.	.02364	.01172