

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=465

12 July 2022 08:58

6000

Common Group:

Sample No
[013-01

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.8392	.00147	.28052	.31006	.00448	.13321	.02550
N=2	7.5571	.00160	.29016	.31783	.00448	.13833	.02570
N=3	7.5789	.00109	.27152	.30706	.00443	.12945	.02530
N=4	7.5428	.00151	.26472	.29923	.00447	.12654	.02552
Ave.	7.6295	.00142R	.27673	.30854	.00447	.13188	.02550

	Cr	Ti
N=1	.00000	.01413
N=2	.00000	.01344
N=3	.00000	.01505
N=4	.00009	.01409
Ave.	.00002R	.01418R