

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=75

23 November 2022 08:59

6000

Common Group:

Sample No
[6063-104-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2213	.00302	.42192	.46298	.00564	.15235	.03811
N=2	6.3072	.00264	.42344	.46444	.00554	.15085	.03798
N=3	6.5474	.00201	.42407	.47208	.00547	.15269	.03759
N=4	6.8695	.00128	.41040	.45368	.00539	.15558	.03681
Ave.	6.4864	.00224R	.41996	.46330	.00551	.15287	.03762

	Cr	Ti
N=1	.00084	.01525
N=2	.00052	.02039
N=3	.00041	.01447
N=4	.00019	.01432
Ave.	.00049R	.01611R