

SMC  
Cont.  
Group:

AN=18 TAN=1362

03 October 2022 10:48

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-70-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6994	.01927	.28084	.30207	.00516	.16706	.02023
N=2	7.9361	.01899	.28252	.30409	.00511	.16532	.01998
N=3	7.4266	.01936	.28231	.29970	.00519	.17438	.02060
N=4	7.6251	.01958	.28864	.30821	.00511	.17399	.02032
Ave.	7.6718	.01930	.28358	.30351	.00514	.17019	.02028

	Cr	Ti
N=1	.00341	.01156
N=2	.00319	.01156
N=3	.00365	.01189
N=4	.00343	.01111
Ave.	.00342R	.01153