

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=504

15 July 2022 09:05

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-24

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.6720	.00254	.39024	.48138	.00446	.14673	.03466
N=2	7.3919	.00269	.39784	.48682	.00445	.15367	.03465
N=3	7.4451	.00337	.41521	.49354	.00458	.16070	.03517
N=4	7.3761	.00344	.41084	.48815	.00455	.15477	.03526
Ave.	7.4713	.00301R	.40353	.48747	.00451	.15397	.03494

	Cr	Ti
N=1	.00065	.01292
N=2	.00066	.01293
N=3	.00084	.01274
N=4	.00060	.01260
Ave.	.00069R	.01280