

SMC
Cont.
Group:

AN=0 TAN=878

16 August 2022 08:34

6000

Common Group:

Sample No
[6063-46-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1583	.00660	.33266	.37990	.00484	.15368	.02795
N=2	6.2550	.00583	.34725	.39108	.00498	.16103	.02745
N=3	6.8888	.00492	.32470	.37286	.00503	.14729	.02659
N=4	6.8151	.00519	.34055	.38513	.00570	.15491	.02680
Ave.	6.5293R	.00563R	.33629	.38224	.00514R	.15423	.02720

	Cr	Ti
N=1	.00196	.01493
N=2	.00169	.01383
N=3	.00121	.01423
N=4	.00116	.01395
Ave.	.00150R	.01423