

SMC  
Cont.  
Group:

AN=9 TAN=541

19 July 2022 11:21

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-27

]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 7.4463 | .00351 | .40689 | .47509 | .00463 | .15883 | .03896 |
| N=2  | 7.3984 | .00359 | .38581 | .45433 | .00460 | .14961 | .03896 |
| N=3  | 7.3831 | .00328 | .39742 | .46761 | .00457 | .15310 | .03899 |
| N=4  | 7.4576 | .00332 | .39186 | .46402 | .00458 | .15191 | .03914 |
| Ave. | 7.4213 | .00342 | .39549 | .46526 | .00460 | .15336 | .03901 |

|      | Cr      | Ti     |
|------|---------|--------|
| N=1  | .00069  | .01327 |
| N=2  | .00079  | .01366 |
| N=3  | .00070  | .01329 |
| N=4  | .00077  | .01334 |
| Ave. | .00074R | .01339 |