

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=845

12 August 2022 10:54

6000

Common Group:

Sample No
[6063-41-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0886	.00569	.39563	.46365	.00495	.16242	.03494
N=2	7.1040	.00613	.41236	.47606	.00500	.17592	.03539
N=3	7.0817	.00595	.40608	.47435	.00492	.16823	.03519
N=4	7.2135	.00615	.40581	.47140	.00483	.16760	.03539
Ave.	7.1220	.00598	.40497	.47136	.00493	.16854	.03523

	Cr	Ti
N=1	.00201	.01172
N=2	.00177	.00902
N=3	.00194	.01124
N=4	.00192	.01132
Ave.	.00191R	.01083R