

SMC
Cont.
Group:

AN=13 TAN=1159

19 September 2022 10:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-59-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.5433	.01066	.44956	.50575	.00527	.16276	.03740
N=2	7.8113	.01086	.45322	.50449	.00567	.16528	.03758
N=3	7.8867	.01066	.45348	.50894	.00524	.16523	.03708
N=4	8.0711	.01017	.44270	.50336	.00527	.16175	.03679
Ave.	7.8281	.01059	.44974	.50564	.00536	.16375	.03721

	Cr	Ti
N=1	.00275	.01189
N=2	.00275	.01198
N=3	.00257	.01176
N=4	.00248	.01173
Ave.	.00264R	.01184