

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=791

06 August 2022 10:18

6000

Common Group:

Sample No
[6063-39

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.3863	.00430	.42057	.47484	.00462	.17050	.03942
N=2	7.3474	.00403	.40857	.46193	.00461	.16366	.03931
N=3	7.2279	.00357	.39532	.46018	.00454	.15807	.03909
N=4	7.1078	.00383	.40890	.47516	.00457	.16140	.03936
Ave.	7.2674	.00394R	.40834	.46803	.00458	.16341	.03929

	Cr	Ti
N=1	.00065	.01068
N=2	.00073	.01205
N=3	.00061	.01243
N=4	.00065	.01170
Ave.	.00066R	.01171R